



230020349844



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

级塑料制品质量监督检验机构、国家市场监督管理总局
配料和非金属防腐蚀压力管道制造许可检测机构和国家
人员考试机构(非金属(聚乙烯)管道焊接),是国家市场
检测单位和国家工信部指定的工业(塑料制品)产品质量
制品各项性能的仲裁检验机构和节水认证、环境标志认
本中心拥有美国ATLAS氙灯气候老化机、德国IPT
大型液压试验机、IPT冷热循环测定仪、IPT管道压力

检验报告

Test Report



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

NPQTC 国家塑料制品质量检验检测中心 (福州)

National Quality Inspection and Testing Center of Plastic Product(Fuzhou)

地址(Add): 福建省福州市鼓楼区洪山镇双凤路6号(No.6, Shuangfeng Road, Hongshan, Gulou District, Fuzhou, Fujian, China)
地址(Add): 福建省福州市马尾区马尾镇葆桢路101号(No.101, Baozhen Road, Mawei, Mawei District, Fuzhou, Fujian, China)
电话(Tel): 0591-83721620/83751998 传真(Fax): 0591-83720815/83710872 邮政编码 (Post Code): 350002、350015
地址(Website): www.fcii.net、www.fqii.cn 电子邮箱(E-mail): sj@fcii.net、jcb@fcii.net



福建省产品质量检验研究院
国家塑料制品质量检验检测中心（福州）
检验报告



任务来源：(2024)SJW-161

报告编号：(2024)GSJ-X1024

签发日期：2024-06-27

检验性质：委托检验

第 1 页 共 2 页

委托单位	名称	茶花现代家居用品股份有限公司		样品名称	冰棒模	
	地址	福州市晋安区蕉坑路168号		商 标	茶花	
	电话	/	邮编	/	型 号	/
	传真	/	电子邮箱	/	规 格	/
生产单位		/		等 级	/	
				出厂编号	/	
				生产日期	/	
抽样概况	日期	/		抽样单位	/	
	地点	/		抽样基数	/	
	方法	/		抽样数量	/	
样品概况	数量	10个		接收日期	2024-05-15	
	说明	样品符合试验要求。				
检 验 依 据	检 验	Q/CHJJ 035-2021 《塑料冰块模、冰棒模》 (茶花现代家居用品股份有限公司企业标准)				
	据	GB 4806.7-2023 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》 GB 31604.2-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定》 GB 31604.8-2021 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定》等 (其余检验方法标准详见续页)				
检 验 结 果	检 果	(见续页)				
检 验 结 论	结 论	该样品所检项目符合Q/CHJJ 035-2021标准要求。				
说 明	明	(见续页)				
检验日期	2024-05-15	~	2024-06-27	检验地点	马尾基地	

批准：

张兵

审定：

肖清

主检：

陈秋莉

福建省产品质量检验研究院
国家塑料制品质量检验检测中心（福州）
检验报告

编号：(2024)GSJ-X1024

第 2 页 共 2 页

(续页)

表 1. 外观与结构、物理机械性能

检验项目	指标	检验结果	检验依据
外观与结构	应符合企业标准 3.2 要求	符合	Q/CHJJ 035-2021
低温性能 (-10°C, 24h)	无裂纹、不破裂	无裂纹、不破裂	
跌落试验 (1.0m, 3次)	无破损、无裂纹；若松散，重新组装后，能正常使用	无破损、无裂纹；松散，重新组装后，能正常使用	

表 2. 感官要求及理化指标

检验项目	指标	检验结果	检验依据
总迁移量/ (mg/dm ²)	10% (体积分数) 乙醇 (20°C, 10d)	<2	GB 5009.156-2016 GB 31604.1-2015 GB 31604.8-2021
	50% (体积分数) 乙醇 (20°C, 10d)	<2	
脱色试验	阴性	阴性	GB 31604.7-2023
高锰酸钾消耗量/ (mg/kg) 蒸馏水 (60°C, 2h)	≤10	<1	GB 31604.2-2016
重金属(以 Pb 计) / (mg/kg) 4% (体积分数) 乙酸 (60°C, 2h)	≤1	<1	GB 31604.9-2016 (第一法)
感官要求	感官	色泽正常，无异臭、不洁物等	GB 4806.7-2023
	浸泡液	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变	

注：1) 企业标准 Q/CHJJ 035-2021 不在资质认定和认可范围内；

2) 表 2 中迁移试验的结果为第三次迁移试验测试结果。

说明：

委托单位提供以下信息：1、样品生产单位为茶花家居塑料用品（连江）有限公司；2、材质：PP，CAS 号：9010-79-1，添加着色剂，预期接触食品：冰棒，使用温度：(-20~100)°C，重复使用；3、生产单位地址：福建省连江县山岗工业片区。（以下无正文）