



231821342498

W2023124

湖南省陶瓷研究所有限公司

湖南省陶瓷产品质量监督检验授权站

检 测 报 告

产品名称： 7 英寸唐式盘

等 级： 合格品

规 格： 口径： 178mm 高度： 37mm

商 标： —

生产单位： —

受检单位： —

委托单位： 广州美仪瓷业销售有限责任公司

检测类别： 委托检验

检测报告发出日期： 2023 年 4 月 6 日



声 明

1. 《检测报告》无检测单位公章或检测专用章无效。
2. 复制《检测报告》，未重新加盖检测单位公章或检测专用章无效。
3. 未经本站批准，复制《检测报告》的部分内容无效（全文复制除外）。
4. 《检测报告》涂改无效。
5. 对《检测报告》若有异议，应于接到《检测报告》之日起十五日内，向检测单位提出书面意见，逾期未提出异议的，视为承认《检测报告》。
6. 《检测报告》无编制、审核、批准人签章无效。
7. 委托送样检测，检测结果仅对客户提供的样品负责。
8. 本站是国家级和省级资质认定授权单位，在日用陶瓷、工业陶瓷、耐火材料、建筑陶瓷、陶瓷原辅材料等方面所提供的检测报告，用于贸易出证、产品质量评价、质量仲裁、成果鉴定作为公证数据具有证明作用。

检验单位地址：湖南省株洲市醴陵市寨子岭 315 号 湖南省陶瓷研究所

电话：0731—23233070

邮政编码：412200

网址：www.hntcjc.com

E-mail:gqzhjjlzh@163.com

yl@hntcjc.com

yss@hntcjc.com



231821342498

编号: W2023124

湖南省陶瓷研究所有限公司

湖南省陶瓷产品质量监督检验授权站

检 测 报 告

共 2 页 第 1 页

样品名称		7 英寸唐式盘	型号规格 (等级)	口径: 178mm 高度: 37mm (合格品)	
样品特性和状态		扁平制品, 完好	生产日期	—	商标 —
生产单位	名称	—	邮编	—	
	地址	—	电话	—	
受检单位	名称	—	邮编	—	
	地址	—	电话	—	
委托单位	名称	广州美仪瓷业销售有限责任公司	邮编	—	
	地址	—	电话	—	
抽样基数		—	抽样数量	—	送样数量 10 件
检测日期		2023. 3. 30~2023. 4. 6	抽样日期	—	抽样地点 —
检验类别		委托检验	收样日期	2023.3.30	检测地点 本站检测室
检测依据标准(方法) 编号、名称		GB/T3532-2022 GB 4806.4-2016	GB/T3299-2011 JC/T848.1-2010	抽样方案	—
检测项目		抗热震性、铅迁移量、镉迁移量、莫氏硬度			
检测结论		该送检样品, 依据 GB/T3532-2022《日用瓷器》、GB 4806.4-2016《食品安全国家标准 陶瓷制品》检测, 所检测项目均符合标准要求。			
说明		备注: 铅、镉迁移量浸泡 24h+0.5h;			



编制:

姚莎莎

审核:

谭青艳

批准:

袁莉



231821342498

编号: W2023124

湖南省陶瓷研究所有限公司

湖南省陶瓷产品质量监督检验授权站

检测 报 告

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定结果
1	抗热震性	—	180℃~20℃热交换一次不裂	未裂	符合
		件	n=5 Ac=0 Re=2	0	
2	铅迁移量	mg/dm ²	≤0.8	未检出	符合
		件	n=6 Ac=0 Re=1	0	
3	镉迁移量	mg/dm ²	≤0.07	均<0.01	符合
		件	n=6 Ac=0 Re=1	0	
4	莫氏硬度	级	—	4~5	—

报告结束 (图片附后)

有限公司
专用章

7英寸唐式盘
口径:178mm
高度:37mm

