

No SY2024090345



181600110205
有效期2024年5月2日

检验检测报告

Inspection Report

样品名称: 日用陶瓷

Sample

受检单位: 应县优尊陶瓷有限责任公司

Inspected

生产单位: 应县优尊陶瓷有限责任公司

Manufacturer

委托单位: 应县优尊陶瓷有限责任公司

Clientele

检验类别: 委托检验

Inspection Sort

河南省产品质量检验检测技术研究院

Henan Institute of Product Quality Inspection Technology



河南省产品质量检验技术研究院

Henan Institute of Product Quality Inspection Technology

检验检测报告

Inspection Report

№: SY2024090345

共 3 页 第 1 页

样品名称 Sample	日用陶瓷			商标 Brand	优尊陶瓷
委托单位 Clientele	应县优尊陶瓷有限责任公司			联系电话 Telephone	18835212378
生产单位 Manufacturer	应县优尊陶瓷有限责任公司			联系电话 Telephone	18835212378
受检单位 Inspected	应县优尊陶瓷有限责任公司			联系电话 Telephone	18835212378
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	委托检验
生产日期 Production Date	2024-02-26	抽样地点 Sampling Location	/	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	/	抽样人 Sampling Staffers	/	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2024-02-19	送样人 Sample Sending Person	高微兵	受理日期 Sample Acceptance Date	2024-02-19
抽样基数/批量 Sampling base /batch	/	样品数量 Sample Quantity	50个	检验日期 Inspection Date	2024-03-04至 2024-03-08
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	合格	检查封样人员 Sample checker	牛艺琪
检验项目 Items	外观质量 口径误差 高度误差 质量误差 铅迁移量 镉迁移量 抗热震性 吸水率 白度 色差 光泽度 微波炉适应性 冰箱到微波炉适应性 冰箱到烤箱适应性 耐机械洗涤性				
检验依据 Criteria	GB/T 3532-2022、GB 4806.4-2016				
检验结论 Conclusion	所检项目符合 GB/T 3532-2022、GB 4806.4-2016 标准要求。				
样品状态 Sample State	样品外观完好无破损				
主要设备 Main Equipment	9-336 原子吸收光谱仪				
检验说明 Remarks	试样为小空心制品, 按普瓷器合格品进行检验判定。				

签发: 张玉芳
Approver

张日芳

审核:
Verifier

禹欣涛

禹欣涛

编制:
Editor

许书珍

许书珍

河南省产品质量检验技术研究院

Henan Institute of Product Quality Inspection Technology

检验检测报告

Inspection Report

No: SY2024090345

共 3 页 第 2 页

样品名称 Sample		日用陶瓷		规格型号 Model	/	
序号 No	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	外观质量	/	GB/T 3532-2022 中 5.9.1	产品不应有炸釉、磕碰、裂穿和渗漏缺陷	试样均无炸釉、磕碰、裂穿和渗漏缺陷	符合
		/	GB/T 3532-2022 中 5.9.2	产品的底沿应光滑，放在平面上应平稳。	产品的底沿光滑，放在平面上平稳。	符合
		/	GB/T 3532-2022 中 5.9.3	在 10mm ² 内不应有超过 2 个以上的缺陷，且合格品每件产品不应超过 6 种缺陷。	试样均无缺陷	符合
2	口径误差	%	GB/T 3301-2023	±1.5	+0.16~+0.32	符合
3	高度误差	%	GB/T 3301-2023	±2.5	+1.31~+1.84	符合
4	质量误差	%	GB/T 3301-2023	±6.0	+2.37~+2.99	符合
5	铅迁移量	mg/L	GB 31604.34-2016	≤2.0	< 0.0006 (检出限)	符合
6	镉迁移量	mg/L	GB 31604.24-2016	≤0.30	< 0.00003 (检出限)	符合
7	抗热震性	/	GB/T 3298-2022	180℃至 20℃热交换一次不裂。	试样均无破裂。	符合
8	吸水率	%	GB/T 3299-2011	≤1.0	0.16	符合
9	白度	/	QB/T 1503-2011	≥55.0	75.3	符合
10	色差	/	QB/T 1503-2011	≤ 3.0	0.8	符合
11	光泽度	/	GB/T 3295-1996	≥80.0	87.0	符合
12	微波炉适应性	/	GB/T 27587-2011	试验后，应无开裂、无损坏和无电弧产生。	试样均无开裂、无损坏和无电弧产生。	符合
13	冰箱到微波炉适应性	/	GB/T 34253-2017	试验后，无开裂、无损坏和无电弧产生。	试样均无开裂、无损坏和无电弧产生。	符合

河南省产品质量检验技术研究院

Henan Institute of Product Quality Inspection Technology

检验检测报告

Inspection Report

No: SY2024090345

共 3 页 第 3 页

样品名称 Sample	日用陶瓷		规格型号 Model	/		
序号 No	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
14	冰箱到烤箱适应性	/	GB/T 34253-2017	试验后, 无开裂和无损坏。	试样均无开裂、无损坏。	符合
15	耐机械洗涤性能	级	GB/T 32680-2016	≤1	0	符合
(以下空白) (Blank below)						

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验报告之日起十五日（食品类七个工作日内）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告30日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Stamp for Inspection”, and without the signatures of the writer, the verifier and the approver.
2. The copy report is valid without “The Special Stamp for Inspection” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the test report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路10号

Registered Address: No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

检测地址：河南省郑州市郑东新区博学路与白佛南路交叉口东北角

Inspection Address: Northeast Corner of Intersection of Boxue Road and Baifo South Road,

Zhengdong New District, Zhengzhou, Henan

业务电话/ Business Tel: 0371-89933187, 89933178, 89933179 (非食品) ; 0371-89933180 (食品)

传 真/ Fax: 0371-89933175

邮政编码/ Postcode: 450047