



230020349289



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1353

检验报告

TEST REPORT

广东省潮州市质量计量监督检测所
国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心



注 意 事 项

- 1、报告无主检、审核、批准人签字（章）和检验专用章无效；
- 2、报告涂改无效；
- 3、复印报告书未重新加盖红色“检验专用章”无效；
- 4、样品由客户提供时，报告的结果仅适用于该样品；
- 5、对检验结果有异议，应于收到报告之日起15天内向检验单位提出，逾期视为认可报告结果；
- 6、送检样品及委托方信息均由委托方填写，本单位不对其真实性及完整性负责。

CAUTION

- 1、 This report will be invalid without the signatures of the inspector, or without the special testing stamp of the institute.
- 2、 This report will be invalid if altered.
- 3、 Any duplicate will be invalid without restamped the special testing stamp in red.
- 4、 The entrusted test report is only responsible to the provided samples.
- 5、 Disagreement against this report, if any, should be offered to the inspector within 15days since receiving this report.
- 6、 The inspector will assume no responsibility for its authenticity and integrity, that information of the samples and the consignor is provided.



№:WT(23)-GT-1110

广东省潮州市质量计量监督检测所
(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心)
检验报告

表号: QR-049-01A

共 3 页第 1 页

产品名称 型号、规格 商标、等级	七彩花陶瓷餐具 4件套 合格品	生产日期	----
		编号或批号	----
		样品单号	LNE02315
委托单位	潮州市潮安区利尼恩科技有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	潮州市潮安区庵埠镇刘陇村长定街9号	样品数量	5套
生产单位 (委托方提供)	潮州市潮安区利尼恩科技有限公司	接样日期	2023.08.16
生产单位地址 (委托方提供)	潮州市潮安区庵埠镇刘陇村长定街9号	接样人	刘翠洁
样品特征 及状态	完好		
检验依据	GB/T 3532-2022《日用瓷器》 GB 4806.4-2016《食品安全国家标准 陶瓷制品》		
检 验 结 论	共检8项, 检验结果见下页。 2023年08月25日 复印报告未重盖红色“检验专用章”无效		
备 注	1、检测环境: 温度: 21℃~25℃ 相对湿度: 50%~60% 2、检验结果仅适用于收到的样品。 3、样品信息及生产单位信息由委托方提供。		

批准:

林雪南

审核:

李好琦

主检:

陈建造

检验单位地址: 广东省潮州市潮州大道凤新东路质监大院

电话: 0768-2802325

广东省潮州市质量计量监督检测所
(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心)
检验报告

表号: QR-049-02

共 3 页第 2 页

复印报告未重盖红色“检验专用章”无效

样品相片



审核:

李好端

主检:

陈建进

广东省潮州市质量计量监督检测所
(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心)
检验报告

表号: QR-049-02

共 3 页第 3 页

复印报告未重盖红色“检验专用章”无效

序号	检验项目	标准条款	单位符号	标准要求	检验结果	判定
1	吸水率	GB/T 3532-2022 之 5.1	%	细瓷器 ≤ 0.5	1#: 0.2 2#: 0.2 3#: 0.2	符合
			件	n=3, Ac=0, Re=2	d=0	
2	抗热震性	GB/T 3532-2022 之 5.2	----	180℃至 20℃热交换一次 应无裂纹。	5 件 均无裂纹	符合
			件	n=5, Ac=0, Re=2	d=0	
3	微波炉适应性	GB/T 3532-2022 之 5.4	----	加热能量为 72000J, 按 6.4 试验后应不裂、无损坏和 无电弧产生。	无裂、无损坏 和无电弧 产生	符合
			件	n=3, Ac=0, Re=1	d=0	
4	冰箱到微波 炉适应性	GB/T 3532-2022 之 5.5	----	按 6.5 试验后应不裂、无损坏 和无电弧产生。	无裂、无损坏 和无电弧 产生	符合
			件	n=3, Ac=0, Re=1	d=0	
5	冰箱到烤箱 适应性	GB/T 3532-2022 之 5.6	----	按 6.6 试验后应不裂和无 损坏。	不裂和无损坏	符合
			件	n=3, Ac=0, Re=1	d=0	
6	耐机械洗涤 性能	GB/T 3532-2022 之 5.7	----	所有观察者所得的平均数 应不大于 1。	0 级: 无明显 变化	符合
			件	n=3, Ac=0, Re=1	d=0	
7	铅 (Pb)	GB 4806.4-2016 之 4.3	mg/L	小空心制品 ≤ 2.0	< 0.03	符合
			mg/dm ²	扁平制品 ≤ 0.8	< 0.03	
8	镉 (Cd)	GB 4806.4-2016 之 4.3	mg/L	小空心制品 ≤ 0.30	< 0.003	符合
			mg/dm ²	扁平制品 ≤ 0.07	< 0.003	
以下空白						

审核:

主检: