



231120110457



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5033



检测报告

报告编号: TS25080550



扫一扫 查真伪



扫一扫 关注我们

委托方

金华市绿洲五金有限公司

地址

浙江省武义县凤凰山工业区南苑路 12 号

报告日期

2025-08-21

杭州希科检测技术有限公司
检验检测专用章



杭州希科检测技术有限公司

联系地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 幢 1 层

实验室地址: 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 3 幢 4 层, 4 幢 1 层 邮编: 310052 热线电话: 4006-721-723

电话: +86 571-8720 6535

传真: +86 571-8990 0719

邮箱: test@cirs-group.com

网址: www.cirs-ck.com

检测报告

委托方	金华市绿洲五金有限公司
地址	浙江省武义县凤凰山工业区南苑路 12 号
样品名称	便携便携烧烤炉
型号	OA9621
材质/颜色	/
拟接触食品	/
使用条件	重复性使用，不微波，3 岁以上
其他信息	/
以上和测试部件中包含的样品信息均由委托方提供并确认	
样品接收日期	2025-08-14
测试周期	2025-08-14~2025-08-21
评价依据	GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品
结论	基于对所送样品进行的测试，所检项目符合标准要求。

编制：

孟琦

孟琦

审核：

李雪峰

李雪峰

授权签字人：

章央央

章央央

签发日期：2025-08-21

测试部件:

序号	样品送检编号	测试部件	型号	材质/颜色	其他信息
001	TS25080550001	便携便携烧烤炉	/	/	/

样品照片:



技术
专用

测试结果:

序号	测试项目		测试方法	要求	定量限	测试结果	单项判定	
001	感官要求	感官	GB 4806.9-2023	接触食品的表面应适度清洁, 镀层不应开裂、剥落, 焊接部分应光洁, 无气孔、裂缝、毛刺	/	接触食品表面清洁, 无镀层, 无焊接, 无气孔、裂缝、毛刺	符合	
		浸泡液	GB 4806.9-2023	迁移试验所得浸泡液不应有异臭	/	迁移试验所得浸泡液无异臭	符合	
	砷迁移量 (As) (mg/kg)	人造自来水, 100°C, 6h	1 st	GB 31604.49-2023 第二篇 第一法	≤0.002	0.0006	<0.0006	符合
			2 nd		≤0.002	0.0006	<0.0006	
			3 rd		≤0.002	0.0006	<0.0006	
	镉迁移量 (Cd) (mg/kg)	人造自来水, 100°C, 6h	1 st	GB 31604.49-2023 第二篇 第一法	≤0.002	0.0003	<0.0003	符合
			2 nd		≤0.002	0.0003	<0.0003	
			3 rd		≤0.002	0.0003	<0.0003	
	铅迁移量 (Pb) (mg/kg)	人造自来水, 100°C, 6h	1 st	GB 31604.49-2023 第二篇 第一法	≤0.01	0.001	<0.001	符合
			2 nd		≤0.01	0.001	<0.001	
			3 rd		≤0.01	0.001	<0.001	
	锑迁移量 (Sb) (mg/kg)	人造自来水, 100°C, 6h	1 st	GB 31604.49-2023 第二篇 第一法	≤0.04	0.005	<0.005	符合
2 nd			≤0.04		0.005	<0.005		
3 rd			≤0.04		0.005	<0.005		

备注:

1.样品采用全浸没法测试, 浸泡比例 S/V 为 60 cm²/100mL。

声明:

- 一、本报告无授权签字人签名无效, 本报告涂改无效。
- 二、本报告未盖本公司检验检测专用章无效。
- 三、未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告。
- 四、未加盖资质认定标志的报告仅供科研、教学、企业内部质量控制等使用。
- 五、委托方送检样品的代表性和真实性由委托方负责。
- 六、委托方若对本报告有异议, 请于收到本报告十五个工作日内向本公司提出。
- 七、委托方提供的受测样品量不满足复测、仲裁所需, 视同委托方放弃复测、仲裁权利。
- 八、本公司承诺对委托方的商业信息、技术文件、检测报告等有保密的义务。
- 九、本公司不负责委托方提供的信息的真实性进行证实。

报告结束