

№: WT(25)-GT-0059



230020349289




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1353

检验报告

TEST REPORT

广东省潮州市质量计量监督检测所
国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心





№: WT(25)-GT-0059

广东省潮州市质量计量监督检测所 (国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心) 检验报告

表号: QR-049-01A

共 4 页第 1 页

产品名称 型号、规格 商标、等级	高脚杯 口径: 116mm 合格品	生产日期	----
		编号或批号	----
		样品单号	GDGX2505
委托单位	广东冠祥瓷业有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	潮州市潮安区浮洋镇西郊管理区唐厝村溪尾片	样品数量	25 件
生产单位 (委托方提供)	广东冠祥瓷业有限公司	接样日期	2025.02.17
生产单位地址 (委托方提供)	潮州市潮安区浮洋镇西郊管理区唐厝村溪尾片	接样人	刘翠洁
样品特征 及状态	完好		
检验依据	GB/T 3299-2011《日用陶瓷器吸水率测定方法》、GB/T 3298-2022《日用陶瓷器抗热震性测定方法》、GB/T 27587-2011《日用陶瓷耐微波加热测试方法》、GB/T 34253-2017《日用陶瓷器冰箱至微波炉、烤箱适应性检测方法》、GB/T 32680-2016《日用陶瓷耐机械洗涤测试方法》、GB 31604.24-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定》、GB 31604.34-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定》、GB/T 3532-2022《日用瓷器》		
判定依据	GB/T 3532-2022《日用瓷器》 GB 4806.4-2016《食品安全国家标准 陶瓷制品》		
检验 结 论	共检 9 项, 检验结果见下页。 2025年02月28日 复印表未重盖红色“检验专用章”无效		
备 注	1、检测环境: 温度: 20℃~23℃ 相对湿度: 50%~55% 2、检验结果仅适用于收到的样品。 3、样品信息及生产单位信息由委托方提供。 4、方法检出限: Pb 0.07mg/L; Cd 0.007mg/L。		

批准: 林智商 审核: 李红瑞 主检: 刘翠洁

检验单位地址: 广东省潮州市潮州大道凤新路质监大院 电话: 0768-2802325

№: WT(25)-GT-0059

广东省潮州市质量计量监督检测所
(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心)

检验报告

表号: QR-049-02

共 4 页第 2 页

复印报告未盖红色“检验专用章”无效



样品照片



审核: *李红瑞*

主检: *林文辉*

检验单位地址: 广东省潮州市潮州大道凤新路质监大院

电话: 0768-2802325

№: WT(25)-GT-0059

广东省潮州市质量计量监督检测所
(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心)

检验报告

表号: QR-049-02

共 4 页第 3 页

复印报告未盖红色“检验专用章”无效

序号	检验项目	标准条款	单位 符号	标准要求	检验结果	判定
1	吸水率	GB/T 3532-2022 之 5.1	%	细瓷器≤0.5	1#: 0.4 2#: 0.4 3#: 0.4	符合
			件	n=3, Ac=0, Re=2	d=0	
2	抗热震性	GB/T 3532-2022 之 5.2	----	160℃至 20℃热交换一次应无裂纹。	5 件 均无裂纹	符合
			件	n=5, Ac=0, Re=2	d=0	
3	微波炉适应性	GB/T 3532-2022 之 5.4	----	加热能量为 72000J, 按 6.4 试验后应不裂、无损坏和无电弧产生。	无裂、无损坏和 无电弧产生	符合
			件	n=3, Ac=0, Re=1	d=0	
4	冰箱到微波炉适应性	GB/T 3532-2022 之 5.5	----	按 6.5 试验后应不裂、无损坏和无电弧产生。	无裂、无损坏和 无电弧产生	符合
			件	n=3, Ac=0, Re=1	d=0	
5	冰箱到烤箱适应性	GB/T 3532-2022 之 5.6	----	按 6.6 试验后应不裂和无损坏。	不裂和无损坏	符合
			件	n=3, Ac=0, Re=1	d=0	
6	耐机械洗涤性能	GB/T 3532-2022 之 5.7	----	所有观察者所得的平均数应不大于 1。	0 级: 无明显变化	符合
			件	n=3, Ac=0, Re=1	d=0	
7	铅 (Pb)	GB 4806.4-2016 之 4.3	mg/L	杯类≤0.5	未检出	符合
8	镉 (Cd)	GB 4806.4-2016 之 4.3	mg/L	杯类≤0.25	未检出	符合

审核: 李红瑞

主检: 吕佩玲

检验单位地址: 广东省潮州市潮州大道凤新路质监大院

电话: 0768-2802325

№: WT(25)-GT-0059

广东省潮州市质量计量监督检测所
(国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心)
检验报告

表号: QR-049-02

共 4 页第 4 页

复印报告未盖红色“检验专用章”无效

序号	检验项目	标准条款	标准要求	检验结果	判定
9	外观质量	GB/T 3532-2022 之 5.9	--- 产品的底沿应磨光, 放在平面上应平稳。	符合	符合
			件 n=25, Ac=0, Re=1	d=0	
			--- 其他外观质量应符合标准中表 3 合格品的要求。	符合	
			件 n=25, Ac=3, Re=4	d=0	
			--- 产品的底沿应磨光, 放在平面上应平稳。	符合	
			件 n=25, Ac=3, Re=4	d=0	

以下空白



审核: 余好培

主检: 吕佩巧

检验单位地址: 广东省潮州市潮州大道凤新路质监大院

电话: 0768-2802325