



GQT



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0218

检验检测报告

Test Report



报告编号: QGWT20240015019

委托单位: 四川鸿昌塑胶工业有限公司

样品名称: 胶棉地拖

型号规格: /

报告日期: 2024年04月10日

广州质量监督检测研究院

广州质量监督检测研究院 检验检测报告

报告编号: QGWT20240015019

第1页/共3页

产品名称	胶棉地拖	生产日期	2024. 1. 17
商标	美丽雅	编号或批号	/
型号/规格/等级	/	限用日期/保质期	/
委托单位	四川鸿昌塑胶工业有限公司	委托单号	WCLW1504342-3
委托单位地址	四川省成都市新都区新都镇君跃路999号	检验类别	委托检验
生产单位	四川鸿昌塑胶工业有限公司	样品数量	3个
来样方式	委托单位送样	委托日期	2024年03月14日
		验讫日期	2024年04月10日
检验依据	QB/T 4318-2012《胶棉拖把》		
判定依据	Q/62171068-9·2-2022《地拖》		
样品状况	正常		
检测环境说明	按标准要求		
检验结论	所检项目符合Q/62171068-9·2-2022标准要求。 签发日期: 2024年04月10日 此处及报告骑缝处未盖“检验检测专用章”本报告无效。		
备注	1. 类别: 发泡吸水棉类。 2. Q/62171068-9·2-2022不在CNAS认可范围内。		

批准: 黄晓钢

审核: 陈美珍

主检: 李昌强



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

防伪查询码: C69D3E3D1BEA8A1

广州质量监督检测研究院 检验检测报告

报告编号: QGWT20240015019

第2页/共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	外观与结构	----	(1) 塑料件: 表面应色泽均匀, 无明显污迹、杂质, 变形、缺损等现象; 浇口应修整平整边缘应光滑, 无毛刺、锐边现象。 (2) 金属件: 表面应光滑无毛刺, 杆件顺直, 无污迹、卷边、划伤、凹凸、变形等缺陷。 (3) 地拖头: 表面应清洁、平整, 无污迹、缺损、破裂、霉变、脱落等缺陷。 (4) 有配件或配套的制品, 应配合适宜, 各连接点锁定方便、无松动、无脱落	符合标准要求	合格
2	杆部强度	----	无断裂, 永久性变形量 $\leq 10\text{mm}$	符合标准要求	合格
3	吸水性	%	吸水率: ≥ 100	454~467	合格
4	挤水性	%	挤水率: ≥ 60	64~65	合格
5	部件结合牢固	----	应无脱落, 长度无变化	符合标准要求	合格

批准: 黄晓钢

审核: 陈美珍

主检: 卢昌裕



重要声明

- 1、广州质量监督检测研究院（下称“本院”）是政府依法设置的综合性产品质量监督检验检测机构，主管部门是广州市市场监督管理局，属社会公益型的非营利性技术机构，为各级政府监管部门提供技术支撑及接受社会各界的委托检验。
- 2、本院及设立的国家质量检验检测中心（下称“中心”）和省级授权产品质量监督检验机构（下称“省站”）保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的结果负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 3、报告无主检、审核和批准人员签字，或涂改，或未盖本院（中心、省站）“检验检测专用章”，或无骑缝章无效。未经本院（中心、省站）许可，不得部分复印、摘用或篡改本报告的内容。
- 4、送样委托检验检测结果仅对到样有效；未经本院（中心、省站）同意，样品委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。
- 5、送样委托检验检测的样品及相关信息均由委托方提供，本院（中心、省站）不对其真实性及完整性负责。
- 6、对检验检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本院（中心、省站）提出，逾期不予受理。
- 7、本院（中心、省站）电子检验检测报告加盖本院（中心、省站）“检验检测专用章（1）”，与纸质版具有同等法律效力。

设立在广州质量监督检测研究院的国家质检中心和省级授权质检机构

国家包装产品质量检验检测中心（广州）

国家化妆品质量检验检测中心（广州）

国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心（广东）

广东省质量监督日用化工产品检验站

广东省质量监督鞋类产品检验站

广东省质量监督钟表检验站

广东省质量监督计算机和网络产品检验站

广东省质量监督婴童产品检验站

广东省质量监督家用及类似用途电源产品检验站（广州）

广东省质量监督土壤及肥料产品检验站（广州）

广东省质量监督消防产品检验站（广州）

业务联系方式

食品业务部	020-83390395	83655806	83187077	
化工业务部	020-83186957	83193967	83392709	31002536
轻工包装业务部	020-83354114	83398676	83183524	82022363
建材消防业务部	020-83334528	82022335	83355302	82020817
轻工机电业务部	020-82022349	83392872	39149482	
投诉处理：质保审查部	020-83179105			

检验检测地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号（总部），邮编：511447

广州市越秀区八旗二马路38号（分部），邮编：510110

广州市番禺区大龙街沙涌村后岗工业街8号，邮编：511450

报告进度和真伪查询

方式一：网站查询，网址www.qmark.com.cn

方式二：二维码查询，见本报告内页右下角