



220010269233



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1336

# 检 验 报 告

No:2023WA258-5

产品名称 爱仕达牌CF34F2PD型不易锈精铁爆炒锅

受检单位 湖北爱仕达电器有限公司

检验类别 委 托

中国日用五金技术开发中心

国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）



中国日用五金技术开发中心  
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

检 验 报 告

No:2023WA258-5

共 4 页 第 1 页

产品名称	不易锈精铁爆炒锅	商 标	爱仕达
规格型号	CF34F2PD 34cm	样品状态	完好
样品等级	合格品	样品来源	邮寄
委托单位名称、 地址及电话	爱仕达股份有限公司/——		
受检单位名称、 地址及电话	湖北爱仕达电器有限公司/——		
标称生产单位名称、 地址及电话	湖北爱仕达电器有限公司/——		
样品数量	3 口	到样日期	2023年10月23日
检验期间	2023 年 10 月 25 日至 2023 年 10 月 26 日	生产日期	2023年10月04日
检验依据	GB/T 32432-2015 家用钢制锅具 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品		
检 验 结 论	该组样品经检验，所检项目符合 GB/T 32432-2015、 GB 4806.9-2016 标准要求。  签发日期：2023年10月27日		
备 注			

批 准：毕智涛

审 核：薛瑞刚

主 检：张亮亮



中国日用五金技术开发中心  
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

## 检 验 报 告

No:2023WA258-5

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	手接触部位	手接触的部位按 6.4 试验，不应有毛刺或造成割手等对使用者造成伤害的缺陷	符合要求	合格
2	锅身渗水	按 6.13 试验，锅身应无裂纹和渗水现象，连接处应不渗水	符合要求	合格
3	锅盖与锅身配合	锅盖与锅身配合应吻合，按 6.14 试验，开合灵活、自如	—	—
4	底部平整性	除圆弧底锅具外，按 6.15 试验，锅具的底部不应外凸	符合要求	合格
5	手柄抗扭强度(适用于单长柄炒锅，长柄+副柄炒锅)	按 6.11 试验后，手柄的扭曲变形角度不应超过 10°，手柄紧固件应无松动	2.15°	合格
6	搪瓷层密着性	按 6.16.1 试验后，应符合 GB/T13484—2011 中表 1 规定的要求	—	—
7	搪瓷层耐热水性	按 6.16.2 试验后，搪瓷层应符合 GB/T13484—2011 中表 1 规定的要求	—	—
8	镀层锅具耐腐蚀	按 6.17 试验后，表面无锈点、腐蚀点	符合要求	合格
9	手柄牢固性	按 6.8 试验后，手柄及其组件应不松动，不变形，手柄应无裂纹，连接处应无渗水	符合要求	合格
10	手柄阻燃性	按 6.10 试验，手柄不应软化或有熔融物滴落，如燃烧则移去火源，燃烧应在 15s 内自动熄灭，一经熄灭手柄材料不应自燃	未燃烧	合格
11	产品放置稳定性	除圆弧底锅具外，按 6.5.1 试验，锅具不应倾倒	符合要求	合格
		按 6.5.2 试验，锅具倾斜角度应不大于 20°	0°	合格
12	手柄数量	按 6.6 试验，锅身深度大于等于锅口内径的 1/3，容积大于 3.75L 或装满水后重量大于等于 5kg，应安装两个手柄	符合要求	合格

金技  
★  
测

中国日用五金技术开发中心  
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

## 检 验 报 告

№:2023WA258-5

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	标准要求				检验结果	单项结论	
13	手柄结构	按 6.7 试验，手柄结构应保证操作者在正常使用时，手不应碰到手柄上的紧固螺钉				—	—	
14	手柄(含锅钮)表面温度	按 6.9 试验时，下列材料最高温度不应超过： c)木材：89℃				长柄 32.7℃ 短柄 35.9℃	合格	
15	手柄耐热性	按 6.12 试验，手柄及锅钮应无裂缝、起泡				符合要求	合格	
16	搪瓷层耐酸性	按 6.16.3 测试，搪瓷层应符合 GB/T 13484—2011 中表 1 规定的要求				—	—	
17	搪瓷层耐碱性	按 6.16.4 测试，搪瓷层应符合 GB/T 13484—2011 中表 1 规定的要求				—	—	
18	搪瓷层耐温急变性	按 6.16.5 测试，搪瓷层应符合 GB/T 13484—2011 中表 1 规定的要求				—	—	
19	氧化锅具耐腐蚀性	内表面采用氧化处理的锅具按 6.18 试验后，表面无锈点、腐蚀点				—	—	
20	锅身底部实测最小厚度	煎锅	搪瓷类	≥26	0.60	0.70	1.14	合格
			非搪瓷类	<26	0.50	0.60		
		炒锅	搪瓷类	—	0.80	0.90		
			非搪瓷类	—	1.00	0.90		
		汤锅、奶锅、蒸锅	搪瓷类	≥20	0.60	0.70		
			非搪瓷类	<20	0.50	0.60		
			搪瓷类	≥20	0.80	0.70		
			非搪瓷类	<20	0.60	0.50		

中国日用五金技术开发中心  
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

检 验 报 告

No:2023WA258-5

共 4 页第 4 页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检 验 结 果	单 项 结 论
1	感官要求	感官	接触食品的表面应清洁，镀层不应开裂、剥落，焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺	符合要求	合格
		浸泡液	迁移试验所得浸泡液不应有异臭	符合要求	合格
	理化指标		铅(Pb)/(mg/kg)≤0.2	0.1	合格
			镉(Cd)/(mg/kg)≤0.02	0.008	合格
			砷(As)/(mg/kg)≤0.04	<0.01	合格
	标签标识		标签标识应符合 GB 4806.1-2016的规定	符合要求	合格
			金属基材应明确标示其材料类型及材料成分，或以我国标准牌号或统一数字代号表示	符合要求	合格
备 注			“—”表示不适用。		

以 下 空 白



# 说 明

- 1、 报告无“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 2、 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、 未经许可本报告不得部分复制。
- 7、 一般情况，委托检验仅对来样负责。

中国日用五金技术开发中心

国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

地址：沈阳市皇姑区宁山东路七号

邮政编码：110032

电话：024—86226336、86222627

传真：024—86222627

E-mail: [tzhgrj@sina.com](mailto:tzhgrj@sina.com)

网址: <http://www.wujin11.org.cn>