



# 检验报告

## TEST REPORT

No: 10231030402



产品名称: 玻璃保鲜盒  
 Name of Product

受检单位: \_\_\_\_\_  
 Inspected Entity

生产单位: 浙江黄岩建厦塑料制品厂  
 Manufacturer

委托单位: 浙江黄岩建厦塑料制品厂  
 Client

检验类别: 委托检验  
 Test Category



台州方圆质检有限公司  
Taizhou Fangyuan Quality Inspection CO., LTD.

台州方圆质检有限公司

检验报告

TEST REPORT

报告编号(Report No): 10231030402

共2页 第1页

样品名称 Name of the Sample	玻璃保鲜盒	检验类别/任务来源 Test Category/Task Source	委托检验
型号规格 Model	/	商标 Trademark	/
等级 Grade	合格品	批号/编号 Serial No	/
样品描述、状态 Description and Status of Sample(s)	完好, 适于检测	生产日期 Date of Manufacture	/
委托单位名称/电话 Name Tel of Client	浙江黄岩建厦塑料制品厂 / 13606820699		
受检单位名称/电话 Name Tel of Inspected Entity	浙江黄岩建厦塑料制品厂		
生产单位名称/电话 Name Tel of Manufacturer	浙江黄岩建厦塑料制品厂		
样品/抽样单编号 No. of Samples/Sampling List	10231030402	抽样基数 Cardinal Number of Sample(s)	/
抽样者 Sampler	/	样品数量 Number of Sample(s) for Inspection	5个
抽样地点 Sampling Location	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	5个
抽样日期 Sampling Date	/	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2023年11月29日
送样者 Sample(s) Deliverer	浙江黄岩建厦塑料制品厂	检查封样人员 Inspector of Sample Sealing	/
检验依据 Test Requirements	GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》 GB 4806.5-2016《食品安全国家标准玻璃制品》等		
检验项目 Test Item(s)	详见报告第2页		
检验设备 Testing Equipment	AX224ZH/E 电子天平等		
检验日期 Test Date	2023年11月29日~2023年12月08日	检验地点 Test Location	本部: 食化检测所
检验结论 Test Conclusions	依据GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.5-2016《食品安全国家标准玻璃制品》等标准, 对所送样品进行检测, 所检项目符合标准要求。  (检验检测专用章) 批准日期: 2023年12月08日		
备注 Remarks	/		

批准:  
Approved by

沈瑞峰

审核:  
Verified by

蒋婷婷

主检:  
Test staff

徐勇

检有  
赠专用

# 检验报告

报告编号(Report No): 10231030402

共2页 第2页

序号 Series Number	检验项目 Test Items	单位 Unit	标准要求 Requirement	实测数据 Test Results	单项判定 Item Conclusion	
1	感官要求	感官	/	色泽正常, 无异臭、不洁物等	符合	符合
		浸泡液	/	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变	符合	
	总迁移量 (4%乙醇, 70°C, 2h)	mg/dm <sup>2</sup>	≤10	0.6	符合	
	总迁移量 (10%乙醇, 70°C, 2h)	mg/dm <sup>2</sup>	≤10	0.8	符合	
	总迁移量 (95%乙醇, 70°C, 2h)	mg/dm <sup>2</sup>	≤10	0.7	符合	
	高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)	mg/kg	≤10	0.36	符合	
	重金属(以Pb计) (4%乙醇, 60°C, 2h)	mg/kg	≤1	<1	符合	
	脱色试验	无水乙醇	/	阴性	阴性	符合
		橄榄油	/	阴性	阴性	
		浸泡液(4%乙醇, 70°C, 2h)	/	阴性	阴性	
		浸泡液(10%乙醇, 70°C, 2h)	/	阴性	阴性	
		浸泡液(95%乙醇, 70°C, 2h)	/	阴性	阴性	
	2	感官要求	/	玻璃制品应无飞边、裂纹及崩损缺口	符合	符合
铅迁移量 (以Pb计)		mg/L	≤1.5 (小空心制品)	0.00124	符合	
镉迁移量 (以Cd计)		mg/L	≤0.5 (小空心制品)	未检出 (定量限: 0.0003mg/L)	符合	

以下空白 REPORT FINALIZED

