



# 检测报告

# TEST REPORT

报告编号： TZA23001550

委托单位： 台州市瑞康日用品科技有限公司

台州海关综合技术服务中心  
TAIZHOU CUSTOMS COMPREHENSIVE  
TECHNOLOGY SERVICE CENTER



下列信息由客户提供及确认：				
样品信息	样品名称	铝箔制品		
	样品描述	包装完好		
客户信息	委托单位	台州市瑞康日用品科技有限公司		
	联系方式	浙江省台州市路桥区新桥镇新柳路 333 号		
备注	---			
下列信息由实验室确认：				
检测信息	受理日期	2023-06-28	样品数量	12 个
	检测日期	2023-06-29~2023-07-04	判定依据	Q/TZRK 019-2022
检测结论	本报告仅提供实测数据和单项判定			
样品照片	 <p>测试样品： TZA2300155001</p>			
备注	本报告检测结果仅为照片中箭头所示样品的检测结果。			



授权签字人：



签发日期：

2023.07.07

\*\*本页结束\*\*

声明：

- 1.样品信息与客户信息由客户提供，实验室不对其真实性负责。
- 2.本报告结果仅适用于收到的样品，供委托人了解该样品品质情况。
- 3.未经实验室批准不得部分复制报告。

检测结果:

样品编号: TZA2300155001, 样品名称: 铝箔制品

检测项目	结果数据	Q/TZRK 019-2022 标准要求	单位	检测方法	结论
感官要求	感官:接触食品的表面清洁, 镀层无开裂、剥落, 焊接部分光洁, 无气孔、裂缝、毛刺。 浸泡液:迁移试验所得浸泡液无异臭。	感官:接触食品的表面应清洁, 镀层不应开裂、剥落, 焊接部分应光洁, 无气孔、裂缝、毛刺。 浸泡液:迁移试验所得浸泡液不应有异臭。	---	GB 4806.9-2016	合格
镉(Cd) (4%乙酸 煮沸 30min, 室温放置 24h)	<0.005	≤0.02	mg/kg	GB 31604.49-2016 (第二部分 第二法)	合格
铅(Pb) (4%乙酸 煮沸 30min, 室温放置 24h)	<0.020	≤0.2	mg/kg		合格
砷(As) (4%乙酸 煮沸 30min, 室温放置 24h)	<0.020	≤0.04	mg/kg		合格
大肠菌群	未检出	不得检出	/50cm <sup>2</sup>	GB 14934-2016	合格
沙门氏菌	未检出	不得检出	/50cm <sup>2</sup>		合格

备注: 浸泡条件参考 GB 31604.1-2015、GB 5009.156-2016、GB 4806.9-2016 标准。  
迁移量的检验结果为浸泡一遍测试结果。

\*\*本页结束\*\*

\*\*报告结束\*\*



声明:

1. 样品信息与客户信息由客户提供, 实验室不对其真实性负责。
2. 本报告结果仅适用于收到的样品, 供委托人了解该样品品质情况。
3. 未经实验室批准不得部分复制报告。