



浙江方圆检测集团股份有限公司

检测报告

TEST REPORT



扫一扫查真伪



扫一扫关注我们



浙品码

报告编号
REPORT NO. 2412300901

样品名称
NAME OF SAMPLE 烧烤炉

委托单位
CUSTOMER 台州市瑞康日用品科技有限公司

受检单位
INSPECTED ENTITY /

检测类别
TEST CATEGORY 委托检测

浙江方圆检测集团股份有限公司

ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

浙江方圆检测集团股份有限公司

浙江方圆检测集团股份有限公司
ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.检测报告
TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	烧烤炉	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等级 Grade	网 (碳素结构钢 Q195) + 表面镀锌 /	商标 Trademark	/
生产日期 Date of Manufacture	2024/01/25	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 (客户) 名称 Name of Customer	台州市瑞康日用品科技有限公司	受检单位 Inspected Entity	/
联络信息 Contact Information	浙江省台州市路桥区新桥镇新柳路 333 号	生产单位 Manufacturer	台州市瑞康日用品科技有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	4 个
送样者 Sample(s) Deliverer	台州市瑞康日用品科技有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2024 年 02 月 21 日
判定依据 Decision Criteria	Q/TZRK 031-2024 《烧烤炉》		
检测依据 Test Requirements	详见报告内页。		
检测项目 Test Item(s)	共 14 项, 详见报告内页。		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	样品外观完好, 无污损		
检测日期 Test Date	2024 年 02 月 21 日 至 2024 年 03 月 14 日	检测地点 Test Location	下沙检测基地、七格实验室、杭职实验室
检测结论 Test Summary	依据上述检测依据, 对所送样品进行检测, 所检项目的检测结果均符合判定依据要求。 (盖章) Test Seal 批准日期: 2024 年 03 月 15 日 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准:
Approved by郑守辉
王岐格审核:
Verified by朱瑞瑞
姜涛编制:
Composed by

郑倩等

检测报告

TEST REPORT

检测依据 Test Requirements	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》,GB/T 15067.2-2016《不锈钢餐具》,QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》; GB 31604.49-2023《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定》
---------------------------	---

检测报告

TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items		技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks	
1	感官要求	感官	接触食品的表面应适度清洁, 镀层不应开裂、剥落, 焊接部分应光洁, 无气孔、裂缝、毛刺	符合	符合	/	
		浸泡液	迁移试验所得浸泡液不应有异臭	符合			
2	杂质元素 (第一遍) (mg/kg)	砷 (As)	(人造自来水, 沸腾温度, 2h)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.0002)	符合	/
			(5g/L 柠檬酸, 沸腾温度, 2h)	≤0.002	0.0018		
		镉 (Cd)	(人造自来水, 沸腾温度, 2h)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.0001)		
			(5g/L 柠檬酸, 沸腾温度, 2h)	≤0.002	0.0027		
		铅 (Pb)	(人造自来水, 沸腾温度, 2h)	≤0.01	未检出 (检出限: 0.0003)		
			(5g/L 柠檬酸, 沸腾温度, 2h)	≤0.01	0.0012		
		锑(Sb)	(人造自来水, 沸腾温度, 2h)	≤0.04	未检出 (检出限: 0.002)		
			(5g/L 柠檬酸, 沸腾温度, 2h)	≤0.04	0.016		

检测报告

TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items		技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
3	杂质元素 (第二遍) (mg/kg)	砷 (As)	(人造自来水, 沸腾温度, 2h)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.0002)	符合 /
			(5g/L 柠檬酸, 沸腾温度, 2h)	≤0.002	0.00083	
		镉 (Cd)	(人造自来水, 沸腾温度, 2h)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.0001)	
			(5g/L 柠檬酸, 沸腾温度, 2h)	≤0.002	0.0012	
		铅 (Pb)	(人造自来水, 沸腾温度, 2h)	≤0.01	未检出 (检出限: 0.0003)	
			(5g/L 柠檬酸, 沸腾温度, 2h)	≤0.01	<0.001 (定量限: 0.001)	
		锑(Sb)	(人造自来水, 沸腾温度, 2h)	≤0.04	未检出 (检出限: 0.002)	
			(5g/L 柠檬酸, 沸腾温度, 2h)	≤0.04	0.014	

检测报告

TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items		技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
4	杂质元素 (第三遍) (mg/kg)	砷 (As)	(人造自来水, 沸腾温度, 2h)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.0002)	符合 /
			(5g/L 柠檬酸, 沸腾温度, 2h)	≤0.002	0.00073	
		镉 (Cd)	(人造自来水, 沸腾温度, 2h)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.0001)	
			(5g/L 柠檬酸, 沸腾温度, 2h)	≤0.002	未检出 (检出限: 0.0001)	
		铅 (Pb)	(人造自来水, 沸腾温度, 2h)	≤0.01	未检出 (检出限: 0.0003)	
			(5g/L 柠檬酸, 沸腾温度, 2h)	≤0.01	未检出 (检出限: 0.0003)	
		锑(Sb)	(人造自来水, 沸腾温度, 2h)	≤0.04	未检出 (检出限: 0.002)	
			(5g/L 柠檬酸, 沸腾温度, 2h)	≤0.04	<0.005 (定量限: 0.005)	

检测报告

TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items		技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
5	合金元素 (第一次) (mg/kg)	锌(Zn)	(人造自来水, 沸腾温度, 2h)	≤5	0.222	符合 /
			(5g/L 柠檬酸, 沸腾温度, 2h)	≤5	3.80	
6	合金元素 (第二次) (mg/kg)	锌(Zn)	(人造自来水, 沸腾温度, 2h)	≤5	0.321	符合 /
			(5g/L 柠檬酸, 沸腾温度, 2h)	≤5	0.107	
7	合金元素 (第三次) (mg/kg)	锌(Zn)	(人造自来水, 沸腾温度, 2h)	≤5	0.332	符合 /
			(5g/L 柠檬酸, 沸腾温度, 2h)	≤5	0.027	

检测报告

TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items		技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
8	外观		炉体表面应光滑且光泽良好, 无凹陷、凸泡、压痕、麻点、裂痕等缺陷。	符合	符合	/
			连接件、固定件应连接可靠, 不得松动。	符合		
			焊接件的焊缝应均匀牢固, 不得有烧穿、虚焊等缺陷。	符合		
			喷涂件表面组织细密, 涂层牢固, 光泽均匀, 色泽一致, 不允许有流痕、露底、皱纹和脱落等缺陷。	符合		
9	抗冲击		无变形、产品及各组件能正常使用	符合	符合	/
10	尺寸偏差 (%)	长	±5	-0.6	符合	/
		宽	±5	+0.3		
		高	±5	+1.4		
11	涂层		应达到 GB/T9286 中规定的 2 级以上	符合	符合	/
12	耐腐蚀性		经 2h 中性盐雾试验后, 外观无明显变化	符合	符合	/
13	大肠菌群 (/50cm ²)		不得检出	未检出	符合	/
14	沙门氏菌 (/50cm ²)		不得检出	未检出	符合	/

检测报告

TEST REPORT

样品外观及标识照片
(Photo and Nameplate of the Inspected Sample(s))



检测报告的其它说明
(Other Explanation of the Test Report)

/

以下空白

声 明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对报告的内容负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 二、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。
- 三、本报告无编制、审核、批准人签字无效；本报告涂改无效。
- 四、本机构接受的送检样品，其代表性和真实性由委托方负责。本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。
- 五、本机构不负责抽样时，本报告的检测数据和结果只对收到的样品负责。委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部文件规定及国家相关法律、法规规定进行。
- 六、除特别约定、标准或规范中有明确规定外，本报告以实测值进行符合性判定，未考虑测量不确定度的影响。
- 七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

浙江方圆检测集团股份有限公司 实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路 300 号
联系电话：（业务部）0571-86839998、85127775（传真）
（办公室）0571-85025102、85022906（传真）

附设国家质检中心：

国家化学建材质量检验检测中心
国家皮革质量检验检测中心（浙江）
国家电器安全质量检验检测中心（浙江）
国家预包装食品质量检验检测中心（浙江）
国家电子商务消费品质量检验检测中心（浙江）

网 址： <http://www.fytest.com>

电子邮箱： fywb@fytest.com

申诉电话： 0571-85125768、85122061（电商业务）

附设省质检中心：

浙江省黄金珠宝饰品质量检验中心
浙江省电动车辆产品质量检验中心
浙江省低压电器产品质量检验中心
浙江省智能技术质量检验中心

实验室地址	各实验室业务领域范围详见官网	联系方式
11 号大街实验室： 浙江省杭州市杭州经济技术开发区 11 号大街 6 号 建友实验室： 浙江省杭州市钱塘区文海北路 370 号建友科创园 1 号楼 杭师大实验室： 浙江省杭州市余杭区余杭塘路 2318 号		0571-86918254、0571-86918255（传真） gjhxjc@fytest.com
七格实验室： 浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路 115 号 13 号楼（机械轻工）、5 号楼（信电工程、电器） 6 号楼（金属制品、食品、包装）		0571-85225771、 fyjqg@fytest.com （机械轻工） 0571-85025213、 gjwlv@fytest.com （信电工程） 0571-85809698、 fjs@fytest.com （金属制品）
杭职实验室： 浙江省杭州市下沙高教园区学源街 68 号		0571-85127726、85127775（传真）
萧山实验室： 浙江省杭州市萧山区建设三路 933 号三楼 萧山产业园实验室： 浙江省杭州市萧山区鸿兴路 158 号长三角珠宝产业园 A 幢 5 楼 吴山实验室： 浙江省杭州市上城区河坊街 376 号 2 楼 235-237		0571-85027049、0571-85027049-216（传真） 0571-86070521（产业园） 0571-85352836（吴山）、 zjgem@fytest.com
美妆小镇实验室： 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杭长桥南路 12466 号美妆小镇美妆大厦八楼 西溪实验室： 浙江省杭州市余杭区五常大道 158 号达峰科创园 1 号楼		0571-85589438、0571-85129826（传真）
新市实验室： 浙江省湖州市德清县新市工业园区海久路 1 号		0571-85225771、0571-85125167（传真）
柯桥实验室： 浙江省绍兴市柯桥区安昌镇安华路 68 号诗韵商务楼 柯桥精工广场实验室： 浙江省绍兴市柯桥区精工广场 11 幢		0575-85641133（安昌） 0575-84131981（精工）、 fyfz@fytest.com
诸暨实验室： 浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇华东国际珠宝城一期市场 C04		0575-87779860、 zjgem@fytest.com
东阳实验室： 浙江省金华市东阳市白云街道东阳中国木雕城红木家具馆二期		0571-85027049、 zjgem@fytest.com
嵊州实验室： 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南大道 388 号科技创业中心科创大楼 A 座 6 楼、7 楼，孵化厂房 2 号东 1、东 2 单元		0575-81391766 szfjyc2021@163.com
海宁实验室： 浙江省海宁市海洲西路中国皮革城 12 号楼		0573-80708018、0573-87236612（传真） blc_fyt@163.com 、 gjpg@fytest.com
嘉兴实验室： 浙江省嘉兴市广穹路 400 号		0573-82077811、0573-82099578 0573-82077811（传真）、 diyadianqi@fytest.com