

中轻检验认证有限公司
国家皮革制品质量监督检验中心
检验报告

共 4 页第 2 页

(背提包)

编号: WT2005218

检验项目	标准要求	检验结果	判定	
整体外观	形体饱满,弧线自然,粘贴平服,角对称,基本端正、整洁干净。	符合标准要求	合格	
外观质量	皮革 再生革	厚薄均匀,无裂面、裂浆、脱色现象。表面平服,前、后大面无伤残,后大面、底部上可有粗糙斑两处,面积不大于9mm ² 。可有不明显印道、折痕2处。	—	
	人造革 合成革	无明显印道、凹凸、疙瘩。	—	
	织物 面料	主要部位无断经、断纬,无跳丝、跳线、明显印道、污点、瑕点等缺陷,次要部位可有轻微缺陷2处。	符合标准要求	合格
	毛皮	毛被基本平顺、灵活松散、洁净,无钩针,无明显掉毛、油毛、结毛;染色牢固,无浮色,无明显色花、色差(特殊效应除外)等缺陷。	—	—
	其他 材料	无影响使用的缺陷。	—	—
	里料	平服周正,整洁干净,无裂面、断经、断纬、跳纱、绽裂、散边等缺陷。	符合标准要求	合格
缝合线	选用适合所用面料、里料质量的缝线,质量与各部位相适应。	符合标准要求	合格	
缝合线迹	上下线吻合,线迹平直,针距均匀。背提包前大面、前盖不应有空针、漏针、跳针,不应有超过15mm长的线迹歪斜。单个产品上空针、漏针、跳针各不应超过1处,空针、漏针、跳针各不应超过2针。	符合标准要求	合格	
拉链	缝合平直,边距一致;拉合滑顺,无错位、掉牙,不掉色。	符合标准要求	合格	
配件	光亮无锈残,无漏镀,无毛刺,不应有起皮、脱落现象。	符合标准要求	合格	
配件安装	平服、牢固。	符合标准要求	合格	
标样	产品附带的标样与背提包主体材质完全一致。	—	—	



中轻检验认证有限公司
国家皮革制品质量监督检验中心
检验报告


共4页第1页

编号: WT2005218

样品名称	背包	商 标	沐沐 MUMU
委托单位	河北沐沐商贸有限公司	货 号	S2249#
联系地址	河北省高碑店市白沟镇白辛庄村 314号	规格型号	——
联系电话	——	生产日期	——
受检单位	——	样品等级	——
生产单位	——	样品状态	正常
产 地	——	样品数量	1只
检验周期	2020-12-04至2020-12-09	送样人员	付增志
检验类别	委托检验	接收日期	2020-12-04
检验项目	材质、背带耐折性能、扣件耐用性能、缝合强度、五金配件耐腐蚀性、摩擦色牢度(沾色)、可分解有害芳香胺染料、拉链耐用度、外观质量、游离甲醛		
检验依据	QB/T 1333-2018,Q/CYCLF 0001-2018*		
判定依据	QB/T 1333-2018		
检 验 结 论	<p>1.经检验,该送检背包,面料材质为织物面料,里料主体材质为织物。</p> <p>2.经检验,该送检背包,所检项目:背带耐折性能、五金配件耐腐蚀性、摩擦色牢度(沾色)、缝合强度、可分解有害芳香胺染料、拉链耐用度、外观质量、游离甲醛符合QB/T 1333-2018标准要求。</p>		
备 注	*注: Q/CYCLF 0001-2018是我中心自制方法,并已获得了资质认定。		

编制: 闫俊会

审核: 王慧娟

批准: 



签发日期: 2020年12月15日



中轻检验认证有限公司 国家皮革制品质量监督检验中心 检验报告

(被禁芳香胺)

共4页第4页

编号:WT2005218

No.	化学文摘编号	名称	标准值 mg/kg	实测值 mg/kg	结果判定
1)	92-67-1	4-氨基联苯(4-Aminobiphenyl)	≤30	未检出	合格
2)	92-87-5	联苯胺(Benzidine)	≤30	未检出	合格
3)	95-69-2	4-氯邻甲苯胺(4-Chloro- <i>o</i> -toluidine)	≤30	未检出	合格
4)	91-59-8	2-萘胺(2-Naphthylamine)	≤30	未检出	合格
5)	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯(<i>o</i> -Aminoazotoluene)	≤30	未检出	合格
6)	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺(5-nitro- <i>o</i> -toluidine)	≤30	未检出	合格
7)	106-47-8	对氯苯胺(<i>p</i> -Chloroaniline)	≤30	未检出	合格
8)	615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚(2,4-Diaminoanisole)	≤30	未检出	合格
9)	101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷(4,4'-Diaminodiphenylmethane)	≤30	未检出	合格
10)	91-94-1	3,3'-二氯联苯胺(3,3'-Dichlorobenzidine)	≤30	未检出	合格
11)	119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺(3,3'-Dimethoxybenzidine)	≤30	未检出	合格
12)	119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺(3,3'-Dimethylbenzidine)	≤30	未检出	合格
13)	838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 (3,3'-Dimethyl-4,4'-Diaminodiphenylmethane)	≤30	未检出	合格
14)	120-71-8	3-氨基对甲苯甲醚(<i>p</i> -克利酞) (<i>p</i> -Cresidine)	≤30	未检出	合格
15)	101-14-4	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺) [4,4'-Methylene-bis-(2-Chloroaniline)]	≤30	未检出	合格
16)	101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚(4,4'-Oxydianiline)	≤30	未检出	合格
17)	139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚(4,4'-Thiodianiline)	≤30	未检出	合格
18)	95-53-4	邻甲苯胺(<i>o</i> -Toluidine)	≤30	未检出	合格
19)	95-80-7	2,4-二氨基甲苯(2,4-Toluylenediamine)	≤30	未检出	合格
20)	137-17-7	2,4,5-三甲基苯胺(2,4,5-Trimethylaniline)	≤30	未检出	合格
21)	90-04-0	邻甲氧基苯胺(邻氨基苯甲醚)(2-Anisidine)	≤30	未检出	合格
22)	60-09-3	4-氨基偶氮苯(4-aminoazobenzene)	≤30	未检出	合格
23)	95-68-1	2,4-二甲基苯胺(2,4-Xylidine)	≤30	未检出	合格
24)	87-62-7	2,6-二甲基苯胺(2,6-Xylidine)	≤30	未检出	合格
备注		检出限: 5 mg/kg			

皮样: 本报告仅对该样品负责。



以下空白



中轻检验认证有限公司
国家皮革制品质量监督检验中心
检验报告

共4页第3页

(背提包)

编号: WT2005218

检验项目		标准要求	检验结果	判定		
拉链耐用度		试验后无掉牙、无错牙、无损坏。	测试200次符合标准要求	合格		
缝合强度		在100mm×30mm有效面积上不低于240N(简易收叠式包不低于120N)。	306N	合格		
物理机械性能	扣件耐用性能	试验后能正常使用,无异常。	无磁力扣,不适用。	—		
	背带耐折性能	试验后边油无裂纹、脱落;多层复合背带无开裂、分层。	弯曲力1.842N,测试500次,符合标准要求	合格		
	五金配件耐腐蚀性	腐蚀点个数不超过3个,且单个腐蚀点面积不大于1mm ² 。	无腐蚀点符合标准要求	合格		
	摩擦色牢度(沾色)(级)	纺织材料	其他: 干擦 ≥ 3/4, 湿擦 ≥ 2/3	面料	干擦:4/5 湿擦:4/5	合格
				里料	干擦:4/5	合格
游离甲醛(mg/kg)		≤300	纺织品(包面) 未检出	合格		
备注		甲醛检出限: 20 mg/kg				

