



230010260770

报告编号: Q2023027

检 验 报 告

样品名称: 乒乓球拍

型号规格或等级: 一等品系列

受检单位: 上海红双喜股份有限公司

检验类别: 委 托



国家轻工业文体用品质量监督检测中心



声 明

- 1、本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
- 2、本报告无编制或主检、审核人、批准人签名无效。
- 3、本报告涂改无效。
- 4、复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或公章无效。
- 5、送样委托检验仅对来样负责。

本机构通讯资料

地 址：桂林路 400 号 5 号楼 2 楼

邮政编码：2000233

电 话：64168382

电子信箱：shwjs2007@aliyun.com

品
检

报告编号: Q2023027

检 验 报 告

共 5 页第 1 页

样品名称	乒乓球拍		检验类别	委托
型号规格和/或等级	一等品系列		商 标	红双喜牌
任务来源	--			
委托/受检单位名称	上海红双喜股份有限公司			
生产单位名称	上海红双喜股份有限公司			
抽样单编号	--	抽取样本送到日期	----年--月--日	
抽样日期	----年--月--日	抽样地点	--	
受检批生产日期	----年--月--日	样品编号	Q2023027	
受检批数量	--	抽取样本数量	--	
委托样品数量	3 块	委托样品收到日期	2023 年 6 月 19 日	
检验依据和/或综合判定原则	GB/T23115-2008 《乒乓球拍》 Q31/0116000204C006-2021-01 《乒乓球拍》			
检验日期	2023 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 30 日			
检验结论	该产品经送样检测，其实测数据均符合 GB/T23115-2008 《乒乓球拍》、Q31/0116000204C006-2021-01 《乒乓球拍》标准中一等品的技术要求，详见检验结果汇总表。 			
受检(委托)	地 址	上海市制造局路 258 号		
单位通讯资料	邮政编码	200023	电 话	23267017

批准 刘俊峰

审核 马 云

编制或主检 丁建川

日期 2023.7.5

日期 2023.7.5

日期 2023.7.5

质量检验

检验报告

检验结果汇总

序号	检验项目/参数	单位	技术要求	检验结果	单项判定结果
一	通用要求				
1	厚度	mm	a) 胶粒片 ≤ 2	1.84~1.94	符合
		mm	b) 海绵胶粒片 ≤ 4	3.58~3.68	符合
2	底板、底板中的任何夹层以及用来击球一面的任何覆盖物及粘合层	/	均应由同一类材料构成的且厚度均匀的一个整体	符合要求	符合
3	半透明胶粒片	/	不应用在会明显改变表面颜色的海绵或底板上。	符合要求	符合
4	漆膜厚度	mm	底板上可涂有一层透明的薄漆, 但漆膜厚度应不超过 0.1	符合要求	符合
5	开胶	/	不应有开胶现象	无开胶	符合
6	粘接结合力	N	底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应 ≥ 4	22~24	符合
7	球拍的外观要求	/	a) 表面 较完整光洁, 无明显拼缝、节疤、凹陷、压痕等。	符合要求	符合
		/	b) 颜色 球拍的两面不论是否有覆盖物, 一面应为红色、绿色、蓝色、紫色和粉红色中的一种颜色, 另一面应为黑色。	符合要求	符合
		/	c) 胶粒片色泽 较均匀	符合要求	符合
		/	d) 嵌入商标 商标字迹、图案完整, 嵌入拍柄后无明显不适感。	符合要求	符合
二	球拍的底板构成				
1	底板厚度	/	85%以上的材料应是天然木材	符合要求	符合
2	底板使用	/	可以使用胶合板, 不应使用纤维板、刨花板和合成材料。	胶合板	符合

一、检验合格

检验报告

检验结果汇总

序号	检验项目/参数	单位	技术要求	检验结果	单项判定结果
3	底板的各层单板	/	允许拼接, 但不应跨层拼接, 每层的材质应相同, 纹理方向应保持一	符合要求	符合
三	海绵及胶粒片				
1	胶粒片和海绵	/	应用橡胶等高分子材料制成	橡胶	符合
2	胶粒片	/	一面应有胶粒, 另一面应是平面。	符合要求	符合
3	胶粒片的齿粒	/	应是圆柱体、圆台体或它们的组合, 平行于齿粒顶端表面的任一圆截面的直径应不小于齿粒顶端直径, 它们的对称轴应垂直于底面。	符合要求	符合
4	胶粒截面尺寸要求	mm	a) 胶粒顶部直径 ≥ 1.0	1.42~1.48	符合
		mm	b) 胶粒高度 ≥ 0.5	0.64~0.70	符合
		mm	c) 胶粒顶部间距离 ≥ 0.5	0.88~0.90	符合
		mm	d) 胶粒高度与直径之比 ≤ 1.10	0.43~0.49	符合
5	胶粒顶端平面	/	应与底面平行, 它可以是光滑的, 也可以是粗糙的, 但不应形成凹窝。	符合要求	符合
6	胶粒角度	/	应沿着三组彼此成 60° 角度的平行线均匀分布。	60°	符合
7	胶粒分布密度	粒/cm ²	10~30	24	符合
8	胶粒片颜色	/	应采用红色、黑色、绿色、蓝色、紫色和粉红色中的一种颜色。	红、黑	符合
9	胶粒片缺粒	/	不应有缺粒现象	无缺粒	符合
10	优等品和一等品的海绵胶粒片组合	/	只应使用一层海绵	符合要求	符合
11	外观质量要求	/	a) 表面划痕 不明显的划痕不多于 2 处	符合要求	符合
		/	b) 胶合 结合完整, 无透胶、无夹层气泡	符合要求	符合

() 用

检验报告

检验结果汇总

序号	检验项目/参数	单位	技术要求	检验结果	单项判定结果
11	外观质量要求	/	c) 胶粒片杂质 不能去除的 0.3mm ² 的杂质不多于 3 处	符合要求	符合
		/	d) 胶粒片色泽 均匀	符合要求	符合
		/	e) 型号及商标 完整、清晰	符合要求	符合
以下空白。					
附注					

整日

检验报告

检验情况说明					
样品 特性 状态	红双喜牌一等品系列乒乓球拍状态完好。				
分包 检验 情况	分包检验项目		---		
	分包 实验室	名称	---	邮政编码	---
		地址	---	电话	---
其他 说明	-----				