



170000128222



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

检测报告

报告编号： 232100006380

样品名称： 包背本

客户名称： 广博集团股份有限公司

宁波海关技术中心
Ningbo Customs District Technology Center

(11)

宁波海关技术中心

Ningbo Customs District Technology Center

报检号: 232100006380

出证日期: 2021-03-19

第 1 页 共 3 页

检测报告

申请单位: 广博集团股份有限公司
单位地址: 宁波市石碶街道车何广博工业园区
样品名称: 包背本
商 标: 广博
样品数量: 3 本
样品状态: 外观正常,无明显缺陷
收样日期: 2021-03-16
检测日期: 2021-03-16~2021-03-19
检测方法: 样品按照 QB/T 1438-2007 检测

授权签字人:



地址: 浙江省宁波市宁海县人民大道183号 电话: 0574-83556701 投诉: 0574-65553600 传真: 0574-83556701 邮编: 315600 网址: www.nbciqtc.com

声 明

- ① 本报告无本单位检验检测专用章无效;
The report is invalid without the special seal for testing.
- ② 本报告无授权签字人签名无效;
The report is invalid unless it is signed by authorized signatory.
- ③ 本报告涂改、缺页、部分复印无效;
The report will be invalid if altered, deficient or partly duplicated.
- ④ 若非本单位抽样, 本报告仅对收到的样品负责。
The report is responsible for the received samples only, unless the samples are taken by ourselves.

报检号: 232100006380

出证日期: 2021-03-19

第 2 页 共 3 页

检测结果:

样品类型: 包背本、148 mm×208 mm、40 张

序号	标准要求	检测结果	
1	簿册规格 (mm×mm) 根据纸张的标准尺寸, 按企业标准规定并在封面或封底上标注。内芯尺寸极限偏差不得超过±1.5mm	长: -0.6 mm	
		宽: -0.1 mm	
2	内芯用纸不小于 55 g/m ² , 封面用纸不小于 70 g/m ²	内芯用纸: 57.3 g/m ²	
		封面用纸: 196 g/m ²	
3	产品封面及封底应平整、洁净, 文字、图案清晰完整, 套印偏差平版印刷不大于 0.20mm, 其他印刷不大于 0.50mm	符合要求	
4	簿背与内芯吻合	符合要求	
5	硬面薄压槽与簿背平行偏差不大于 1.5 mm	不适用	
6	内芯的芯页不应颠倒	符合要求	
7	每本簿册应在封面或封底标注张数 (万用手册除外)	符合要求	
8	内芯要求	张数 (不包括封面、封底): 百张 (含百张) 以上缺张≤2张, 百张以下不应缺张	无缺张
9		两面对线偏差/mm ≤1.0	符合要求
10		断线/mm ≤1.5(每页不超过2处, 每百张不超过8页)	符合要求
11		纸张破洞: 不允许	符合要求
12		白页: 不允许	符合要求
13		脏迹≤5mm ² (每百张不超过3页, 每页不超过2处)	符合要求
14		圆角: 基本一致	符合要求
15		漂口偏差/mm ≤1.5	0.0 mm
16		施胶度/mm ≥0.75	0.75 mm
17		产品上应有产品名称、制造厂名、地址、规格尺寸、张数、采用标准编号等标志	符合要求

备注: 以上检测结果仅对收到的样品负责。

*** 待续 ***


支木
专用

报检号：232100006380

出证日期：2021-03-19

第 3 页 共 3 页

样品图片：



*** 报告结束 ***