





报告编号: 201709364275-1

日期: 2017年11月16日

页次: 2 / 4

正本

## 测试报告

### 测试结果:

特定元素的迁移 按照 GB6675.4-2014 的测试要求。

条款	测试项目	评定结果
8.1	色漆、清漆、生漆、油墨、聚合物的涂层和类似的涂层	不适合
8.2	聚合物和类似材料, 包括有或无物增强的层压材料, 但不包括其他物	不适合
8.3	纸和纸板	不适合
8.4	天然、人造或合成物	不适合
8.5	玻璃/陶瓷/金属材料	不适合
8.6	其它可浸染色材料, 不管是否被浸染色, 例如木材、纤维板、骨头和皮革	不适合
8.7	会留下痕迹的材料	不适合
8.8	软性造型材料, 包括造型黏土和凝胶	不适合
8.9	颜料, 包括指画颜料、清漆、生漆、釉粉和呈固体状或液体状的类似材料	通过

可溶性元素实测结果 (mg/kg)

元素 分组	锑	砷	钡	镉	铬	铅	汞	硒
1	<5	<5	7	<2	<2	<5	<2	<5
2	<5	<5	18	<2	<2	<5	<2	<5
3	<5	<5	9	<2	<2	<5	<2	<5
4	<5	<5	21	<2	<2	<5	<2	<5
5	<5	<5	30	<2	<2	<5	<2	<5
6	<5	<5	6	<2	<2	<5	<2	<5
7	<5	<5	24	<2	<2	<5	<2	<5
8	<5	<5	13	<2	<2	<5	<2	<5
9	<5	<5	12	<2	<2	<5	<2	<5
10	<5	<5	19	<2	<2	<5	<2	<5
11	<5	<5	16	<2	<2	<5	<2	<5
12	<5	<5	<5	<2	<2	<5	<2	<5
13	<5	<5	10	<2	<2	<5	<2	<5
14	<5	<5	<5	<2	<2	<5	<2	<5
15	<5	<5	14	<2	<2	<5	<2	<5
16	<5	<5	15	<2	<2	<5	<2	<5
17	<5	<5	22	<2	<2	<5	<2	<5
18	<5	<5	25	<2	<2	<5	<2	<5
19	<5	<5	16	<2	<2	<5	<2	<5
20	<5	<5	6	<2	<2	<5	<2	<5
极限值	60	25	1000	75	60	90	60	500

地址/Address: 上海市浦东新区民生路1208号(200135) /No. 1208, Minsheng Road, Shanghai, (200135)P.R.China

电话/Tel: +86 21 38620888 传真/Fax: +86 21 6854 9665 邮箱/Email: [STIC@shciq.gov.cn](mailto:STIC@shciq.gov.cn) 网址/Website: [www.shciq.gov.cn](http://www.shciq.gov.cn):8018/SMEC



报告编号: 201709364275-1  
日期: 2017年11月16日  
页次: 3 / 4  
正本

## 测试报告

### 测试结果:

可溶性元素实测结果 (mg/kg)

元素 分组	锑	砷	钡	镉	铬	铅	汞	硒
21	<5	<5	13	<2	<2	<5	<2	<5
22	<5	<5	9	<2	<2	<5	<2	<5
23	<5	<5	57	<2	<2	<5	<2	<5
24	<5	<5	24	<2	<2	<5	<2	<5
25	<5	<5	17	<2	<2	<5	<2	<5
26	<5	<5	10	<2	<2	<5	<2	<5
27	<5	<5	7	<2	<2	<5	<2	<5
28	<5	<5	19	<2	<2	<5	<2	<5
29	<5	<5	<5	<2	<2	<5	<2	<5
30	<5	<5	23	<2	<2	<5	<2	<5
31	<5	<5	10	<2	<2	<5	<2	<5
32	<5	<5	10	<2	<2	<5	<2	<5
33	<5	<5	39	<2	<2	<5	<2	<5
34	<5	<5	<5	<2	<2	<5	<2	<5
35	<5	<5	6	<2	<2	<5	<2	<5
36	<5	<5	7	<2	<2	<5	<2	<5
极限值	60	25	1000	75	60	90	60	500

### 分组情况:

- |             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 1: 102 白色   | 2: 215 柠檬黄   | 3: 216 淡黄    |
| 4: 218 藤黄   | 5: 676 土黄    | 6: 677 透明铁黄  |
| 7: 301 桔黄   | 8: 313 桔红    | 9: 324 朱红    |
| 10: 302 大红  | 11: 315 深红   | 12: 336 玫红   |
| 13: 403 紫红  | 14: 682 透明铁红 | 15: 509 浅绿   |
| 16: 568 草绿  | 17: 570 深绿   | 18: 558 酞菁绿  |
| 19: 560 翠绿  | 20: 569 橄榄绿  | 21: 447 天蓝   |
| 22: 455 湖蓝  | 23: 453 钴蓝   | 24: 445 普蓝   |
| 25: 443 群青  | 26: 451 酞菁蓝  | 27: 402 紫罗兰  |
| 28: 430 青莲  | 29: 439 紫色   | 30: 684 赭石   |
| 31: 688 生褐  | 32: 687 熟褐   | 33: 690 威狄克棕 |
| 34: 797 佩恩灰 | 35: 792 象牙黑  | 36: 794 煤黑   |



上海出入境检验检疫局  
 中国上海进出口玩具检测中心  
 Shanghai Import & Export Toys Inspection Center of China  
 Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau



报告编号: 201709364275-1

日期: 2017年11月16日

页次: 4 / 4

正本

# 测试报告

样品照片



\*\*\*报告结束\*\*\*

地址/Address: 上海市浦东新区民生路1208号(200135) /No. 1208, Minsheng Road, Shanghai, (200135)P.R.China

电话/Tel: +86 21 38620888 传真/Fax: +86 21 6854 9665 邮箱/Email: [STIC@shciq.gov.cn](mailto:STIC@shciq.gov.cn) 网址/Website: [www.shciq.gov.cn](http://www.shciq.gov.cn):8018/SMC