



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1132

# 检 验 报 告

## TEST REPORT



检验业务号: (2023)WT-QG-00212

样品名称: 玛丽信稿纸



### 武汉产品质量监督检验所

湖北省眼镜产品质量检验检测中心  
湖北省食品接触材料产品质量检验检测中心  
湖北省激光产品质量检验检测中心  
湖北省汽车电子产品安全质量检验检测中心

2023-4-21




扫描全能王 创建

武汉产品质量监督检验所  
检验报告



检验业务号：(2023)WT-QG-00212

共 3 页 第 1 页

|                              |  |        |                  |
|------------------------------|--|--------|------------------|
| 样品名称                         | 玛丽信稿纸  | 规格型号   | 265×190 (mm) 26页 |
|                              |  | 商 标    | 玛丽文化             |
| 委托单位                         | 武汉玛丽文化用品有限公司   | 委托单位地址 | 武汉市东西湖区八方路       |
| 供样单位                         | 武汉玛丽文化用品有限公司   | 供样单位地址 | 武汉市东西湖区八方路       |
| 生产单位                         | 武汉玛丽文化用品有限公司   | 生产单位地址 | 武汉市东西湖区八方路       |
| 抽样地点                         | /  | 检验类型   | 委托检验             |
| 样品数量                         | 2本   | 样品等级   | 合格品              |
| 样品基数                         | /  | 样品特性   | 一般               |
| 原编号或生产日期                     | /  | 样品状况   | 散样               |
| 送样日期                         | 2023-04-13   | 送样人    | 方晶               |
| 注：以上样品信息由委托方提供并确认，其真实性由客户负责。 |  |        |                  |
| 检验技术依据                       | QB/T1438-2007《薄册》  |        |                  |
| 检验结论                         | 经检验，送检样品所检项目符合QB/T1438-2007 标准要求。<br><br>(检验报告专用章)<br>签发日期：2023年4月21日<br>检验日期：2023-04-21 |        |                  |
| 备 注                          | 检测地点：地址A   |        |                  |

批准：

李安虎

审核：

张峰

主检：

李亮



# 武汉产品质量监督检验所

## 检验报告

检验业务号: (2023) WT-QG-00212

共 3 页 第 2 页

| 序号  | 检验项目        | 单位               | 检验方法                    | 标准要求                                   | 样本<br>检验结果 | 单项评<br>定 | 备注 |
|-----|-------------|------------------|-------------------------|--|------------|----------|----|
| 1   | 内芯规格<br>尺寸: | mm               | QB/T1438-200<br>7 中 6.1 |  |            |          |    |
| 1.1 | 长度偏差        |                  |                         | 265±1.5                                | 265.0      | 合格       |    |
| 1.2 | 宽度偏差        |                  |                         | 190±1.5                                | 189.0      | 合格       |    |
| 2   | 纸张定量        | g/m <sup>2</sup> | GB/T<br>451.2-2002      |  |            |          |    |
| 2.1 | 封面定量        |                  |                         | ≥70                                    | /          | /        |    |
| 2.2 | 内芯定量        |                  |                         | ≥55                                    | 60         | 合格       |    |
| 3   | 封面          | /                | QB/T1438-200<br>7 中 6.3 | 平整、洁净、<br>文字完整、图<br>案清晰                | 符合要求       | 合格       |    |
| 4   | 簿背          | /                | QB/T1438-200<br>7 中 6.4 | 与内芯吻合                                  | 符合要求       | 合格       |    |
| 5   | 芯页          | /                | QB/T1438-200<br>7 中 6.6 | 不得颠倒                                   | 符合要求       | 合格       |    |
| 6   | 标注          | /                | QB/T1438-200<br>7 中 6.4 | 每本簿册应<br>在封面或封<br>底标注张数                | 符合         | 合格       |    |
| 7   | 张数          | /                | QB/T1438-200<br>7 中 6.8 | 百张以上缺<br>张≤2 张, 百<br>张以下不<br>缺张        | 无缺张        | 合格       |    |
| 8   | 断线          | mm               | QB/T1438-200<br>7 中 6.6 | ≤15 (每页不<br>超过 2 处, 每<br>百张不超过<br>8 页) | 无断线        | 合格       |    |
| 9   | 破洞          | /                | QB/T1438-200<br>7 中 6.4 | 不允许                                    | 无破洞        | 合格       |    |

检验员:

李亮



# 武汉产品质量监督检验所

## 检验报告

检验业务号：(2023) WT-QG-00212

共 3 页 第 3 页

| 序号   | 检验项目 | 单位               | 检验方法                   | 标准要求                               | 样本<br>检验结果 | 单项<br>评定 | 备注 |
|------|------|------------------|------------------------|------------------------------------|------------|----------|----|
| 10   | 两面对线 | mm               | QB/T1438-2007<br>中 6.7 | ≤1.0                               | /          | /        |    |
| 11   | 白页   | /                | QB/T1438-2007<br>中 6.4 | 不允许                                | 无白页        | 合格       |    |
| 12   | 脏迹   | m m <sup>2</sup> | QB/T1438-2007<br>中 6.6 | ≤5 每百张<br>不超过 3 页,<br>每页不超过<br>2 处 | 无脏迹        | 合格       |    |
| 13   | 圆角   | /                | QB/T1438-2007<br>中 6.4 | 应基本一致                              | /          | /        |    |
| 14   | 漂口偏差 | mm               | QB/T1438-2007<br>中 6.9 | ≤1.5                               | 0          | 合格       |    |
| 15   | 施胶度  | mm               | GB/T 460-2002          | ≥0.75                              | 0.75~1.00  | 合格       |    |
| 以下空白 |      |                  |                        |                                    |            |          |    |

检验员：

李亮

# 武汉质检

