



# 检测报告

报告编号 A2250534685102C

第 1 页 共 5 页

报告抬头公司名称 重庆多多汇商贸有限公司  
地 址 重庆市渝中区石油路街道经纬大道 780 号 1 幢 11-4#

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称 元气颈椎枕  
材料颜色 灰色  
授权制造商 重庆初伦家居用品有限公司  
等级 合格品  
样品接收日期 2025.08.01  
样品检测日期 2025.08.01-2025.08.08

### 测试内容:

根据客户的申请要求, 具体要求详见下一页。



郑晴涛

郑晴涛  
技术经理  
2025.08.08

林东杰

林东杰  
授权签字人

陈景发

陈景发  
授权签字人  
No. S734151064

广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼  
广东省深圳市宝安区 70 区鸿威工业园

# 检测报告

报告编号 A2250534685102C

第 2 页 共 5 页

检测结果摘要		
检测项目	检测标准	单项结论
纤维含量/主成分定性	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 6040-2019	见第 3 页
耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	符合
耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	符合
耐水色牢度	GB/T 5713-2013	符合
甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	符合
pH 值	GB/T 7573-2009	符合

判定依据	GB/T 22796-2021 (合格品) GB 18401-2010 B 类
*****详细结果, 请见下页***** ***说明:报告中的"--"表示该项不适用***	



# 检测报告

报告编号 A2250534685102C

第 3 页 共 5 页

检测内容（根据客户的申请要求）

## 1 纤维含量/主成分定性(FZ/T 01057.1-2007,FZ/T 01057.2-2007,FZ/T 01057.3-2007,FZ/T 01057.4-2007, GB/T 6040-2019)

测试项目	检测结果		客户标称
	001		
纤维成分	外套： 100% 棉 内套： 100% 聚酯纤维 枕芯： 聚氨酯		--

## 2 耐汗渍色牢度(GB/T 3922-2013)

测试项目	检测结果（级）		标准要求（级）
	002		
	酸	碱	
试样的变色	4-5	4-5	≥3
贴衬布的沾色			
棉	4-5	4-5	≥3
羊毛	4-5	4-5	≥3

## 3 耐摩擦色牢度(GB/T 3920-2008)

测试项目	检测结果（级）		标准要求（级）
	002		
干擦	4-5		≥3
湿擦	4		≥2-3

# 检测报告

报告编号 A2250534685102C

第 4 页 共 5 页

## 4 耐水色牢度(GB/T 5713-2013)

测试项目	检测结果 (级)		标准要求 (级)
	002		
试样的变色	4-5		≥3
贴衬布的沾色			
棉	4-5		≥3
羊毛	4-5		≥3

## 5 甲醛含量 (GB/T 2912.1-2009)

测试项目	检测结果(mg/kg)		方法检出限 (mg/kg)	标准要求 (mg/kg)
	002			
甲醛	N.D.		20	≤75

备注: -N.D. = 未检出 (小于方法检出限或定量限)

-mg/kg = ppm = 百万分之一

-1000 mg/kg = 0.1%

## 6 pH值(GB/T 7573-2009)

测试项目	检测结果		标准要求
	002		
pH 值	8.2		4.0~8.5

备注: 1.萃取溶液温度: 23.6°C

2.萃取溶液类型: 0.1mol/L KCl

3.0.1mol/L KCl的 pH 值: 6.0

### 测试样品/部位描述

序号	CTI 样品 ID	描述
1	001	灰色颈椎枕
2	002	灰色布 (枕套外套面料)




# 检测报告

报告编号 A2250534685102C

第 5 页 共 5 页

## 样品图片



### 声明:

1. 检测报告无批准人签字及“专用章”无效;
2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供,申请者应对其真实性负责,CTI 未核实其真实性;
3. 本报告检测结果仅对受测样品负责;
4. 未经 CTI 书面同意,不得部分复制本报告;
5. 除非客户要求,本报告检测结果及与规定限值的符合性评价未考虑不确定度的影响。

\*\*\* 报告结束 \*\*\*

