



# 检测报告

TESTING REPORT



T T T S - W T 2 5 6 3 1 4 1 9



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	上海水星家用纺织品股份有限公司		送样人:	/
		上海市奉贤区沪杭公路1487号		电话:	/
	生产单位/地址	1650			
		/			
	样品信息	样品名称:	DH星澜轨迹(织物)	商标:	/
	样品总数:	1块			
	号型规格:	/	颜色:	/	
	质量等级:	合格品	安全类别:	B类	
	产品款号或货号:	A47804, A47803			
判定标准:	Q31/0120000328C001-2024 床上用品 床罩多件套和被服(合格品) GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 ZGB-3-58 B/3 水星产品检测项目及要求(合格品) GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(B类)				
样品描述	01#A版蓝/黄色印花机织物100×200cm 02#B版灰色机织物100×200cm				
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-07-11	报告发布日期	2025-07-15
检验日期	2025-07-11		至	2025-07-15	
执行标准	见附页				
检测结论	检测结果与符合性见附页。				
备注	客户声明提供的产品款号所采用物料与被测样品相同。本机构不对客户提供的样品款号与被测样品的关联性负责。				

批准: 方倩 审核: 王子祥 编制: 宋晓冬

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25631419

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# A版蓝/黄色印花机织物100×200cm						
纤维含量	/	%	棉100 允差0	棉100	符合	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007
耐水色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3	4-5		
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3 (深2-3)	3		
耐光色牢度	变色	级	≥3	>5	符合	GB/T 8427-2019 方法3 企业要求
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤70	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.3~8.2	6.0	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
水洗尺寸变化率	/	%	-5.0~+2.0	经向: -4.0 纬向: -4.1	符合	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013
织物断裂强力	/	N	≥220	经向: 690 纬向: 300	符合	GB/T 3923.1-2013
织物起毛起球性能	/	级	≥3	3	符合	GB/T 4802.2-2008
02# B版灰色机织物100×200cm						
纤维含量	/	%	棉100 允差0	棉100	符合	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007
耐水色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3	4-5		



# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25631419

第3页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3 (深2-3)	4		
耐光色牢度	变色	级	≥3	>5	符合	GB/T 8427-2019 方法3 企业要求
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤70	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.3~8.2	5.9	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
水洗尺寸变化率	/	%	-5.0~+2.0	经向: -2.5 纬向: -3.9	符合	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013
织物断裂强力	/	N	≥220	经向: 690 纬向: 280	符合	GB/T 3923.1-2013
织物起毛起球性能	/	级	≥3	3-4	符合	GB/T 4802.2-2008

以下空白



天纺标检测认证股份有限公司  
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心 (天津)  
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)  
国家针织产品质量检验检测中心  
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25631419

第4页 共4页

## 样品照片

