



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3129



检测报告

TEST REPORT

报告编号

REPORT NO.

HQ2430200245

产品名称

SAMPLE NAME

纯棉浴巾

客户名称

CUSTOMER

滨州亚光家纺有限公司

检验类别

TEST CATEGORY

委托检验



杭州杭美质量技术服务有限公司
HQTS QA International Services Co., Ltd




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3129



检测报告

报告号:HQ2430200245

客户名称:	滨州亚光家纺有限公司
客户地址:	山东省滨州市滨城区滨北办事处梧桐六路 87 号

样品信息		
	客供样品名称:	纯棉浴巾
	安全技术类别:	GB 31701-2015 A 类
	标称等级:	一等品
	标称成分:	100%棉 (锻档及装饰部分除外)
	样品数量:	4 条
	样品状态:	良好
	到样日期:	2024 年 02 月 21 日
	检测类别:	委托检测
	检测日期:	2024 年 02 月 21 日至 2024 年 02 月 23 日
	检测结论:	实测结果详见附页
报告备注:	/	

*****待续

杭州杭美质量技术服务有限公司

批准人

罗朝强 陈鲜花

签发日期: 2024 年 02 月 23 日

文件号: HQ-TTR01-331/11

第 1 页 / 共 6 页

1. 未经本实验室书面同意, 不得复制本报告 (完整复制除外)。
2. 测试结果仅对来样负责, 且与被测样品有关。
3. 本报告中样品信息由客户提供。

杭州杭美质量技术服务有限公司

浙江省杭州市西湖区欣然街 2 号 2 幢

电话: 86-571-88905188 传真: 86-571-88905288, 邮编: 310030

邮箱: 建议与投诉(comment@hqts-qai.com), 报告疑问(query@hqts-qai.com), 技术咨询(tech@hqts-qai.com)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3129



检测报告

报告号:HQ2430200245

检测结论			
序号	检测项目	判定依据	检测结论
1	使用说明(标识标志)	GB/T 5296.4-2012	合格
2	纤维成分	GB/T 29862-2013	合格
3	异味	GB 18401-2010	合格
4	耐皂洗色牢度	GB/T 22864-2020 一等品	合格
5	耐水色牢度	GB 18401-2010 A类	合格
6	耐汗渍色牢度(酸液)	GB 18401-2010 A类	合格
7	耐汗渍色牢度(碱液)	GB 18401-2010 A类	合格
8	耐干摩擦色牢度	GB 18401-2010 A类	合格
9	耐湿摩擦色牢度	GB/T 22864-2020 一等品	合格
10	耐唾液色牢度	GB 18401-2010 A类	合格
11	脱毛率	GB/T 22864-2020 一等品	合格
12	吸水性	GB/T 22864-2020 一等品	合格
13	断裂强力	GB/T 22864-2020 一等品	合格
14	pH值	GB 18401-2010 A类	合格
15	甲醛	GB 18401-2010 A类	合格
16	总铅和总镉	GB 31701-2015 A类	合格
17	可分解芳香胺染料	GB 18401-2010	合格

*****待续

文件号: HQ-TTR01-331/11

第 2 页 / 共 6 页

1. 未经本实验室书面同意, 不得复制本报告(完整复制除外)。
2. 测试结果仅对来样负责, 且与被测样品有关。
3. 本报告中样品信息由客户提供。

杭州杭美质量技术服务有限公司

浙江省杭州市西湖区欣然街2号2幢

电话: 86-571-88905188 传真: 86-571-88905288, 邮编: 310030

邮箱: 建议与投诉(comment@hqts-qai.com), 报告疑问(query@hqts-qai.com), 技术咨询(tech@hqts-qai.com)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3129



检测报告

报告号:HQ2430200245

检测依据:	
纤维成分	FZ/T 01057.1-2007 纺织纤维鉴别试验方法第 1 部分: 通用说明 FZ/T 01057.3-2007 纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分: 显微镜法 FZ/T 01057.4-2007 纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分: 溶解法
使用说明 (标识标志)	GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明纺织品和服装使用说明
异味	GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 6.7
耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008 纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度
耐水色牢度	GB/T 5713-2013 纺织品色牢度试验耐水色牢度
耐汗渍色牢度(酸液)	GB/T 3922-2013 纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度
耐汗渍色牢度(碱液)	GB/T 3922-2013 纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度
耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度
耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度
耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019 纺织品色牢度试验耐唾液色牢度
脱毛率	GB/T 22798-2019 毛巾产品脱毛率测试方法
吸水性	GB/T 22799-2019 毛巾产品吸水性测试方法
断裂强力	GB/T 3923.1-2013 纺织品织物拉伸性能第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法
pH 值	GB/T 7573-2009 纺织品水萃取液 pH 值的测定
甲醛	GB/T 2912.1-2009 纺织品甲醛的测定第 1 部分: 游离和水解的甲醛 (水萃取法)
总铅和总镉	GB/T 30157-2013 纺织品总铅和总镉含量的测定
可分解芳香胺染料	GB/T 17592-2011 纺织品禁用偶氮染料的测定

*****待续

文件号: HQ-TTR01-331/11

第 3 页 / 共 6 页

1. 未经本实验室书面同意, 不得复制本报告 (完整复制除外)。
2. 测试结果仅对来样负责, 且与被测样品有关。
3. 本报告中样品信息由客户提供。

杭州杭美质量技术服务有限公司

浙江省杭州市西湖区欣然街 2 号 2 幢

电话: 86-571-88905188 传真: 86-571-88905288, 邮编: 310030

邮箱: 建议与投诉(comment@hqts-qai.com), 报告疑问(query@hqts-qai.com), 技术咨询(tech@hqts-qai.com)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3129



检测报告

报告号:HQ2430200245

检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	判定
使用说明 (标识标志)				
内容	制造者/代理商名称和地址	按 GB 5296.4-2012 中 5.1 规定	符合要求	合格
	产品名称	按 GB 5296.4-2012 中 5.2 规定	符合要求	
	产品号型和规格	按 GB 5296.4-2012 中 5.3 规定	符合要求	
	纤维成分及含量	按 GB 5296.4-2012 中 5.4 规定	符合要求	
	维护方法	按 GB 5296.4-2012 中 5.5 规定	符合要求	
	执行的产品标准	按 GB 5296.4-2012 中 5.6 规定	符合要求	
	安全类别	按 GB 5296.4-2012 中 5.7 规定	符合要求	
	使用和贮藏条件的注意事项	按 GB 5296.4-2012 中 5.8 规定	N/A	
形式	一般要求	按 GB 5296.4-2012 中 6.1 规定	符合要求	
	耐久性标签	按 GB 5296.4-2012 中 6.2 规定	符合要求	
位置		按 GB 5296.4-2012 中 7 规定	符合要求	
其他要求		按 GB 5296.4-2012 中 8 规定	符合要求	
备注: 使用说明仅对内容完整性进行检查, 不做真实性判定。 N/A=不适用。				

*****待续

文件号: HQ-TTR01-331/11

第 4 页 / 共 6 页

1. 未经本实验室书面同意, 不得复制本报告 (完整复制除外)。
2. 测试结果仅对来样负责, 且与被测样品有关。
3. 本报告中样品信息由客户提供。

杭州杭美质量技术服务有限公司

浙江省杭州市西湖区欣然街 2 号 2 幢

电话: 86-571-88905188 传真: 86-571-88905288, 邮编: 310030

邮箱: 建议与投诉(comment@hqts-qai.com), 报告疑问(query@hqts-qai.com), 技术咨询(tech@hqts-qai.com)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3129



检测报告

报告号:HQ2430200245

检测项目	检测依据	技术要求	检测结果	判定
理化性能				
纤维成分	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	GB/T 29862-2013 棉:100%±0% (锻档及装饰部分除外)	棉:100%	合格
异味	GB 18401-2010	GB 18401-2010 无异味	无异味	合格
耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008 C(3)	GB/T 22864-2020 一等品 变色≥3-4级 沾色≥3-4级	变色:4-5级 棉沾色:4-5级 粘纤沾色:4-5级	合格
耐水色牢度	GB/T 5713-2013	GB 18401-2010 A类 变色≥3-4级 沾色≥3-4级	变色:4-5级 棉沾色:4-5级 羊毛沾色:4-5级	合格
耐汗渍色牢度(酸液)	GB/T 3922-2013	GB 18401-2010 A类 变色≥3-4级 沾色≥3-4级	变色:4-5级 棉沾色:4-5级 羊毛沾色:4-5级	合格
耐汗渍色牢度(碱液)	GB/T 3922-2013	GB 18401-2010 A类 变色≥3-4级 沾色≥3-4级	变色:4-5级 棉沾色:4-5级 羊毛沾色:4-5级	合格
耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	GB 18401-2010 A类 沾色≥4级	沾色:4-5级	合格
耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	GB/T 22864-2020 一等品 沾色≥3级	沾色:4-5级	合格
耐唾液色牢度	GB/T 18886-2019	GB 18401-2010 A类 变色≥4级 沾色≥4级	变色:4-5级 棉沾色:4-5级 羊毛沾色:4-5级	合格
脱毛率	GB/T 22798-2019 方法 A	GB/T 22864-2020 一等品 ≤1.5%	1.3%	合格
吸水性	GB/T 22799-2019 方法 A	GB/T 22864-2020 一等品 ≤20s	1.8s	合格
断裂强力	GB/T 3923.1-2013	GB/T 22864-2020 一等品 ≥180N	纵向:410N 横向:260N	合格
pH 值	GB/T 7573-2009 0.1mol/L 氯化钾溶液 萃取	GB 18401-2010 A类 4.0~7.5	5.9	合格
甲醛	GB/T 2912.1-2009	GB 18401-2010 A类 ≤20mg/kg	未检出*	合格
总铅和总镉	GB/T 30157-2013	GB 31701-2015 A类 铅≤90mg/kg 镉≤100mg/kg	总铅<10mg/kg 总镉<5mg/kg	合格
可分解芳香胺染料	GB/T 17592-2011	GB 18401-2010 禁用(≤20mg/kg)	未检出(见附表)	合格

备注: *=含量检出限: 20mg/kg

*****待续

文件号: HQ-TTR01-331/11

第 5 页 / 共 6 页

1. 未经本实验室书面同意, 不得复制本报告(完整复制除外)。
2. 测试结果仅对来样负责, 且与被测样品有关。
3. 本报告中样品信息由客户提供。

杭州杭美质量技术服务有限公司

浙江省杭州市西湖区欣然街2号2幢
电话: 86-571-88905188 传真: 86-571-88905288, 邮编: 310030
邮箱: 建议与投诉(comment@hqts-qai.com), 报告疑问(query@hqts-qai.com), 技术咨询(tech@hqts-qai.com)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3129



检测报告

报告号:HQ2430200245

附表（从染料中还原分解所产生的禁用芳香胺的检出值）：

	检测项目	结果	单位
1	4-氨基联苯	未检出	mg/kg
2	联苯胺	未检出	mg/kg
3	4-氯-2-甲基苯胺	未检出	mg/kg
4	2-萘胺	未检出	mg/kg
5	邻氨基偶氮甲苯	未检出	mg/kg
6	对氯苯胺	未检出	mg/kg
7	2,4-二氨基苯甲醚	未检出	mg/kg
8	4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	mg/kg
9	3,3'-二氯联苯胺	未检出	mg/kg
10	3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出	mg/kg
11	3,3'-二甲基联苯胺	未检出	mg/kg
12	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	mg/kg
13	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出	mg/kg
14	4,4'-亚甲基-二-2-氯苯胺	未检出	mg/kg
15	4,4'-二氨基二苯醚	未检出	mg/kg
16	4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出	mg/kg
17	邻甲苯胺	未检出	mg/kg
18	2,4-二氨基甲苯	未检出	mg/kg
19	2,4,5-三甲基苯胺	未检出	mg/kg
20	邻氨基苯甲醚	未检出	mg/kg
21	2,4-二甲基苯胺	未检出	mg/kg
22	2,6-二甲基苯胺	未检出	mg/kg
23	5-硝基-邻甲苯胺	未检出	mg/kg
24	4-氨基偶氮苯	未检出	mg/kg

备注：1. 未检出 = 结果低于测定低限 5mg/kg。

*****结束

文件号: HQ-TTR01-331/11

第 6页 / 共 6页

1. 未经本实验室书面同意，不得复制本报告（完整复制除外）。
2. 测试结果仅对来样负责，且与被测样品有关。
3. 本报告中样品信息由客户提供。

杭州杭美质量技术服务有限公司

浙江省杭州市西湖区欣然街2号2幢

电话: 86-571-88905188 传真: 86-571-88905288, 邮编: 310030

邮箱: 建议与投诉(comment@hqts-qai.com), 报告疑问(query@hqts-qai.com), 技术咨询(tech@hqts-qai.com)