


# 检验检测报告



报告编号: 252003178

防伪查询网址: [www.gttctech.com](http://www.gttctech.com)

防伪码: PIMH-7538-34

扫码下载报告



共 3 页 第 1 页

委托单位	江西舒乐佳家庭用品有限公司 地址: 江西省抚州市东乡区经济开发区东升工业园				
客户认定信息	舒乐佳 EVA 凉拖鞋 2 双 商标名称: 舒乐佳 颜色信息: 灰色 纤维成分: EVA 生产单位: 江西舒乐佳家庭用品有限公司 -----				
业务类型	普通委托	样品受理/测试开始日期	2025-11-07	报告签发日期	2025-11-18
判定依据	QB/T 2977—2008 《乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 (EVA) 拖鞋和凉鞋》				
综合检验结论	---				
序号	检验检测项目	判定依据	等级	判定	
1	粘合强度	QB/T 2977—2008	---	不适用	
2	帮带拔出力	QB/T 2977—2008	---	不适用	
3	耐曲折性能	QB/T 2977—2008	合格品	符合	
4	耐黄变	QB/T 2977—2008	---	不适用	
5	硬度 (邵尔 W)	QB/T 2977—2008	合格品	符合	
6	外观质量	QB/T 2977—2008	合格品	符合	
7	鞋底拉伸强度	QB/T 2977—2008	合格品	符合	
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行 (有注明的除外)。复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路 1 号。				

签发: 赖红敏 工程师



## 样品图片

报告编号: 252003178

共 3 页 第 2 页



# 检验检测报告附页

**报告编号：252003178**

共 3 页 第 3 页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	等级	判定	备注
粘合强度	GB/T 532—1997	---	单层底，此项不检。	---	不适用	---
帮带拔出力	HG/T 2877—1997	---	一体成型，此项不检。	---	不适用	---
耐曲折性能	GB/T 3903.1—1994 无割口 屈挠次数: 40000 次	不断，无裂纹。	左 未断裂，无裂纹。 右 未断裂，无裂纹。	合格品	符合	---
耐黄变	HG/T 3689—2001	---	深色，标准不考核，此项不检。	---	不适用	---
硬度（邵尔 W） (度)	GB/T 3903.4—1994 邵尔 W 硬度计	35~50 (单层底)	39	合格品	符合	---
外观质量	GB/T 3903.5—1995	按标准 5.2 条表 1 要求	符合要求	合格品	符合	---
鞋底拉伸强度 (Mpa)	GB/T 1040.2—2006 试样类型: 1A 型	≥1.2	1.5	合格品	符合	---
备注	---					

本报告结束



## 注意事项

1. 报告书未加盖检测单位检验检测专用章无效。
2. 复印件未加盖检测单位报告确认章无效。
3. 对委托送检结果有异议的，应于报告书送达之日起十五日内提出。
4. 检测结果仅对所检样品有效。
5. 未取得资质认定的项目，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
6. 报告书涂改无效。
7. 客户提供的信息（包括样品信息），本公司/中心不对其真实性负责。
8. 未经本公司/中心书面批准不得部分复制本报告，全部复制除外。