



检测报告

TESTING REPORT



T T T S - W T 2 4 1 5 1 6 3 2

第1页 共3页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	孚日集团股份有限公司		送样人:	/
		山东省高密市孚园前街1号		电话:	/
	生产单位/地址	孚日集团股份有限公司			
		山东省高密市孚园前街1号			
	样品信息	样品名称:	毛巾	商标:	洁玉
	样品总数:	7条			
	号型规格:	/	颜色:	/	
	质量等级:	一等品	安全类别:	A类	
	产品款号或货号:	/			
判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范(A类) GB/T 22864-2020 毛巾(一等品) GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分: 纺织品和服装				
样品描述	1# 粉/米色毛巾				
检验性质	委托检验	样品接收日期	2024-12-21	报告发布日期	2025-01-03
检验日期	2024-12-21		至	2024-12-24	
执行标准	见附页				
检测结论	检测结果及符合性见附页。				
备注	/				



批准:

方倩

审核:

李强

编制:

王岩



检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT24151632

第2页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1#	粉/米色毛巾					
产品标识	制造者的名称和地址	/	按标准要求	+	符合	GB/T 5296.4-2012
	产品名称	/	按标准要求	+		
	产品号型或规格	/	按标准要求	+		
	纤维成分及含量	/	按标准要求	+		
	维护方法	/	按标准要求	+		
	执行的产品标准	/	按标准要求	+		
	安全类别	/	按标准要求	+		
	使用和贮藏注意事项	/	按标准要求	+		
纤维含量	/	%	棉100 允差0 (缎档及装饰部分除外)	棉100	符合	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3 (深2-3)	4-5		
耐唾液色牢度	变色	级	≥4	4-5	符合	GB/T 18886-2019
	沾色	级	≥4	4-5		
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤20	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~7.5	4.5	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于检出限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2011





检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT24151632

第3页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
荧光增白剂	荧光增白剂 C. I. 220	mg/kg	/	未检出 (低于检出低限70.0mg/kg)	/	FZ/T 01137-2016
	荧光增白剂 C. I. 85	mg/kg	/	未检出 (低于检出低限40.0mg/kg)		
	荧光增白剂 C. I. 113	mg/kg	/	未检出 (低于检出低限40.0mg/kg)		
	荧光增白剂 C. I. 351	mg/kg	/	未检出 (低于检出低限1.0mg/kg)		
	荧光增白剂 C. I. 71	mg/kg	/	未检出 (低于检出低限20.0mg/kg)		
	荧光增白剂 C. I. 162	mg/kg	/	未检出 (低于检出低限10.0mg/kg)		
	荧光增白剂 C. I. 140	mg/kg	/	未检出 (低于检出低限4.0mg/kg)		
	荧光增白剂 C. I. 135	mg/kg	/	未检出 (低于检出低限1.0mg/kg)		
	荧光增白剂 C. I. 199	mg/kg	/	未检出 (低于检出低限2.0mg/kg)		
断裂强力	/	N	≥180	经向：260 纬向：320	符合	GB/T 3923.1-2013
脱毛率	/	%	≤1.5	0.1	符合	GB/T 22798-2019
吸水性	/	s	≤20	1.2	符合	GB/T 22799-2019

表中“+”表示符合标准要求，“-”表示为轻缺陷，“X”表示不符合标准要求。

本报告标识标签检验结果仅对产品标识标签的完整性、规范性核查，不包括内容真实性的核实。

以下空白