

检测报告

报告编号: SZ250101526CN

报告日期: 2025/01/13

委托单位	杭州幸福玛丽儿童用品有限公司				
样品信息	样品名称	儿童拖鞋			
	款号	JL-7722			
	颜色	沙色, 绿色, 紫色, 粉色, 灰色			
	样品量	5			
	供应商	慈溪市金履鞋业有限公司			
	商标名称	幸福玛丽 Cheerful Mario			
检验性质	委托检验	样品受理日期	2025/01/06	样品检测日期	2025/01/06-2025/01/13
判定依据	QB/T 2977-2008 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 (EVA) 拖鞋和凉鞋 GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范				
检验结论	详见检验结果页。				



批准签发

李锋
李锋王家宏
王家宏

深圳市英柏检测技术有限公司

检验检测专用章

检测报告

报告编号: SZ250101526CN

报告日期: 2025/01/13

检验项目汇总

序号	检验项目	判定依据	单项结论
1	帮带拔出力	QB/T 2977-2008	符合
2	标志	QB/T 2977-2008	符合
3	钉尖要求	GB 30585-2014	符合
4	断针检测	GB 30585-2014	符合
5	钢勾心	GB 30585-2014	---
6	可触及的锐利边缘	GB 30585-2014	符合
7	可触及的锐利尖端	GB 30585-2014	符合
8	耐黄变等级	QB/T 2977-2008	符合
9	耐曲折性能	QB/T 2977-2008	符合
10	外观质量	QB/T 2977-2008	符合
11	小附件抗拉强力	GB 30585-2014	符合
12	鞋底拉伸强度	QB/T 2977-2008	符合
13	异味	GB 30585-2014	符合
14	婴幼儿鞋上可拆卸的附件	GB 30585-2014	符合
15	硬度	QB/T 2977-2008	符合
16	有效跟高	GB 30585-2014	符合
17	粘合强度	QB/T 2977-2008	---
18	甲醛	GB 30585-2014	---
19	皮革和毛皮中的六价铬	GB 30585-2014	---
20	重金属总量	GB 30585-2014	符合
21	富马酸二甲酯	GB 30585-2014	---
22	可分解有害芳香胺染料(纺织品)	GB 30585-2014	---
23	可分解有害芳香胺染料(皮革和毛皮)	GB 30585-2014	---
24	邻苯二甲酸酯	GB 30585-2014	符合
25	橡胶部件中的 N-亚硝基胺(婴幼儿鞋)	GB 30585-2014	---

检测报告

报告编号: SZ250101526CN

报告日期: 2025/01/13

检验样品/部件描述

样品编号	样品描述
001	沙色儿童拖鞋-A
002	绿色儿童拖鞋-B
003	紫色儿童拖鞋-C
004	粉色儿童拖鞋-D
005	灰色儿童拖鞋-E
006	沙色发泡材料(鞋面)-A

检验结果

序号	检验项目(计量单位)	测试方法	样品编号	标准值及允差	测试结果	单项结论
1	帮带拔出力(N)	QB/T 2977-2008 6.4	001	后带: ≥ 80	88	符合
2	标志 ^[1]	QB/T 2977-2008 8.1	001	每只鞋上应标注商标: 符合 QB/T 2977-2008 8.1 要求	符合	符合
				每只鞋上应标注中国鞋号: 符合 QB/T 2977-2008 8.1 要求	符合	
				包装上应标注生产者的名称和地址: 符合 QB/T 2977-2008 8.1 要求	符合	
				包装上应标注型号: 符合 QB/T 2977-2008 8.1 要求	符合	
				包装上应标注三包期限: 符合 QB/T 2977-2008 8.1 要求	符合	
				包装上应标注采用标准: 符合 QB/T 2977-2008 8.1 要求	符合	
				包装上应标注颜色: 符合 QB/T 2977-2008	符合	

检测报告

报告编号: SZ250101526CN

报告日期: 2025/01/13

序号	检验项目(计量单位)	测试方法	样品编号	标准值及允差	测试结果	单项结论
				8.1 要求		
				包装上应标注货号: 符合 QB/T 2977-2008	符合	
				8.1 要求		
3	钉尖要求	GB 30585-2014 5.1.1	001	鞋内外应无露出的钉尖	无露出的钉尖	符合
4	断针检测	GB 30585-2014 6.2	001	鞋内应无断针	无断针	符合
5	钢勾心 ^[2]	GB/T 28011-2021	001	---	不适用	---
6	可触及的锐利边缘	GB 6675.2-2014 5.8	001	全鞋(包括鞋上附件、鞋跟等部件)不允许有可触及的锐利边缘	无可触及锐利边缘	符合
7	可触及的锐利尖端	GB 6675.2-2014 5.9	001	全鞋(包括鞋上附件、鞋跟等部件)不允许有可触及的锐利尖端	无可触及锐利尖端	符合
8	耐黄变等级(级)	HG/T 3689-2001 3h	001	耐黄变-帮面: ≥ 3	4-5	符合
				耐黄变-鞋底: ≥ 3	4-5	
9	耐曲折性能	QB/T 2977-2008 6.5	001	耐折性能: 无割口曲挠, 4 万次, 不断、无裂纹	左: 未断、无裂纹; 右: 未断、无裂纹	符合
10	外观质量	QB/T 2977-2008 6.1	001	色差: 符合 QB/T 2977 条款 5.2 要求	符合	符合
				外形对应部位: 符合 QB/T 2977 条款 5.2 要求	符合	
				气泡、气孔: 符合 QB/T 2977 条款 5.2 要求	符合	
				污迹: 符合 QB/T 2977 条款 5.2 要求	符合	
				跳针、断线: 符合 QB/T 2977 条款 5.2 要求	不适用	
				开胶、溢胶: 符合	不适用	

检测报告

报告编号: SZ250101526CN

报告日期: 2025/01/13

序号	检验项目(计量单位)	测试方法	样品编号	标准值及允差	测试结果	单项结论
				QB/T 2977 条款 5.2 要求		
				图案: 符合 QB/T 2977 条款 5.2 要求	符合	
11	小附件抗拉强力(N)	GB 30585-2014 附录 D	001	≥70	条带、固定扣: 左>70, 右>70	符合
12	鞋底拉伸强度(MPa)	QB/T 2977-2008 6.2	001	≥1.2	1.9	符合
13	异味(级)	GB 30585-2014 6.5	001	≤2	2	符合
		GB 30585-2014 6.5	002	≤2	2	符合
		GB 30585-2014 6.5	003	≤2	2	符合
		GB 30585-2014 6.5	004	≤2	2	符合
		GB 30585-2014 6.5	005	≤2	2	符合
14	婴幼儿鞋上可拆卸的附件	GB 30585-2014 5.1.4	001	不应完全容入按 GB 6675.2-2014 中 5.2 要求的小零件试验器	无可拆卸小附件	符合
15	硬度(度)	QB/T 2977-2008 6.7	001	单层底(邵尔 W)-左: 35-50	42	符合
				单层底(邵尔 W)-右: 35-50	42	
16	有效跟高(mm)	GB 30585-2014 5.1.7	001	≤25	7	符合
17	粘合强度(N/cm) ^[3]	QB/T 2977-2008 6.3	001	左: ≥12	不适用	---
				右: ≥12	不适用	
18	甲醛(mg/kg) ^[4]	GB/T 19941.1-2019	001	≤20	不适用	---
		GB/T 2912.1-2009	001	≤20	不适用	---
19	皮革和毛皮中的六价铬(mg/kg)	GB/T 22807-2019	001	≤10	不适用	---
20	重金属总量(mg/kg) ^[5]	QB/T 4340-2012	006	总铅(Pb): ≤100	N.D.	符合
				总镉(Cd): ≤100	N.D.	
				总砷(As): ≤100	N.D.	
21	富马酸二甲酯(mg/kg) ^[6]	GB/T 26713-2011	001	≤0.1	不适用	---

检测报告

报告编号: SZ250101526CN

报告日期: 2025/01/13

序号	检验项目(计量单位)	测试方法	样品编号	标准值及允差	测试结果	单项结论
22	可分解有害芳香胺染料(纺织品)(mg/kg)	GB/T 17592-2011	001	见附表 1	见附表 1	---
23	可分解有害芳香胺染料(皮革和毛皮)(mg/kg)	GB/T 19942-2019	001	见附表 2	见附表 2	---
24	邻苯二甲酸酯(%) ^[7]	ISO 16181-1:2021	006	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP): ---	N.D.	符合
				邻苯二甲酸丁基苯基酯 (BBP): ---	N.D.	
				邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP): ---	N.D.	
				邻苯二甲酸二辛酯 (DNOP): ---	N.D.	
				邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP): ---	N.D.	
				邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP): ---	N.D.	
				DBP, BBP, DEHP 加和含量: ≤0.1	N.D.	
				DNOP, DINP, DIDP 加和含量: ≤0.1	N.D.	
25	橡胶部件中的 N-亚硝基胺(婴幼儿鞋)(mg/kg) ^[8]	GB/T 24153-2009	001	N-亚硝基二甲胺: 不应检出	不适用	---
				N-亚硝基二乙胺: 不应检出	不适用	
				N-亚硝基二丙胺: 不应检出	不适用	
				N-亚硝基二丁胺: 不应检出	不适用	
				N-亚硝基哌啶: 不应检出	不适用	
				N-亚硝基吡咯烷: 不应检出	不适用	

检测报告

报告编号: SZ250101526CN

报告日期: 2025/01/13

序号	检验项目(计量单位)	测试方法	样品编号	标准值及允差	测试结果	单项结论
				N-亚硝基吗啉: 不应检出	不适用	
				N-亚硝基-N-甲基-N-苯胺: 不应检出	不适用	
				N-亚硝基-N-乙基-N-苯胺: 不应检出	不适用	

备注

- [1]不包括内容真实性的核实。
- [2]鞋号 200 以下童鞋不测钢勾心。
- [3]仅适用胶粘剂粘接拖、凉鞋。
- [4]001:N.D. = 未检出, 小于方法检出限 5.0mg/kg
- 001:N.D. = 未检出, 小于方法检出限 20mg/kg
- [5]N.D. = 未检出, 小于方法检出限 5.0mg/kg
- [6]N.D. = 未检出, 小于方法检出限 0.1mg/kg
- [7]N.D. = 未检出, 小于方法检出限 0.005%
- [8]N.D. = 未检出, 小于方法检出限 0.5mg/kg

检测报告

报告编号: SZ250101526CN

报告日期: 2025/01/13

附表 1 可分解有害芳香胺染料(纺织品)

序号	检测项目	CAS 号	检验结果(mg/kg)	限量值(mg/kg)	单项结论
			001		
1	4-氨基联苯	92-67-1	不适用	≤20	---
2	联苯胺	92-87-5	不适用	≤20	---
3	4-氯邻甲基苯胺	95-69-2	不适用	≤20	---
4	2-萘胺	91-59-8	不适用	≤20	---
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	不适用	≤20	---
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	不适用	≤20	---
7	对氯苯胺	106-47-8	不适用	≤20	---
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	不适用	≤20	---
9	4,4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	不适用	≤20	---
10	3,3' -二氯联苯胺	91-94-1	不适用	≤20	---
11	3,3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	不适用	≤20	---
12	3,3' -二甲基联苯胺	119-93-7	不适用	≤20	---
13	3,3' -二甲基-4,4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	不适用	≤20	---
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	不适用	≤20	---
15	4,4' -亚甲基二-(2-氯苯胺)	101-14-4	不适用	≤20	---
16	4,4' -二氨基二苯醚	101-80-4	不适用	≤20	---
17	4,4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	不适用	≤20	---
18	邻甲苯胺	95-53-4	不适用	≤20	---
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	不适用	≤20	---
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	不适用	≤20	---
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	不适用	≤20	---
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	不适用	≤20	---
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	不适用	≤20	---
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	不适用	≤20	---

备注: N.D. = 未检出, 小于方法检出限 5.0mg/kg

检测报告

报告编号: SZ250101526CN

报告日期: 2025/01/13

附表 2 可分解有害芳香胺染料(皮革和毛皮)

序号	检测项目	CAS 号	检验结果(mg/kg)	限量值(mg/kg)	单项结论
			001		
1	4-氨基联苯	92-67-1	不适用	≤30	---
2	联苯胺	92-87-5	不适用	≤30	---
3	4-氯邻甲基苯胺	95-69-2	不适用	≤30	---
4	2-萘胺	91-59-8	不适用	≤30	---
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	不适用	≤30	---
6	2-氨基-4-硝基甲苯	99-55-8	不适用	≤30	---
7	对氯苯胺	106-47-8	不适用	≤30	---
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	不适用	≤30	---
9	4,4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	不适用	≤30	---
10	3,3' -二氯联苯胺	91-94-1	不适用	≤30	---
11	3,3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	不适用	≤30	---
12	3,3' -二甲基联苯胺	119-93-7	不适用	≤30	---
13	3,3' -二甲基-4,4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	不适用	≤30	---
14	3-氨基对甲苯甲醚	120-71-8	不适用	≤30	---
15	4,4' -次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4	不适用	≤30	---
16	4,4' -二氨基二苯醚	101-80-4	不适用	≤30	---
17	4,4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	不适用	≤30	---
18	邻甲苯胺	95-53-4	不适用	≤30	---
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	不适用	≤30	---
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	不适用	≤30	---
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	不适用	≤30	---
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	不适用	≤30	---
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	不适用	≤30	---
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	不适用	≤30	---


备注: N.D. = 未检出, 小于方法检出限 5.0mg/kg

检测报告

报告编号: SZ250101526CN

报告日期: 2025/01/13


样品照片



检测报告

报告编号: SZ250101526CN

报告日期: 2025/01/13



*** 报告结束 ***

检验报告无批准人签字及“检验检测专用章”无效，本报告检验结果仅对受测样品负责。实验室不对由委托单位提供的样品信息的真实性承担责任。未经英柏检测书面同意，不得部分复制本报告。