



天纺标（上海）检测科技有限公司
Tianfangbiao Standard (Shanghai) Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12515

检验检测报告
Testing Report



T T T S - W H 2 4 0 0 5 0 1 - 0 2



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	义乌市红皓针织有限公司		送样人:	/	
		浙江省义乌廿三里街道富商路3号（义乌市柔卉针织有限公司内1号楼2楼）		电话:	/	
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	凉感速干裤	商标:	/	
		样品总数:	2条			
	号型规格:	/	颜色:	/		
	质量等级:	合格品	安全类别:	B类		
	产品款号或货号:	8836, 8837, 8625, 8626, 8627, 8628, 8692, 8693, 2103, 2102				
判定标准:	GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(B类) FZ/T 73020-2019 针织休闲服装(合格品) GB/T 18830-2009 纺织品 防紫外线性能的评定 FZ/T 01118-2012 纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性 GB/T 35263-2017 纺织品 接触瞬间凉感性能的检测和评价					
样品描述	1# 黑色裤子 2# 黑色面料					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2024-01-09	报告发布日期	2024-01-15	
检验日期	2024-01-09		至	2024-01-12		
执行标准	见附页					
检验结论	检验结果及符合性见附页。 检验单位盖章					
备注	客户声明提供的产品款号, 所采用物料与被测样品相同, 被测样品款号8836。					



批准:

叶凤英

审核:

徐晓丹

编制:

杨红



检验检测报告
Testing Report

TTTS-WH24000501-02

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1# 黑色裤子						
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
2# 黑色面料						
纤维含量	/	%	/	锦纶80.9 氨纶19.1	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01095-2002
耐水色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3	3		
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3	3		
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3	3-4		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	8.1	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于检出限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2011
拒水性能(洗前)	沾水等级	级	/	3-4	/	GB/T 4745-2012
易去污性能*	初始色差 (高盐稀态发酵酱油)	级	/	2	/	FZ/T 01118-2012 擦拭法
	结果色差 (高盐稀态发酵酱油)	级	≥3-4	4-5	符合	
防紫外线性能	T(UVA)平均值	%	<5	0.10	符合	GB/T 18830-2009
	UPF	/	>40	>50		
防紫外线性能	UPF 平均值	/	/	2000.00	/	GB/T 18830-2009
	T(UVB)平均值	%	/	0.01		
凉感性能**	接触凉感系数	J/ (cm ² ·s)	≥0.15	0.23	符合	GB/T 35263-2017

“*”表示未获CNAS、CMA授权，由天纺标检测认证股份有限公司检测（已获授权），CNAS：L0608，CMA：230020349666，报告编号为TTTS-WF24000322。

“**”表示由天纺标检测认证股份有限公司检测（已获授权），CNAS：L0608，CMA：230020349666，报告编号为TTTS-WF24000322。

以下空白



天纺标（上海）检测科技有限公司
Tianfangbiao Standard (Shanghai) Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12515

检验检测报告

Testing Report

TTTS-WH24000501-02

第3页 共4页

样 品



i) Tes
天纺标
专用章



【注意事项】

POINTS FOR ATTENTION

1. 检验报告无“检验专用章”无效。
Report is invalid without stamp of “special seal for the test report”.
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
Copy report is invalid without re-stamp of “special seal for the test report”.
3. 报告无编写、审核、批准人签字无效。
Report is invalid without collective signatures by editor, checker and approver.
4. 检验报告涂改无效。
Report is invalid if altered.
5. 委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
6. 对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
7. 未经本机构书面批准，部分复制报告无效。
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.



注意事项以中文为准 The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

<p>天纺标检测认证股份有限公司 Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd.</p> <p>国家服装质量监督检验中心（天津） China National Clothing Quality Inspection & Supervision Center (Tianjin)</p> <p>国家针织产品质量监督检验中心 China National Knitted Product Quality Supervision Testing Center</p> <p>地址：天津市东丽区天津空港经济区中心大道东九道 6 号 Address: No.6,Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin</p>
<p>天纺标（上海）检测科技有限公司 Tianfangbiao Standard (Shang Hai) Testing Technology Co.,Ltd.</p> <p>地址：上海市青浦区徐泾镇双联路 388 号 8 幢 403-410 室/上海市青浦区松盈路 1100 号 Address : 403-410, Building 8, No.388, Shuanglian Road, Qingpu District, Shanghai/No.1100 Songying Road, Qingpu District, Shanghai.</p>
<p>天纺标（深圳）检测认证股份有限公司 Tianfang Standard (Shenzhen) Certification &Testing Co., Ltd.</p> <p>地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪时尚创意城浪静路 3 号 B 座 8 楼 Address: No. 802, 8th Floor, Block B, No.3, Langjing Road, Fashion and Creative Town, Dalang Street, Longhua District,Shenzhen.</p>
<p>天纺标（广东）检测科技有限公司 Tianfang Standard Testing Technology Co., Ltd. (Guangdong Branch)</p> <p>地址：广东省佛山市南海区盐步穗盐西路 Address: Yanbu Suiyan West Road, Dali Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province</p>

创新，担当，舍得，和谐，融合

Innovation, responsibility, sacrifice, harmony and integration