



检测报告

TESTING REPORT



T T T S - W T 2 5 5 5 0 8 5 1 - 0 1



第1页 共3页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	义乌市红皓针织有限公司		送样人:	/	
		浙江省义乌廿三里街道富商路3号		电话:	/	
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	索罗娜冰感棉 上衣	商标:	/	
		样品总数:	2件			
号型规格:		/	颜色:	/		
质量等级:		合格品	安全类别:	B类		
	产品款号或货号:	v1050, v1051				
判定标准:	GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 (B类) GB/T 18830-2009 纺织品 防紫外线性能的评定 GB/T 35263-2017 纺织品 接触瞬间凉感性能的检测和评价 FZ/T 73020-2019 针织休闲服装 (合格品) GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识					
样品描述	01#黑色针织上衣					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-01-07	报告发布日期	2025-01-10	
检验日期	2025-01-07 至 2025-01-10					
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。 					
备注	客户声明提供的产品款号, 所采用物料与被测样品相同, 被测样品款号为v1050。 凉感性能检测结果依据 GB/T 35263-2017标准评定: 来样(洗前)具有接触瞬间凉感性能。 防紫外线性能检测结果依据GB/T 18830-2009标准评定: 来样可称为“防紫外线产品”。					

批准: 方倩 审核: 于洋 编制: 孙恩梦



检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25550851-01

第2页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 黑色针织上衣						
纤维含量	/	%	棉72.8 ±5 聚酯纤维27.2 ±5	棉72.6 聚酯纤维27.4	符合	FZ/T 01057.2-2009 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01101-2007
耐水色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3	4-5		
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3	4	符合	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥2-3 (深2)	2-3		
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.4	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于检出限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2011
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
防紫外线性能	T (UVA) 平均值	%	<5	0.35	符合	GB/T 18830-2009
	UPF	/	>40	>50		
防紫外线性能	UPF 平均值	/	/	348.00	/	GB/T 18830-2009
	T (UVB) 平均值	%	/	0.25		
凉感性能 (洗前)	接触凉感系数	J/(cm ² ·s)	≥0.15	0.21	符合	GB/T 35263-2017

以下空白





天纺标检测认证股份有限公司
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心 (天津)
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)
国家针织产品质量检验检测中心
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25550851-01

第3页 共3页

样品照片

