



# 检测报告

TESTING REPORT



TTTS-WT25597437H-01A



第1页 共3页

客户 提供 信息 及 要求	委托单位/地址	义乌市红皓针织有限公司		送样人:	/	
		浙江省义乌市廿三里街道富商路3号（义乌市柔卉针织有限公司内1号楼2楼）		电话:	/	
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	外套	商标:	衣号目标	
		样品总数:	1件+1块			
号型规格:		/	颜色:	/		
	质量等级:	合格品	安全类别:	B类		
	产品款号或货号:	v2171/v2170				
判定标准:	GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 (B类) FZ/T 01118-2012 纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性 GB/T 12703.1-2008 纺织品 静电性能的评定 第1部分 静电电压半衰期 GB/T 2662-2017 棉服装 (合格品)					
样品描述	绿色机织外套 绿色机织物100×100cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-05-22	报告发布日期	2025-07-05	
检验日期	2025-05-22		至	2025-05-28		
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。					
备注	本报告基于原报告TTTS-WT25597437H-01, 修改了“样品名称”、“判定标准”、“质量等级”。自本报告签发日期起, 替代原报告TTTS-WT25597437H-01, 原报告作废。					



批准: 单学蕾 审核: 武冬梅 编制: 徐铭婧



# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25597437H-01A

第2页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 绿色机织外套						
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
02# 绿色机织面料						
纤维含量	/	%	/	聚酯纤维100 (非纤维物质除外)	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007
耐水色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3	4-5		
耐干摩擦色牢度	沾色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3	4-5		
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	7.1	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
易去污性	初始色差(花生油)	级	/	2-3	/	FZ/T 01118-2012
	结果色差(花生油)	级	≥3-4	4	符合	
	评价	/	/	具有易去污性	/	
防水性能	沾水等级	级	/	2-3	/	GB/T 4745-2012
03# 卡其/黑格机织大身里料						
纤维含量	/	%	/	聚酯纤维100	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007
耐水色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3	4-5		
耐干摩擦色牢度	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3	4-5		





# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25597437H-01A

第3页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	7.0	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
04# 填充物1(白)						
纤维含量	/	%	/	聚酯纤维100	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007
05# 填充物2(黄)						
纤维含量	/	%	/	绵羊毛100 (无纺布除外)	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007
06# 绿色机织物100×100cm						
静电性能(洗前)	峰值电压	V	/	1053	/	GB/T 12703.1-2008
	半衰期	s	≤15.0	7.1	符合	

以下空白

