



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L14934

R14-02/b

№ 2024-0679

检验报告

样品名称

洁柔牌纸面巾

委托单位

中顺洁柔纸业股份有限公司

检验类别

委托检验

中轻（晋江）卫生用品研究有限公司

签发日期 2024年03月11日

地址：福建省晋江市洪山文创园奇峰电子商务园C栋
电话：0595-68582700/68582701


邮编：362200
E-mail: zqwp2018@126.com



中轻（晋江）卫生用品研究有限公司 检验报告

№ 2024-0679

共 4 页 第 1 页

委托单位	中顺洁柔纸业股份有限公司		
委托单位地址	广东省中山市东升镇龙成路 1 号		
样品名称	洁柔牌纸面巾	样品数量	8 包
规格型号	195mm×133mm/张（3 层）	商标	洁柔
生产日期/批号	批号：ZJ20240301	质量等级	优等品
生产单位	浙江中顺纸业 有限公司 浙江省嘉兴港区乍浦经济开发区纬三路 222 号	来样方式	寄样
条形码号	---	产品货号	---
样品状态	塑料袋包装，包装完好	到样日期	2023 年 03 月 04 日
检验项目	1.定量及定量偏差；2.D65 亮度；3.可迁移性荧光物质；4.灰分；5.横向吸液高度；6.横向抗张强度；7.纵向湿抗张强度（手动法）；8.柔软度（纵横向平均）；9.丙烯酰胺含量；10.掉粉率；11.洞眼；12.尘埃度；13.交货水分；14.细菌菌落总数；15.大肠菌群；16.绿脓杆菌；17.金黄色葡萄球菌；18.溶血性链球菌；19.真菌菌落总数；20.内装量短缺量；21.尺寸偏差；22.外观质量；23.产品销售包装标识		
检验起止时间	2023 年 03 月 04 日~2023 年 03 月 11 日		
检验依据	GB/T 20808-2022、GB 15979-2002		
判定依据	GB/T 20808-2022、GB 15979-2002		
环境条件	物理性能检验：温度(23.0±1.0)°C 相对湿度(50.0±2.0)%RH		
检验结论	本样品所检项目检验结果符合 GB/T 20808-2022、GB 15979-2002 要求。 		
备注	----		

批准:

沈臻煜

审核:

柳毅

编制:

柯庆柏

说明:

- 报告无中轻（晋江）卫生用品研究有限公司检验检测专用章无效，复制报告未重新加盖中轻（晋江）卫生用品研究有限公司检验检测专用章无效。
- 报告涂改无效，报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 对检验结果和判定的异议申诉须在报告收到之日起 15 日内提出，逾期不予受理。
- 检验报告中样品名称、委托单位名称及地址、生产单位名称、商标、质量等级、规格型号及生产日期均由委托单位提供，本公司不负责确认。
- 委托检验报告仅对到样负责。未经检验机构同意，不得用于不当宣传。
- 报告未骑缝盖章无效。

中轻（晋江）卫生用品研究有限公司 检验报告

№ 2024-0679

共 4 页 第 2 页

样品名称		洁柔牌纸面巾			
检验项目	单位	标准值 (普通型优等品)	实测值	判定	检验方法
定量及定量偏差	g/m ²	14.0±1.0	14.7	合格	GB/T 20808-2022 中 7.2
D65 亮度	%	≤90.0	88.2	合格	GB/T 20808-2022 中 7.3
可迁移性荧光物质	----	无	无	合格	GB/T 20808-2022 中 7.4
灰分[原生木浆(纤维)]	%	≤1.0	0.3	合格	GB/T 20808-2022 中 7.5
横向吸液高度(三层)	mm/100s	≥40	66	合格	GB/T 20808-2022 中 7.6
横向抗张强度(三层)	N/m	≥90.0	149	合格	GB/T 20808-2022 中 7.7
纵向湿抗张强度(手动法/三层)	N/m	≥40.0	86.7	合格	GB/T 20808-2022 中 7.8
柔软度(纵横向平均/三层)	mN	≤160	89	合格	GB/T 20808-2022 中 7.9
丙烯酰胺含量	mg/kg	≤0.1	<0.02 (定量限为 0.02mg/kg)	合格	GB/T 20808-2022 中 7.11
掉粉率	%	≤0.5	0.0	合格	GB/T 20808-2022 中附录 B
洞眼	总数	≤40	0	合格	GB/T 20808-2022 中 7.17
	2mm~5mm	≤40	0		
	>5mm~8mm	≤2	0		
	>8mm	不应有	0		
以下空白					

中轻（晋江）卫生用品研究有限公司 检验报告

№ 2024-0679

共 4 页 第 3 页

样品名称		洁柔牌纸面巾				
检验项目		单位	标准值 (普通型优等品)	实测值	判定	检验方法
尘埃度	总数	个/m ²	≤50	0	合格	GB/T 20808-2022 中 7.18
	0.2 mm ² ~1.0mm ²		≤50	0		
	>1.0mm ² ~2.0mm ²		≤4	0		
	>2.0mm ²		不应有	0		
交货水分		%	≤9.0	6.1	合格	GB/T 20808-2022 中 7.19
细菌菌落总数		CFU/g	≤200	<20	合格	GB 15979-2002 中附录 B
大肠菌群		----	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002 中附录 B
致病性化脓菌	绿脓杆菌	---	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002 中附录 B
	金黄色葡萄球菌		不得检出	未检出		
	溶血性链球菌		不得检出	未检出		
真菌菌落总数		CFU/g	≤100	<20	合格	GB 15979-2002 中附录 B
内装量短缺量		抽	≤2	0	合格	GB/T 20808-2022 中 7.21
尺寸偏差	长度	mm	-5~5	-2	合格	GB/T 20808-2022 中 7.22
	宽度			0		
以下空白						

中轻（晋江）卫生用品研究有限公司 检验报告

№ 2024-0679

共 4 页 第 4 页

样品名称		洁柔牌纸面巾			
检验项目	单位	标准值 (普通型优等品)	实测值	判定	检验方法
外观质量	—	纸巾应洁净， 皱纹应均匀。 不应有明显的 死褶、残缺、 破损、异物、 硬质块、生浆 团等纸病。	纸巾洁净，皱纹 均匀，无明显的 死褶、无残缺、 无破损、无异物、 无硬质块、无生 浆团。	合格	GB/T 20808-2022 中 7.23
产品销售包装标识	执行标准编号	应具有标识	具有标识	合格	GB/T 20808-2022 中 9.1
	产品主要原料： 原生木浆（纤维）产品 标注“原生木浆”，原生 非木浆（纤维）产品标 注“原生草浆”或“原 生竹浆”或“原生蔗渣 浆”等，原生混合浆产 品标注“原生木浆、原 生竹浆（或原生草浆）” 等。	应具有标识	具有标识		
	产品等级（仅普通型标 注）	应具有标识	具有标识		
	产品规格（尺寸、层数）	应具有标识	具有标识		
	净含量（如片数、张数、 抽数、组数）	应具有标识	具有标识		
	产品合格标志	应具有标识	具有标识		

注：*项目未取得 CNAS 认可，检验结果不包括核查真实性。