



220020349469



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0616

检验检测报告

Test Report

YGJXS241513

产品名称
Product Name

黔惠宽幅扁孔软毛牙刷4支装

规格型号
Specifications

成人

委托单位
Client

贵州合力购物有限责任公司

检验检测类别
Test Kind

委托检验

扬州市检验检测中心
YANGZHOU INSPECTION AND TESTING CENTER

国家洗漱用品质量检验检测中心
National Quality Inspection and Testing Center for Toiletries



扬州市检验检测中心 国家洗漱用品质量检验检测中心 检验检测报告

YGJXS241513

共 5 页 第 1 页

产品名称		黔惠宽幅扁孔软毛牙刷4支装		规格型号	成人
生产日期\生产批号		—\—		产品标注商标	黔惠
委托单位	名称	贵州合力购物有限责任公司		邮政编码	550014
	地址	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层		联系电话	18360917001
生产单位		扬州三峰刷业有限公司		样品等级	—
样品数量		6卡		送样日期	2024-06-25
检验检测类别		委托检验		检验检测地点	国家洗漱中心
样品状态		符合检验要求	检验检测日期	2024-06-25 ~ 2024-07-01	
检验检测依据		GB 19342-2013《牙刷》；GB 30003-2013《磨尖丝牙刷》；GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》；GB/T 22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》			
判定依据		GB 30003-2013《磨尖丝牙刷》；GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》			
检验检测结论		样品经检验，所检项目符合GB 30003-2013和GB 39669-2020标准规定的要求。			
备 注		—			



签发日期：2024年07月04日

批准：刘讯

刘讯

审核：

陈伟峰

主检：

张马

检验检测结果

YGJXS241513

共5页第2页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果		单项评价	
1	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	---	DBP、BBP、DEHP 三种增塑剂总量 ≤ 0.1	未检出	三种增塑剂总含量： 未检出	合格	
	邻苯二甲酸丁苯酯 (BBP)			未检出			
	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)			未检出			
	邻苯二甲酸酯增塑剂限量		---	DNOP、DINP、DIDP 三种增塑剂总含量 ≤ 0.1	未检出	三种增塑剂总含量： 未检出	合格
	邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)		未检出				
	邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)		未检出				
邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)	---	未检出					

检验检测结果

YGJXS241513

共 5 页第 3 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果					单项评价		
2	有害元素	mg/kg	锑 Sb	≤60	刷柄	未检出				合格	
					刷毛	未检出					
			砷 As	≤25	刷柄	未检出					
					刷毛	未检出					
			钡 Ba	≤1000	刷柄	0.1					
					刷毛	0.2					
			镉 Cd	≤75	刷柄	未检出					
					刷毛	未检出					
			铬 Cr	≤60	刷柄	未检出					
					刷毛	0.1					
			铅 Pb	≤90	刷柄	未检出					
					刷毛	未检出					
			汞 Hg	≤60	刷柄	未检出					
					刷毛	未检出					
硒 Se	≤500	刷柄	未检出								
		刷毛	未检出								
3	磨尖丝刷毛 pH	--	磨尖丝刷毛的 pH 范围 5.5~8.0		6.9					合格	
4	毛束拉力	N	≥15		36	27	30	30	30	合格	
5	颈部抗弯力	N	≥43 或变形极限范围内不断		弯曲至极限不断					合格	
6	磨毛	%	磨毛单丝顶端轮廓经磨毛应去除锐角, 且不应有毛刺。平形毛型磨毛单丝顶端轮廓合格率 ≥60		--	--				--	
7	磨尖丝	--	距丝顶端 0.01mm 处丝直径		至少 70% 丝直径 ≤0.04mm					100% 丝直径 <0.04mm	合格
			距丝顶端 0.5mm 处丝直径		至少 90% 丝直径 ≤0.08mm		100% 丝直径 <0.08mm				
8	边缘、尖端	--	产品不应有锐边、毛刺等缺陷, 功能性尖端除外		产品无锐边, 无毛刺					合格	

检验检测结果

YGJXS241513

共 5 页第 5 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	样本数及判定数组	检验检测结果					不合格数	单项评价
15	单丝弯曲恢复率	%	≥60	n=5 Ac=1 Re=2	64	64	65	65	65	0	合格
16	非磨尖丝部分刷毛单丝弯曲恢复率	%	≥60	n=2 Ac=0 Re=1	--					--	--
备注	有害元素检出限均为 0.05mg/kg; 邻苯二甲酸酯增塑剂限量项目测试部位: a:紫色刷毛+白色刷毛+紫色刷头; 邻苯二甲酸酯增塑剂限量 (DBP、BBP、DEHP、DNOP) 检出限均为 0.001%; 邻苯二甲酸酯增塑剂限量 (DINP、DIDP) 检出限均为 0.005%; 检验检测结果栏中“--”表示“不适用”										

(以下空白)

注 意 事 项

1. 本检验报告无主检、审核、批准人签字,或涂改,或未盖本检验机构红色印章无效;
2. 复制本检验报告无效;
3. 送样委托检验,本检验机构仅对来样负责,检验结果供委托者了解样品品质之用。
4. 本检验报告不得作广告宣传用。

Points for Attention

1. The report is invalid without the signature of the main tester, inspector and approver, or it was altered, or without the original red stamp of testing body.
2. A copy of report is invalid.
3. The institute is just responsible for the test results of the sample sent by the client. Thus the test results is only meant to help the client know the quality of the sample.
4. The test report shall not be used for propagation and advertisement.



扬州市检验检测中心

国家洗漱用品质量检验检测中心

地址:江苏省扬州市广陵区杭集镇龙王路

电话:0514-87498709

传真:0514-87498709

邮编:225111

E-mail: jsyzzjs@sina.com

Yangzhou Inspection and Testing Center

National Quality Inspection and Testing Center for Toiletries

Address: Longwang Road, Hangji Town, Guangling District, Yangzhou, Jiangsu, China

Telephone: 0514-87498709

Fax: 0514-87498709

Postcode: 225111

E-mail: jsyzzjs@sina.com