



220020349469



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0616

# 检验检测报告

## Test Report

YGJXS232722

产品名称  
Product Name

晶彩亮白型牙刷

规格型号  
Specifications

成人

委托单位  
Client

倍加洁集团股份有限公司

检验检测类别  
Test Kind

委托检验

扬州市检验检测中心

YANGZHOU INSPECTION AND TESTING CENTER

国家洗漱用品质量检验检测中心

National Quality Inspection and Testing Center for Toiletries



# 扬州市检验检测中心

## 国家洗漱用品质量检验检测中心

### 检 验 检 测 报 告

YGJXS232722

共 5 页 第 1 页

产品名称		晶彩亮白型牙刷		规格型号	成人
生产日期\生产批号		—\—		产品标注商标	倍加洁
委托单位	名称	倍加洁集团股份有限公司		邮政编码	—
	地址	扬州市杭集工业园		联系电话	18051067930
生产单位		倍加洁集团股份有限公司		样品等级	—
样品数量		24支		送样日期	2023-11-27
检验检测类别		委托检验		检验检测地点	国家洗漱中心
样品状态		符合检验要求	检验检测日期	2023-11-27 ~ 2023-12-05	
检验检测依据		GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》			
判定依据		GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》			
检验检测结论		样品经检验，所检项目符合GB 39669-2020标准规定的要求。  <div style="text-align: right;">                     签发日期：2023年12月07日                 </div>			
备 注		F929B			



批准：刘讯

*刘讯*

审核：

*陈伟峰*

主检：

*李*

# 检验检测结果

YGJXS232722

共 5 页第 2 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
1	邻苯二甲酸酯增塑剂限量 <sup>a</sup>	---	DBP、BBP、DEHP 三种增塑剂总含量≤0.1	未检出	三种增塑剂总含量： 未检出	合格
				未检出		
				未检出		
				未检出		
				未检出		
				未检出		
	邻苯二甲酸酯增塑剂限量 <sup>b</sup>	---	DNOP、DINP、DIDP 三种增塑剂总含量≤0.1	未检出	三种增塑剂总含量： 未检出	合格
				未检出		
				未检出		
				未检出		
				未检出		
				未检出		

# 检验检测结果

YGJXS232722

共 5 页第 3 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
1	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)		DBP、BBP、DEHP 三种增塑剂总含量 ≤ 0.1	未检出	三种增塑剂总含量： 未检出	合格
	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)			未检出		
	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)			未检出		
	邻苯二甲酸酯增塑剂限量。		DNOP、DINP、DIDP 三种增塑剂总含量 ≤ 0.1	未检出	三种增塑剂总含量： 未检出	合格
	邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)			未检出		
	邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)			未检出		
	邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)		未检出			

一公一廉 一廉一公

# 检验检测结果

YGJXS232722

共 5 页第 4 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求		检验检测结果					单项评价
					刷柄	刷毛	刷柄	刷毛	刷柄	
2	有害元素	mg/kg	锑 Sb	≤60	刷柄	未检出				合格
					刷毛	未检出				
			砷 As	≤25	刷柄	未检出				
					刷毛	未检出				
			钡 Ba	≤1000	刷柄	未检出				
					刷毛	未检出				
			镉 Cd	≤75	刷柄	未检出				
					刷毛	未检出				
			铬 Cr	≤60	刷柄	未检出				
					刷毛	未检出				
铅 Pb	≤90	刷柄	未检出							
		刷毛	未检出							
汞 Hg	≤60	刷柄	未检出							
		刷毛	未检出							
硒 Se	≤500	刷柄	0.1							
		刷毛	0.1							
3	磨尖丝刷毛 pH	—	磨尖丝刷毛的 pH 范围 5.5~8.0		7.1					合格
4	毛束拉力	N	≥15		27	26	24	26	28	合格
5	颈部抗弯力	N	≥43 或变形极限范围内不断		弯曲至极限不断					合格

检验章

# 检验检测结果

YGJXS232722

共 5 页第 5 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
6	磨毛	%	磨毛单丝顶端轮廓经磨毛应去除锐角，且不应有毛刺。平形毛型磨毛单丝顶端轮廓合格率≥60	—	—	
7	磨尖丝	—	距丝顶端 0.01mm 处丝直径	至少 70%丝直径≤0.04mm	100%丝直径<0.04mm	合格
	距丝顶端 0.5mm 处丝直径		至少 90%丝直径≤0.08mm	100%丝直径<0.08mm	合格	
8	边缘、尖端	—	产品不应有锐边、毛刺等缺陷，功能性尖端除外	产品无锐边，无毛刺	合格	
备注	有害元素检出限均为 0.05mg/kg; 邻苯二甲酸酯增塑剂限量项目测试部位：a：白色刷毛+绿色刷毛+黄色刷毛 b：浅绿色刷头+深绿色刷头+红色刷头 c：灰色刷头+黄色刷头； 邻苯二甲酸酯增塑剂限量（DBP、BBP、DEHP、DNOP）检出限均为 0.001%； 邻苯二甲酸酯增塑剂限量（DINP、DIDP）检出限均为 0.005%； 检验检测结果栏中“—”表示“不适用”					

(以下空白)

## 注 意 事 项

1. 本检验报告无主检、审核、批准人签字,或涂改,或未盖本检验机构红色印章无效;
2. 复制本检验报告无效;
3. 送样委托检验,本检验机构仅对来样负责,检验结果供委托者了解样品品质之用。
4. 本检验报告不得作广告宣传用。

## Points for Attention

1. The report is invalid without the signature of the main tester, inspector and approver, or it was altered, or without the original red stamp of testing body.
2. A copy of report is invalid.
3. The institute is just responsible for the test results of the sample sent by the client. Thus the test results is only meant to help the client know the quality of the sample.
4. The test report shall not be used for propagation and advertisement.

扬州市检验检测中心

国家洗漱用品质量检验检测中心

地址:江苏省扬州市广陵区杭集镇龙王路

电话:0514-87498709

传真:0514-87498709

邮编:225111

E-mail: jsyzzjs@sina.com

Yangzhou Inspection and Testing Center

National Quality Inspection and Testing Center for Toiletries

Address: Longwang Road, Hangji Town, Guangling District, Yangzhou, Jiangsu, China

Telephone: 0514-87498709

Fax: 0514-87498709

Postcode: 225111

E-mail: jsyzzjs@sina.com