



240020349787



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0656

R62/c

No 2025011038

检 验 报 告



elis®大王 夜用卫生巾 光羽奢适系列

样品名称

极薄棉柔 420mm

委托单位

大王（南通）生活用品有限公司

检验类别

委托检验

中轻纸品检验认证有限公司

国家纸张质量检验检测中心

签发日期 2025 年 01 月 23 日

地 址：北京市朝阳区望京启阳路 4 号中轻大厦 3 层 306 室

电 话：010-64778139 64778116

E-mail: tc8139@126.com

邮 编：100102

传 真：010-64778114


网 址：www.sicp.net.cn



中轻纸品检验认证有限公司
国家纸张质量检验检测中心
检 验 报 告

№2025011038

共 2 页 第 1 页

| | | | |
|---------|---|------|------------------|
| 委托单位 | 大王（南通）生活用品有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 江苏省南通市经济技术开发区通盛大道 66 号 | | |
| 样品名称 | elis®大王 夜用卫生巾 光羽奢适系列 极薄棉柔 420mm | | |
| 规格型号 | 420mm | 商 标 | elis |
| 生产日期/批号 | 20241108 | 质量等级 | 合格 |
| 生产单位 | 大王（南通）生活用品有限公司 | 来样方式 | 寄样 |
| 样品状态 | 包装完好 | 到样日期 | 2025 年 01 月 15 日 |
| 检验项目 | 1.全长偏差；2.条质量偏差；3.吸水倍率；4.吸收速度；5.pH；6.甲醛含量；7.可迁移性荧光物质；8.交货水分；9.背胶剥离强度；10.外观。 | | |
| 检验起止时间 | 2025 年 01 月 16 日 ~ 2025 年 01 月 22 日 | | |
| 检验依据 | GB/T 8939-2018 | | |
| 判定依据 | GB/T 8939-2018 | | |
| 环境条件 | 物理性能检验：温度（23.0±1.0）℃ 相对湿度（50.0±2.0）%R.H. | | |
| 检验结论 | 本样品所检项目检验结果符合 GB/T 8939-2018 要求。  | | |
| 备注 | --- | | |

批准:

左建波

审核:

曹沅

编制:

王瑶

说明:

- 1、报告无中轻纸品检验认证有限公司检验检测专用章无效，复制报告未重新加盖中轻纸品检验认证有限公司检验检测专用章无效。
- 2、报告涂改无效，报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 3、对检验结果和判定的异议申诉须在报告收到之日起 15 日内提出，逾期不予受理。
- 4、检验报告中样品名称、委托单位名称及地址、生产单位名称、商标、质量等级、规格型号及生产日期均由委托单位提供，本公司不负责确认。
- 5、委托检验报告仅对收到的样品负责。未经检验机构同意，不得用于不当宣传。
- 6、报告未骑缝盖章无效。

中轻纸品检验认证有限公司
国家纸张质量检验检测中心
检 验 报 告

№2025011038

共 2 页 第 2 页

| 检验项目 | | 单位 | 标准值 | 实测值 | 判定 | 检验方法 |
|----------|-----|-------|----------------------------|-------------------------|----|------------------------------|
| 全长偏差 | | % | ±4 | 0 | 合格 | GB/T 8939-2018 中 4.2 |
| 条质量偏差 | 上偏差 | % | ±12 | +0 | 合格 | GB/T 8939-2018 中 4.3 |
| | 下偏差 | | | -1 | | |
| 吸水倍率 | | 倍 | ≥7.0 | 22.3 | 合格 | GB/T 8939-2018 中 4.4 |
| 吸收速度 | | s | ≤60 | 6 | 合格 | GB/T 8939-2018 中附录 A |
| pH | | ---- | 4.0~9.0 | 6.0 | 合格 | GB/T 8939-2018 中附录 C |
| 甲醛含量 | | mg/kg | ≤75 | 20 | 合格 | GB/T 8939-2018 中 4.8 |
| 可迁移性荧光物质 | | ---- | 合格 | 合格 | 合格 | GB/T 8939-2018 中附录 D |
| 交货水分 | | % | ≤10.0 | 4.0 | 合格 | GB/T 8939-2018 中 4.7 |
| 背胶剥离强度 | | mN | 100~800 | 403 | 合格 | GB/T 8939-2018 中附录 E |
| 外观 | | ---- | 产品应洁净, 无污物, 无破损, 产品内不应有异物。 | 产品洁净, 无污物, 无破损, 产品内无异物。 | 合格 | GB/T 8939-2018 中 3.4、3.6、3.8 |
| | | | 卫生巾两端封口应牢固。 | 卫生巾两端封口牢固。 | | |
| | | | 卫生巾离型纸不应自行脱落, 并能自然完整撕下。 | 卫生巾离型纸未自行脱落, 可以自然完整撕下。 | | |
| 备注: ---- | | | | | | |

