



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L14934

R14-02/b

№ 2023-1475

检 验 报 告

样品名称 可心柔三层婴儿保湿纸

委托单位 浙江弘安纸业股份有限公司

检验类别 委托检验

中轻（晋江）卫生用品研究有限公司

签发日期 **2023 年 10 月 08 日**

地址：福建省晋江市洪山文创园奇峰电子商务园 C 栋
电话：0595-68582700/68582701

邮编：362200
E-mail: zqwp2018@126.com



中轻（晋江）卫生用品研究有限公司 检验报告

№ 2023-1475

共 3 页 第 1 页

委托单位	浙江弘安纸业股份有限公司		
委托单位地址	浙江省嘉善县姚庄镇东方路 529 号		
样品名称	可心柔三层婴儿保湿纸	样品数量	10 包
规格型号	---	商标	可心柔
生产日期/批号	生产日期: 2023/09/18	质量等级	---
生产单位	浙江弘安纸业股份有限公司	来样方式	寄样
条形码号	---	产品货号	---
样品状态	塑料袋包装, 包装完好	到样日期	2023 年 09 月 21 日
检验项目	1.定量; 2.D65 亮度; 3.可迁移性荧光物质; 4.灰分; 5.横向吸液高度; 6.横向抗张强度; 7.纵向湿抗张强度(手动法); 8.柔软度(纵横向平均); 9.丙烯酰胺含量; 10.掉粉率; 11.重金属含量; 12.甲醛含量; 13.洞眼; 14.尘埃度; 15.细菌菌落总数; 16.大肠菌群; 17.绿脓杆菌; 18.金黄色葡萄球菌; 19.溶血性链球菌; 20.真菌菌落总数		
检验起止时间	2023 年 09 月 22 日~2023 年 09 月 29 日		
检验依据	GB/T 20808-2022、GB 15979-2002		
判定依据	GB/T 20808-2022、GB 15979-2002		
环境条件	物理性能检验: 温度(23.0±1.0)°C 相对湿度(50.0±2.0)%R.H.		
检验结论	本样品所检项目检验结果符合 GB/T 20808-2022、GB 15979-2002 要求。  签发日期: 2023 年 10 月 08 日		
备注	---		

批准: 沈臻煌

审核: 沈维文

编制: 陈彦娣

说明:

- 1、报告无中轻（晋江）卫生用品研究有限公司检验检测专用章无效，复制报告未重新加盖中轻（晋江）卫生用品研究有限公司检验检测专用章无效。
- 2、报告涂改无效，报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 3、对检验结果和判定的异议申诉须在报告收到之日起 15 日内提出，逾期不予受理。
- 4、检验报告中样品名称、委托单位名称及地址、生产单位名称、商标、质量等级、规格型号及生产日期均由委托单位提供，本公司不负责确认。
- 5、委托检验报告仅对到样负责。未经检验机构同意，不得用于不当宣传。
- 6、报告未骑缝盖章无效。

中轻（晋江）卫生用品研究有限公司 检验报告

№ 2023-1475

共 3 页 第 2 页

样品名称		可心柔三层婴儿保湿纸				
检验项目	单位	标准值 (保湿型)	实测值	判定	检验方法	
定量	g/m ²	18.0±1.0	17.8	合格	GB/T 20808-2022 中 7.2	
D65 亮度	%	≤90.0	88.6	合格	GB/T 20808-2022 中 7.3	
可迁移性荧光物质	---	无	无	合格	GB/T 20808-2022 中 7.4	
灰分[原生木浆（纤维） /575℃]	%	≤1.0	0.3	合格	GB/T 20808-2022 中 7.5	
横向吸液高度（三层/吸水 时间 100s）	mm/100s	≥30	48	合格	GB/T 20808-2022 中 7.6	
横向抗张强度（三层）	N/m	≥30.0	42.3	合格	GB/T 20808-2022 中 7.7	
纵向湿抗张强度（手动法/ 三层）	N/m	≥25.0	88.3	合格	GB/T 20808-2022 中 7.8	
柔软度（纵横向平均/三 层）	mN	≤100	37	合格	GB/T 20808-2022 中 7.9	
丙烯酰胺含量	mg/kg	≤0.1	<0.02 (定量限为 0.02mg/kg)	合格	GB/T 20808-2022 中 7.11	
掉粉率	%	≤0.5	0.0	合格	GB/T 20808-2022 中附录 B	
重 金 属 含 量	铅 (Pb)	mg/kg	≤10	<0.090 (最低定量浓度 0.090mg/kg)	合格	GB/T 20808-2022 中 7.13
	砷 (As)		≤2.0	<0.0033 (最低定量浓度 0.0033mg/kg)		
	镉 (Cd)		≤5.0	未检出 (最低检出浓度 0.001mg/kg)		
	汞 (Hg)		≤1.0	未检出 (最低检出浓度 0.001mg/kg)		

中轻（晋江）卫生用品研究有限公司 检验报告

№ 2023-1475

共 3 页 第 3 页

样品名称		可心柔三层婴儿保湿纸				
检验项目	单位	标准值 (保湿型)	实测值	判定	检验方法	
甲醛含量	mg/kg	≤20	未检出 (检出限为 6.0mg/kg)	合格	GB/T 20808-2022 中 7.15	
洞眼	总数	≤40	0	合格	GB/T 20808-2022 中 7.17	
	2mm~5mm	≤40	0			
	>5mm~8mm	≤2	0			
	>8mm	不应有	0			
尘埃度	总数	≤50	0	合格	GB/T 20808-2022 中 7.18	
	0.2 mm ² ~1.0mm ²	≤50	0			
	>1.0mm ² ~2.0mm ²	≤4	0			
	>2.0mm ²	不应有	0			
细菌菌落总数	CFU/g	≤200	<20	合格	GB 15979-2002 中附录 B	
大肠菌群	----	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002 中附录 B	
致病性化脓菌	绿脓杆菌	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002 中附录 B	
	金黄色葡萄球菌	不得检出	未检出			
	溶血性链球菌	不得检出	未检出			
真菌菌落总数	CFU/g	≤100	<20	合格	GB 15979-2002 中附录 B	

