



220020349469



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0616

# 检验检测报告

## Test Report

YGJXS240929

产品名称  
Product Name

可洁可净牙刷K406

规格型号  
Specifications

成人

委托单位  
Client

江苏三笑集团有限公司

检验检测类别  
Test Kind

委托检验

扬州市检验检测中心

YANGZHOU INSPECTION AND TESTING CENTER

国家洗漱用品质量检验检测中心

National Quality Inspection and Testing Center for Toiletries

扬州市检验检测中心  
国家洗漱用品质量检验检测中心  
检验检测报告

YGJXS240929

共 6 页 第 1 页

产品名称	可洁可净牙刷K406		规格型号	成人	
生产日期\生产批号	—\—		产品标注商标	可洁可净	
委托单位	名称	江苏三笑集团有限公司		邮政编码	225111
	地址	江苏省扬州市杭集工业园三笑大道1号		联系电话	17751367037
生产单位	江苏三笑集团有限公司		样品等级	—	
样品数量	23支		送样日期	2024-04-07	
检验检测类别	委托检验		检验检测地点	国家洗漱中心	
样品状态	符合检验要求	检验检测日期	2024-04-09 ~ 2024-04-28		
检验检测依据	GB 19342-2013《牙刷》；GB 30003-2013《磨尖丝牙刷》；GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》；GB/T 22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》				
判定依据	GB 30003-2013《磨尖丝牙刷》；GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》				
检验检测结论	样品经检验，标志项目见检验结果表，其余所检项目符合GB 30003-2013和GB 39669-2020标准规定的要求。  签发日期：2024年04月29日				
备注	条形码：6930387574778（以上信息由委托方提供）				

批准：刘讯

刘讯

审核：

陈伟峰

主检：

张华



# 检验检测结果

YGJXS240929

共 6 页 第 2 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价		
1	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	---	DBP、BBP、DEHP 三种增塑剂总含量 ≤ 0.1	未检出	三种增塑剂总含量： 未检出	合格	
	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)			未检出			
	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)			未检出			
	邻苯二甲酸酯增塑剂限量 <sup>A</sup>						
	邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)		---	DNOP、DINP、DIDP 三种增塑剂总含量 ≤ 0.1	未检出	三种增塑剂总含量： 未检出	合格
	邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)				未检出		
邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)	未检出						

## 检 验 检 测 结 果

YGJXS240929

共 6 页 第 3 页

序号	检验检测项目	单位	技 术 要 求	检 验 检 测 结 果					单 项 评 价		
2	有害元素	mg/kg	锑 Sb	$\leq 60$	刷柄	未检出				合格	
				刷毛	未检出						
			砷 As	$\leq 25$	刷柄	未检出					
				刷毛	未检出						
			钡 Ba	$\leq 1000$	刷柄	0.1					
				刷毛	0.1						
			镉 Cd	$\leq 75$	刷柄	未检出					
				刷毛	未检出						
			铬 Cr	$\leq 60$	刷柄	未检出					
				刷毛	未检出						
			铅 Pb	$\leq 90$	刷柄	未检出					
				刷毛	未检出						
汞 Hg	$\leq 60$	刷柄	未检出								
	刷毛	未检出									
硒 Se	$\leq 500$	刷柄	未检出								
	刷毛	未检出									
3	磨尖丝刷毛 pH	--	磨尖丝刷毛的 pH 范围 5.5~8.0		6.9					合格	
4	毛束拉力	N	$\geq 15$	29	34	31	31	33	合格		
5	颈部抗弯力	N	$\geq 43$ 或变形极限范围内不断		弯曲至极限不断					合格	
6	磨毛	%	磨毛单丝顶端轮廓经磨毛应去除锐角, 且不应有毛刺。平形毛型磨毛单丝顶端轮廓合格率 $\geq 60$		--		--			合格	
7	磨尖丝	--	距丝顶端 0.01mm 处丝直径		至少 70%丝直径 $\leq 0.04\text{mm}$					100%丝直径 $< 0.04\text{mm}$	合格
			距丝顶端 0.5mm 处丝直径		至少 90%丝直径 $\leq 0.08\text{mm}$					100%丝直径 $< 0.08\text{mm}$	合格
8	边缘、尖端	--	产品不应有锐边、毛刺等缺陷, 功能性尖端除外		产品无锐边, 无毛刺					合格	



# 检验检测结果

YGJXS240929

共 6 页第 5 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	样本数及判定数组	检验检测结果					不合格数	单项评价
15	单丝弯曲恢复率	%	≥60	n=5 Ac=1 Re=2	69	68	69	68	69	0	合格
16	非磨尖丝部分刷毛单丝弯曲恢复率	%	≥60	n=2 Ac=0 Re=1	---		---			---	---
备注	有害元素检出限均为 0.05mg/kg; 邻苯二甲酸酯增塑剂限量项目测试部位: a— 白色刷毛 邻苯二甲酸酯增塑剂限量 (DBP、BBP、DEHP、DNOP) 检出限均为 0.001%; 邻苯二甲酸酯增塑剂限量 (DINP、DIDP) 检出限均为 0.005%; 检验检测结果栏中“——”表示“不适用”										

# 检验检测结果

YGJXS240929

共 6 页第 6 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
17	标志检查	--	产品销售 单位包装 上应标有 以下中文 内容	产品名称	可洁可净牙刷	--
				生产厂名、厂址	江苏三笑集团有限公司	--
					江苏省扬州市杭集工业园 三笑大道 1 号	--
				产品执行标准编号	GB 30003	--
				毛束强度分类	软毛	--
				公称丝径	0.18mm	--
				产品质量检验合格标识	有	--

(以下空白)