



220020349469



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0616

# 检验检测报告

## Test Report

YGJXS231063

产品名称  
Product Name

极简生活幻柔牙刷

规格型号  
Specifications

双支装

委托单位  
Client

杭州纳美智康科技有限公司

检验检测类别  
Test Kind

委托检验

扬州市检验检测中心  
YANGZHOU INSPECTION AND TESTING CENTER  
国家洗漱用品质量检验检测中心  
National Quality Inspection and Testing Center for Toiletries



# 扬州市检验检测中心 国家洗漱用品质量检验检测中心 检验检测报告

YGJXS231063

共 5 页 第 1 页

产品名称		极简生活幻柔牙刷		规格型号	双支装
生产日期\生产批号		—\—		产品标注商标	极简生活
委托单位	名称	杭州纳美智康科技有限公司		邮政编码	310000
	地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道市地街118号		联系电话	18857863701
生产单位		杭州纳美智康科技有限公司		样品等级	—
样品数量		23支		送样日期	2023-04-10
检验检测类别		委托检验		检验检测地点	国家洗漱中心
样品状态		符合检验要求	检验检测日期	2023-04-11 ~ 2023-04-22	
检验检测依据		GB 19342-2013《牙刷》；GB 30003-2013《磨尖丝牙刷》；GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》；GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》			
判定依据		GB 30003-2013《磨尖丝牙刷》；GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》			
检验检测结论		样品经检验，所检项目符合GB 30003-2013和GB 39669-2020标准规定的要求。			
备 注		—			



批准：刘讯

*刘讯*

审核：

*陈伟峰*

主检：

*张华*

# 检验检测结果

YGJXS231063

共 5 页第 2 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价				
1	邻苯二甲酸酯增塑剂限量。		DBP、BBP、DEHP 三种增塑剂总含量 $\leq 0.1$	未检出	三种增塑剂总含量： 未检出	合格			
				未检出					
				未检出					
			DNOP、DINP、DIDP 三种增塑剂总含量 $\leq 0.1$	未检出			三种增塑剂总含量： 未检出	合格	
				未检出					
				未检出					
	邻苯二甲酸酯增塑剂限量。			DBP、BBP、DEHP 三种增塑剂总含量 $\leq 0.1$	未检出	三种增塑剂总含量： 未检出	合格		
					未检出				
					未检出				
				DNOP、DINP、DIDP 三种增塑剂总含量 $\leq 0.1$	未检出			三种增塑剂总含量： 未检出	合格
					未检出				
					未检出				



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

## 检验检测结果

YGJXS231063

共5页第3页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检测结果	检测结果	单项评价			
2	有害元素	mg/kg	锑 Sb	≤60	刷柄	未检出	合格		
					刷毛	未检出			
			砷 As	≤25	刷柄	未检出			
					刷毛	未检出			
			钡 Ba	≤1000	刷柄	未检出			
					刷毛	未检出			
			镉 Cd	≤75	刷柄	未检出			
					刷毛	未检出			
			铬 Cr	≤60	刷柄	未检出			
					刷毛	未检出			
			铅 Pb	≤90	刷柄	未检出			
					刷毛	未检出			
			汞 Hg	≤60	刷柄	未检出			
					刷毛	未检出			
		刷柄	未检出						
		刷毛	未检出						
3	磨尖丝刷毛 pH	--	磨尖丝刷毛的 pH 范围 5.5~8.0	6.6		合格			
4	毛束拉力	N	≥15	34	31	36	31	33	合格
5	颈部抗弯力	N	≥43 或变形极限范围内不断	弯曲至极限不断				合格	
6	磨毛	%	磨毛单丝顶端轮廓经磨毛应去除锐角，且不应有毛刺。平形毛型磨毛单丝顶端轮廓合格率 ≥60	--				--	
7	磨尖丝	距丝顶端 0.01mm 处 丝直径	至少 70% 丝直径 ≤0.04mm	100% 丝直径 <0.04mm				合格	
		距丝顶端 0.5mm 处 丝直径	至少 90% 丝直径 ≤0.08mm	100% 丝直径 <0.08mm				合格	
8	边缘、尖端	--	产品不应有锐边、毛刺等缺陷，功能性尖端除外	产品无锐边，无毛刺				合格	





## 检 验 检 测 结 果

YGJXS231063

共 5 页 第 5 页

序 号	检 验 检 测 项 目	单 位	技 术 要 求	样 本 数 及 判 定 数 组	检 验 检 测 结 果					不 合 格 数	单 项 评 价
15	单丝弯曲恢复率	%	≥60	n=5 Ac=1 Re=2	67	67	67	66	67	0	合格
16	非磨尖丝部分刷毛 单丝弯曲恢复率	%	≥60	n=2 Ac=0 Re=1	—			—		—	—
备 注	有害元素检出限均为 0.05mg/kg; 邻苯二甲酸酯增塑剂限量项目测试部位: a—白色刷毛+灰色刷毛+黄色刷毛 b—蓝色刷毛+紫色刷毛+白色刷头 邻苯二甲酸酯增塑剂限量 (DBP、BBP、DEHP、DNOP) 检出限均为 0.001%; 邻苯二甲酸酯增塑剂限量 (DINP、DIDP) 检出限均为 0.005%; 检验检测结果栏中“—”表示“不适用”										

(以下空白)




## 注意事项

1. 本检验报告无主检、审核、批准人签字,或涂改,或未盖本检验机构红色印章无效;
2. 复制本检验报告无效;
3. 送样委托检验,本检验机构仅对来样负责,检验结果供委托者了解样品品质之用。
4. 本检验报告不得作广告宣传用。



## Points for Attention

1. The report is invalid without the signature of the main tester, inspector and approver, or it was altered, or without the original red stamp of testing body.
2. A copy of report is invalid.
3. The institute is just responsible for the test results of the sample sent by the client. Thus the test results is only meant to help the client know the quality of the sample.
4. The test report shall not be used for propagation and advertisement.



扬州市检验检测中心

国家洗漱用品质量检验检测中心

地址:江苏省扬州市广陵区杭集镇龙王路

电话:0514-87498709

传真:0514-87498709

邮编:225111

E-mail: jsyzzjs@sina.com

Yangzhou Inspection and Testing Center

National Quality Inspection and Testing Center for Toiletries

Address: Longwang Road, Hangji Town, Guangling Distvict, Yangzhou, Jiangsu, China

Telephone: 0514-87498709

Fax: 0514-87498709

Postcode: 225111

E-mail: jsyzzjs@sina.com

扬州市检验检测中心