



182300110217



德阳质检
— 1985 —

| | |
|-------|-----------------|
| NO. | DZQ(2024)W0089号 |
| Pages | 共3页 |

检 验 报 告

Inspection Report



产品名称 维达牌纸手帕
Product Name
委托单位 维达纸业（四川）有限公司
Client
受检单位 维达纸业（四川）有限公司
Inspected
检验类别 委托检验
Test Category

德阳市产品质量监督检验所

Deyang Products Quality Supervision & Inspection Institute

德阳市产品质量监督检验所

编号：DZQ(2024)W0089

共 3 页 第 1 页

| | | | |
|------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| 产品名称 | 维达牌纸手帕 | 型号规格 | 四层 210mm×210mm/张 |
| | | 生产日期 | 2024.1.24 |
| 商 标 | / | 质量等级 | / |
| 生产单位 | 维达纸业（四川）有限公司 （标称） | 生产单位 地 址 | 四川省德阳市龙泉山南路三段19号 |
| | | 联系电话 | 18981038154 |
| 受检（经 销）单位 | 维达纸业（四川）有限公司 | 单位地址 | 四川省德阳市龙泉山南路三段19号 |
| | | 联系电话 | 18981038154 |
| 委托单位 | 维达纸业（四川）有限公司 | 委托单位 地 址 | 四川省德阳市龙泉山南路三段19号 |
| | | 联系电话 | 18981038154 |
| 送样人 | 朱丹 | 抽样方式 | 送样 |
| 抽样地点 | / | 抽样基数 | / |
| 样品数量 | 9包 | 样品状态 | 未见异常 |
| 委托日期 | 2024-01-26 | 检查封样 人 员 | / |
| 到样日期 | 2024-01-26 | 检验日期 | 2024-02-06 至 2024-02-27 |
| 检验项目 | 全项目（除D65亮度、掉粉率） | | |
| 检验依据 | Q/VD6-2023 | | |
| 检 验 结 论 | 综合结论 | 依据Q/VD6-2023标准检验，该样品所检指标合格 | |
| 备注 | 定量：16.0g/m ² ，主要原料：100%原生木浆，优等品，白色纸巾。以上样品及样品相关信息均由委托方提供。 | | |

批 准：

田磊

审 核：

黄大兵

主 检：

唐琳

德阳市产品质量监督检验所 检验报告

№: DZQ(2024) W0089

共 3 页 第 2 页

| 序号 | 检验项目 | | 单位 | 技术要求 | 检验结果 | 单项判定 |
|----|------------------|---|------------------|---|-------|------|
| 1 | 外观质量 | | / | 纸巾纸应洁净, 皱纹应均匀。不应有明显的死褶、残缺、破损、异物、硬块、生浆团等纸病 | 未见缺陷 | 合格 |
| 2 | 定量及定量偏差 | | g/m ² | 16.0±1.0 | 16.2 | 合格 |
| 3 | 内装量短缺量 | | 张/包 | 不应出现短缺 | 无短缺 | 合格 |
| 4 | 尺寸偏差 | 长度 | mm | 210±5 | 210 | 合格 |
| | | 宽度 | mm | 210±5 | 212 | 合格 |
| 5 | 可迁移性荧光物质 | | / | 无 | 无 | 合格 |
| 6 | 纵向湿抗张强度(成品层) | | N/m | ≥90.0 | 171.9 | 合格 |
| 7 | 横向抗张强度(成品层) | | N/m | ≥140.0 | 239.4 | 合格 |
| 8 | 柔软度 纵横向 平均 | 多层 | mN | ≤180 | 144 | 合格 |
| 9 | 横向吸液高度 | 多层 | mm/100s | ≥40 | 90 | 合格 |
| 10 | 洞眼 | 总数 | 个/m ² | ≤20 | 0 | 合格 |
| | | 2mm~5mm | 个/m ² | | 0 | 合格 |
| | | >5mm~8mm | 个/m ² | ≤1 | 0 | 合格 |
| | | >8mm | 个/m ² | 不应有 | 0 | 合格 |
| 11 | 尘埃度 | 总数 | 个/m ² | ≤20 | 0 | 合格 |
| | | 0.2mm ² ~1.0mm ² | 个/m ² | | 0 | 合格 |
| | | >1.0mm ² ~2.0mm ² | 个/m ² | ≤4 | 0 | 合格 |
| | | >2.0mm ² | 个/m ² | 不应有 | 0 | 合格 |
| 12 | 交货水分 | | % | ≤9.0 | 6.1 | 合格 |
| 13 | 灰分 | 原生木浆(纤维) | % | ≤1.0 | 0.3 | 合格 |
| 14 | 卫生指标 | 细菌菌落总数 | cfu/g | ≤200 | <20 | 合格 |
| | | 大肠菌群 | / | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| | | 真菌菌落总数 | cfu/g | ≤100 | <20 | 合格 |


德阳市产品质量监督检验所 检验报告

№: DZQ(2024)W0089

共 3 页 第 3 页

| 序号 | 检验项目 | | 单位 | 技术要求 | 检验结果 | 单项判定 | |
|----|----------|------------|-------------|------|--------------------|------|----|
| 14 | 卫生指 标 | 致病性 化脓菌 | 绿脓杆菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| | | | 金黄色葡萄 球菌 | / | | 未检出 | 合格 |
| | | | 溶血性链球 菌 | / | | 未检出 | 合格 |
| 16 | 丙烯酰胺含量 | | mg/kg | ≤0.1 | 未检出 (定量限: 0.02) | 合格 | |

以下空白



文
学
号