



240020349787



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0656

R62/c

№ 2024030072

# 检验报告



样品名称

维达牌抽取式厨房纸巾

委托单位

维达商贸有限公司

检验类别

委托检验

中轻纸品检验认证有限公司

国家纸张质量检验检测中心

签发日期 2024 年 03 月 12 日

地址：北京市朝阳区望京启阳路 4 号中轻大厦 3 层 306 室

电话：010-64778139 64778116

E-mail: tc8139@126.com

邮编：100102

传真：010-64778114

网址：www.sicp.net.cn



中轻纸品检验认证有限公司  
国家纸张质量检验检测中心  
检 验 报 告

No2024030072

共 3 页 第 1 页

委托单位	维达商贸有限公司		
委托单位地址	广东省江门市新会区会城东侯路 65 号		
样品名称	维达牌抽取式厨房纸巾		
规格型号	双层	商 标	维达
生产日期/批号	20240105A10	质量等级	----
生产单位	维达纸业（中国）有限公司新会分公司	来样方式	寄样
样品状态	包装完好	到样日期	2024 年 03 月 04 日
检验项目	1.定量；2.D65 亮度；3.吸水时间；4.吸水能力；5.吸油能力；6.横向抗张强度（成品层）；7.纵向湿抗张强度（成品层）；8.掉粉率；9.洞眼；10.尘埃度；11.灰分；12.交货水分；13.可迁移性荧光物质；14.丙烯酰胺；15.细菌菌落总数；16.大肠菌群；17.致病性化脓菌；18.真菌菌落总数；19.尺寸偏差；20.偏斜度；21.外观质量；22.净含量（短缺量）。		
检验起止时间	2024 年 03 月 04 日 ~ 2024 年 03 月 11 日		
检验依据	GB/T 26174-2023 及相关测试方法标准（详见数据页）		
判定依据	GB/T 26174-2023		
环境条件	物理性能检验：温度（23.0±1.0）℃ 相对湿度（50.0±2.0）%R.H.		
检验结论	本样品所检项目检验结果符合 GB/T 26174-2023 要求。 		
备注	----		

批准： 审核： 编制：

说明：

- 1、报告无中轻纸品检验认证有限公司检验检测专用章无效，复制报告未重新加盖中轻纸品检验认证有限公司检验检测专用章无效。
- 2、报告涂改无效，报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 3、对检验结果和判定的异议申诉须在报告收到之日起 15 日内提出，逾期不予受理。
- 4、检验报告中样品名称、委托单位名称及地址、生产单位名称、商标、质量等级、规格型号及生产日期均由委托单位提供，本公司不负责确认。
- 5、委托检验报告仅对收到的样品负责。未经检验机构同意，不得用于不当宣传。
- 6、报告未骑缝盖章无效。

**中轻纸品检验认证有限公司**  
**国家纸张质量检验检测中心**  
**检 验 报 告**

No2024030072

共 3 页 第 2 页

检验项目		单位	标准值	实测值	判定	检验方法
定量		g/m <sup>2</sup>	24.5±2.0	25.0	合格	GB/T 24328.5-2009
D65 亮度		%	≤90.0	87.3	合格	GB/T 7974-2013
吸水时间		s	≤3.0	1.3	合格	GB/T 26174-2023 中附录 A
吸水能力		g/g	≥7.0	7.1	合格	GB/T 24328.6-2020
吸油能力		g/g	≥6.0	7.1	合格	GB/T 24328.6-2020、 GB/T 26174-2023 中 7.6
横向抗张强度（成品层） [试样宽度 50mm]		N/m	≥200	253	合格	GB/T 24328.3-2020、 GB/T 26174-2023 中 7.7
纵向湿抗张强度（成品层）		N/m	≥90.0	108	合格	GB/T 24328.4-2020、 GB/T 26174-2023 中 7.8
掉粉率		%	≤0.20	0.0	合格	GB/T 26174-2023 中附录 B
洞眼	总数	个/m <sup>2</sup>	≤4	0	合格	GB/T 26174-2023 中 7.10
	2mm~5mm		≤4	0		
	>5mm		不应有	0		
尘埃度	总数	个/m <sup>2</sup>	≤8	0	合格	GB/T 1541-2013、GB/T 26174-2023 中 7.11
	0.2mm <sup>2</sup> ~1.0mm <sup>2</sup>		≤8	0		
	>1.0mm <sup>2</sup> ~2.0mm <sup>2</sup>		不应有	0		
	>2.0mm <sup>2</sup>		不应有	0		
灰分 [575℃、木浆（纤维）]		%	≤1.0	0.3	合格	GB/T 742-2018
交货水分		%	≤10.0	5.2	合格	GB/T 462-2008
可迁移性荧光物质		----	无	无	合格	GB/T 26174-2023 中 7.14
丙烯酰胺		mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限为 0.02mg/kg)	合格	GB/T 37859-2019
细菌菌落总数		CFU/g	≤200	<5	合格	GB/T 26174-2023 中附录 E
大肠菌群		----	不应检出	未检出	合格	GB/T 26174-2023 中附录 E
致病性化脓菌	铜绿假单胞菌	----	不应检出	未检出	合格	GB/T 26174-2023 中附录 E
	金黄色葡萄球菌		不应检出	未检出		
	溶血性链球菌		不应检出	未检出		



中轻纸品检验认证有限公司  
国家纸张质量检验检测中心  
检 验 报 告

№2024030072

共 3 页 第 3 页

检验项目		单位	标准值	实测值	判定	检验方法
真菌菌落总数		CFU/g	≤100	<5	合格	GB/T 26174-2023 中附录 E
尺寸偏差	长度	mm	±5	-1	合格	GB/T 26174-2023 中 7.20
	宽度		±5	-4		
偏斜度		mm	≤3	2	合格	GB/T 451.1-2002
外观质量		---	厨房纸巾纸面应洁净，不应有明显的死褶、残缺、破损、沙子、硬质块、生浆团等纸病。	厨房纸巾纸面洁净，无明显的死褶、残缺、破损、沙子、硬质块、生浆团等纸病。	合格	GB/T 26174-2023 中 7.22
净含量（短缺量）		抽	≤1	0	合格	JJF 1070-2005、GB/T 26174-2023 中 7.23

备注：依据 GB/T 26174-2023 中木浆（纤维）厨房纸巾中优等品判定。

