



231710110192

检验检测报告

No: XNZJ/JYBG-2023-0159

样品名称: 维达牌抽取式纸面巾 (立体美)

委托单位: 维达护理用品 (中国) 有限公司

生产单位: 维达护理用品 (中国) 有限公司

检验检测类别: 委托检验

孝感市孝南区产品质量监督检验所



声明

- 1、报告无我单位“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、本报告全部或部分复制，私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效。
- 3、复制报告未重新加盖我单位“检验检测专用章”无效。
- 4、报告无编制、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 5、对检验检测报告若有异议，应于收到报告十五日内向我单位提出，逾期不予处理。
- 6、若为委托检验本报告仅对所委托检测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价，对于报告及所载内容的使用，使用所产生直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律后果。
- 7、需要退还的样品及其包装物可在收到报告十五日内领取。逾期不领者，视弃样处理。
- 8、本报告及本机构名称未经本机构同意，不得用于商业性宣传。
- 9、除非法律、行政法规有特殊要求，检验检测机构向第三方透漏相关信息时，应征得客户同意。

单位名称：孝感市孝南区产品质量监督检验所

单位地址：孝感市孝南区仙女路 19 号

联系方式：0712-2282683

孝感市孝南区产品质量监督检验所

检验检测报告

No: XNZJ-JYBG-2023-0159

第 1 页 共 3 页

样品名称	维达牌抽取式纸面巾（立体美）	检验检测类别	委托检验	
规格型号	3层	样品数量	1箱	
生产日期/批号	20231207	质量等级	优等品	
生产单位	维达护理用品（中国）有限公司	商标	维达	
生产单位地址	湖北省孝感市孝南高新区维达大道1号			
备注：以上样品信息由委托单位提供，本机构不对样品的真实性负责				
样品状态描述	包装完好			
收样日期	2023年12月12日	检测日期	起	2023年12月13日
			止	2023年12月28日
检验项目	1. 定量及定量偏差；2. D65亮度；3. 可迁移性荧光物质；4. 灰分；5. 横向吸液高度；6. 横向抗张强度；7. 纵向湿抗张强度；8. 柔软度（纵横向平均）；9. 交货水分；10. 外观质量；11. 洞眼；12. 尘埃度；13. 尺寸偏差；14. 细菌菌落总数；15. 大肠菌群；16. 致病性化脓菌；17. 真菌菌落总数。			
检验依据	GB/T 20808-2022《纸巾》、GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》及相关测试方法标准（详见数据页）			
判定依据	GB/T 20808-2022《纸巾》、GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》			
主要仪器设备	1. 智能式数字白度计；2. 暗箱式三用紫外分析仪；3. 箱式电阻炉；4. 纸张吸水率测定仪；5. 卧式电脑拉力机；6. 柔软度测试仪；7. 纸张尘埃度仪；8. 生化培养箱；9. 霉菌培养箱。			
试验环境	物理性能检验：温度（23.0±1.0）℃ 相对湿度（50.0±2.0）%RH			
检验检测结论	该样品所检项目检验结果符合GB/T 20808-2022《纸巾》、GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》要求。 (加盖检验检测专用章) 签发日期：2024年01月09日			
备注	依据GB/T 20808-2022 优等品普通型判定。			

批准:

审核:

编制: 李咏



检验检测结果

No: XNZJ-JYBG-2023-0159

第 2 页 共 3 页

序号	检验检测项目/参数	单位	标准规定限值	检验检测结果	单项判定	依据检验检测标准
1	定量及定量偏差	g/m ²	14.0±1.0	14.2	合格	GB/T 24328.5-2009
2	D65 亮度	%	≤90.0	86.8	合格	GB/T 7974-2013
3	可迁移性荧光物质	-	无	无	合格	GB/T 20808-2022 第 7.4 章
4	灰分 (原生木浆) 纤维	%	≤1.0	0.48	合格	GB/T 742-2018
5	横向吸液高度 (双层或多层)	mm/100s	≥40	89	合格	GB/T 461.1-2002
6	横向抗张强度 (多层)	N/m	≥90.0	113	合格	GB/T 24328.3-2020
7	纵向湿抗张强度 手动法 (多层)	N/m	≥40.0	64.5	合格	GB/T 20808-2022 第 7.8 章
8	柔软度 (纵横向平均/多层)	mN	≤160	72	合格	GB/T 8942-2016
9	交货水分	%	≤9.0	5.2	合格	GB/T 462-2008
10	外观质量	-	纸巾应洁净, 皱纹应均匀; 不应有明显的死褶、残缺、破损、异物、硬质块、生浆团等纸病。	符合	合格	GB/T 20808-2022 第 7.23 章
11	洞眼	总数	≤40	0	合格	GB/T 20808-2022 第 7.17 章
		2mm~5mm	≤40	0		
		>5mm~8mm	≤2	0		
		>8mm	不应有	0		



检验检测结果

No: XNZJ-JYBG-2023-0159

第 3 页 共 3 页

序号	检验检测项目/参数	单位	标准规定限值	检验检测结果	单项判定	依据检验检测标准	
12	尘埃度	个/m ²	总数	≤50	0	合格	GB/T 1541-2013
			0.2mm ² ~ 1.0mm ²	≤50	0		
			>1.0mm ² ~ 2.0mm ²	≤4	0		
			>2.0mm ²	不应有	0		
13	尺寸偏差	mm	长度	不超过±5	-2	合格	GB/T 20808-2022 第 7.22 章
			宽度	不超过±5	0		
14	细菌菌落总数	cfu/g	≤200	<20	合格	GB 15979-2002 附录 B	
15	大肠菌群	-	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002 附录 B	
16	致病性化脓菌	-	金黄色葡萄球菌	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002 附录 B
			溶血性链球菌	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002 附录 B
			绿脓杆菌	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002 附录 B
17	真菌菌落总数	cfu/g	≤100	<20	合格	GB 15979-2002 附录 B	
			(以下空白)				