



240020349787



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0656

R62/c

№ 2025020443

检 验 报 告



样品名称

洁柔牌纸面巾

委托单位

中顺洁柔纸业股份有限公司

检验类别

委托检验

中轻纸品检验认证有限公司

国家纸张质量检验检测中心

签发日期 2025 年 02 月 27 日

地 址：北京市朝阳区望京启阳路 4 号中轻大厦 3 层 306 室

电 话：010-64778139 64778116

E-mail: tc8139@126.com

邮 编：100102

传 真：010-64778114

网 址：www.sicp.net.cn

中轻纸品检验认证有限公司
国家纸张质量检验检测中心
检 验 报 告

No2025020443

共 3 页 第 1 页

委托单位	中顺洁柔纸业股份有限公司		
委托单位地址	广东省中山市东升镇龙成路1号		
样品名称	洁柔牌纸面巾		
规格型号	200mm×203mm/张(3层)	商 标	洁柔
生产日期/批号	20250116	质量等级	优等品
生产单位	中顺洁柔(四川)纸业有限公司	来样方式	寄样
样品状态	包装完好	到样日期	2025年02月17日
检验项目	1.定量及定量偏差(单层); 2.D65亮度; 3.可迁移性荧光物质; 4.灰分; 5.横向吸液高度; 6.横向抗张强度; 7.纵向湿抗张强度; 8.丙烯酰胺含量; 9.掉粉率; 10.洞眼; 11.尘埃度; 12.交货水分; 13.内装量短缺量; 14.尺寸偏差; 15.外观质量; 16.细菌菌落总数; 17.大肠菌群; 18.铜绿假单胞菌; 19.金黄色葡萄球菌; 20.溶血性链球菌; 21.真菌菌落总数。		
检验起止时间	2025年02月18日~2025年02月26日		
检验依据	GB/T 20808-2022、GB 15979-2024及相关测试方法标准(详见数据页)		
判定依据	中顺洁柔纸业股份有限公司企业标准 Q/ZSJR 06-2023《可湿水纸巾》		
环境条件	物理性能检验: 温度(23.0±1.0)℃ 相对湿度(50.0±2.0)%R.H.		
检验结论	本样品所检项目检验结果符合 Q/ZSJR 06-2023 要求。 (加盖检验检测专用章) 签发日期: 2025年02月27日		
备注	-----		

批准:

李良军

审核:

曹沅

编制:

王瑶

说明:

- 1、报告无中轻纸品检验认证有限公司检验检测专用章无效,复制报告未重新加盖中轻纸品检验认证有限公司检验检测专用章无效。
- 2、报告涂改无效,报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 3、对检验结果和判定的异议申诉须在报告收到之日起15日内提出,逾期不予受理。
- 4、检验报告中样品名称、委托单位名称及地址、生产单位名称、商标、质量等级、规格型号及生产日期均由委托单位提供,本公司不负责确认。
- 5、委托检验报告仅对收到的样品负责。未经检验机构同意,不得用于不当宣传。
- 6、报告未骑缝盖章无效。

中轻纸品检验认证有限公司
国家纸张质量检验检测中心
检 验 报 告

№2025020443

共 3 页 第 2 页

检验项目		单位	标准值	实测值	判定	检验方法
定量及定量偏差 (单层)	定量	g/m ²	16.0	15.3	合格	GB/T 24328.5-2009
	定量偏差		±1.0	-0.7		
D65 亮度		%	≤90	89.2	合格	GB/T 7974-2013
可迁移性荧光物质		---	无	无	合格	GB/T 20808-2022 中 7.4
灰分 [575℃、原生木浆 (纤维)]		%	≤1.0	0.3	合格	GB/T 742-2018
横向吸液高度 (3 层)		mm/100s	≥40	76	合格	GB/T 461.1-2002
横向抗张强度 (3 层)		N/m	≥90	194	合格	GB/T 20808-2022 中 7.7
纵向湿抗张强度 (手动法) (3 层)		N/m	≥40	127	合格	GB/T 20808-2022 中 7.8
丙烯酰胺含量		mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限为 0.02mg/kg)	合格	GB/T 37859-2019
掉粉率		%	≤0.5	0.0	合格	GB/T 20808-2022 中附录 B
洞 眼	总数	个/m ²	≤6	0	合格	GB/T 20808-2022 中 7.17
	2mm~5mm		≤6	0		
	>5mm~8mm		不应有	0		
	>8mm		不应有	0		
尘 埃 度	总数	个/m ²	≤20	0	合格	GB/T 20808-2022 中 7.18
	0.2mm ² ~1.0mm ²		≤20	0		
	>1.0mm ² ~2.0mm ²		≤1	0		
	>2.0mm ²		不应有	0		
交货水分		%	≤9.0	4.3	合格	GB/T 462-2023
内装量短缺量		抽	不应出现短缺量	0	合格	GB/T 20808-2022 中 7.21
尺寸偏差	长度	mm	±5	-2	合格	GB/T 20808-2022 中 7.22
	宽度		±5	-1		



中轻纸品检验认证有限公司
国家纸张质量检验检测中心
检 验 报 告

No2025020443

共 3 页 第 3 页

检验项目	单位	标准值	实测值	判定	检验方法
外观质量	----	纸巾应洁净， 皱纹应均匀。 不应有明显的 死褶、残缺、 破损、异物、 硬质块、生 浆团等纸病。	纸巾洁净， 皱纹均匀， 无明显的死 褶、残缺、 破损、异物、 硬质块、生 浆团等纸病。	合格	GB/T 20808-2022 中 7.23
细菌菌落总数	CFU/g	≤200	<5	合格	GB 15979-2024 中附 录 B
大肠菌群	----	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2024 中附 录 B
铜绿假单胞菌	----	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2024 中附 录 B
金黄色葡萄球菌	----	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2024 中附 录 B
溶血性链球菌	----	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2024 中附 录 B
真菌菌落总数	CFU/g	≤100	<5	合格	GB 15979-2024 中附 录 B
备注：依据 Q/ZSJR 06-2023 中优等品普通型判定。					