



No: P23030533



**国家纸制品质量检验检测中心**

National Paper Product Quality Inspection Testing Center

**广东省东莞市质量监督检测中心**

Guangdong Dongguan Quality Supervision & Testing Center

# 检验报告

## TEST REPORT



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0468

# 国家纸制品质量检验检测中心 广东省东莞市质量监督检测中心



使用前, 请扫码确认。

## 检验报告

防伪码: 82399114



No: P23030533

样品信息	样品名称	洁柔牌卫生纸		商标	洁柔
	型号/规格/颜色	101mm×138mm/张(4层)		等级	优等品
	生产单位及地址	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司 广东省云浮市罗定市双东街道双东居委会龙保路168号		生产日期/批号	YF 20230316 A71
委托单位及联系方式	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司 广东省云浮市罗定市双东街道双东居委会龙保路168号			检验类别	委托检验
样品数量	12卷	单号	ZY0123031042	来样方式	送样
样品状况	完好	接样日期	2023-03-30	验讫日期	2023-04-12
检验依据	GB/T 20810-2018《卫生纸(含卫生纸原纸)》				
判定依据	GB/T 20810-2018《卫生纸(含卫生纸原纸)》				
检验结论	见检验结果。		  <p>签发日期: 2023年04月12日</p>		
备注	—				

批准:

陈春霞 冯淑媛

陈春霞(物理和化学项目) 冯淑媛(微生物项目)

审核:

徐梅英

徐梅英

编制:

白静静

白静静



# 国家纸制品质量检验检测中心

## 广东省东莞市质量监督检测中心

### 检验报告

№: P23030533

序号	检验项目		单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法	
1	外观	色泽	—	同批产品色泽应基本一致。	符合要求	合格	GB/T 20810-2018	
			—	染色卫生纸应不易脱色。	不适用			
		皱纹	—	应均匀。	符合要求			
		纸病	—	纸面应洁净, 不应有异味和异物, 不应有明显的残缺、破损、硬质块、生草筋、浆团等纸病和杂质。	符合要求			
		打孔	—	打孔应均匀, 节与节之间容易撕开。	符合要求			
2	定量		g/m <sup>2</sup>	—	15.7	—	GB/T 24328.5-2009	
3	D65亮度		%	原生浆≤90.0	88.0	合格	GB/T 7974-2013	
4	横向吸液高度 (成品层)		mm/100s	≥40	53	合格	GB/T 461.1-2002	
5	抗张指数	横向		N•m/g	≥2.00	3.15	合格	GB/T 24328.3-2020
		纵向		N•m/g	≥4.50	6.95		
6	柔软度 (成品层纵横平均)		mN	≤200	129	合格	GB/T 8942-2016	
7	洞眼	总数		个/m <sup>2</sup>	≤6	0	合格	GB/T 20810-2018(6.11)
		2mm~5mm		个/m <sup>2</sup>	≤6	0		
		>5mm~8mm		个/m <sup>2</sup>	≤2	0		
		>8mm		个/m <sup>2</sup>	不应有	0		
8	尘埃度	总数		个/m <sup>2</sup>	≤20	0	合格	GB/T 1541-2013
		0.2mm <sup>2</sup> ~1.0mm <sup>2</sup>		个/m <sup>2</sup>	≤20	0		
		>1.0mm <sup>2</sup> ~2.0mm <sup>2</sup>		个/m <sup>2</sup>	≤4	0		
		>2.0mm <sup>2</sup>		个/m <sup>2</sup>	不应有	0		
		>2.0mm <sup>2</sup>		个/m <sup>2</sup>	不应有	0		
9	交货水分		%	≤10.0	6.4	合格	GB/T 462-2008	



# 国家纸制品质量检验检测中心

## 广东省东莞市质量监督检测中心

### 检验报告

No: P23030533

序号	检验项目		单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
10	可迁移性荧光物质		—	无	符合要求	合格	GB/T 20810-2018(6.7)
11	灰分		%	原生木浆(纤维) ≤1.0	0.43	合格	GB/T 742-2018
12	球形耐破度(成品层)		N	≥1.50	3.64	合格	GB/T 24328.7-2020
13	可分散性		—	合格	符合要求	合格	GB/T 20810-2018(附录A)
14	掉粉率		%	≤0.5	0.1	合格	GB/T 20810-2018(附录B)
15	尺寸偏差	宽度偏差	mm	±3	+1	合格	GB/T 451.1-2002
		节距偏差(卫生纸原纸不测)	mm	±5	+1		
		偏斜度	mm	≤3	0		
16	短缺量		克	≤7.2	0	合格	GB/T 20810-2018(6.18.1)
17	销售包装标志及包装	—	—	产品名称(含卫生纸或卫生原纸字样)	符合要求	合格	GB/T 20810-2018
		—	—	执行标准编号	符合要求		
		—	—	主要原料:应标注“原生木浆(纤维)或原生非木(草或竹或苇或蔗渣等)或原生混合浆(纤维)或回用浆(纤维)”	符合要求		
		—	—	生产日期和保质期,或生产批号和限用日期	符合要求		
		—	—	产品规格:卷筒卫生纸和盘式卫生纸应标注宽度、节距、层数,平切卫生纸和抽取式卫生纸应标注长和宽、层数;卫生纸原纸应标注卷筒宽度	符合要求		



# 国家纸制品质量检验检测中心

## 广东省东莞市质量监督检测中心

### 检验报告

№: P23030533

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
17	销售包装标志及包装	—	产品数量: 卷筒卫生纸和盘式卫生纸应标注卷重或节(段)数, 平切卫生纸应标注包装质量或张数, 抽取式卫生纸应标注抽数, 卫生纸原纸应标注卷重	符合要求		
		—	产品质量等级和产品合格标志	符合要求		
		—	生产单位或责任单位名称、地址、联系方式	符合要求		
		—	卫生纸应标注“厕用”字样	符合要求		
		—	其它需要注意的事项	符合要求		
18	细菌菌落总数	CFU/g	≤600	68	合格	GB/T 20810-2018(附录C.3)
19	大肠菌群	—	不得检出	未检出	合格	GB/T 20810-2018(附录C.4)
20	金黄色葡萄球菌	—	不得检出	未检出	合格	GB/T 20810-2018(附录C.5)
21	溶血性链球菌	—	不得检出	未检出	合格	GB/T 20810-2018(附录C.6)

检验结果说明	<p>1. 检验地点: 松山湖本部。</p> <p>物理性能指标检验:</p> <p>1. 样品在湿度(10~35)%RH, 温度低于40℃的环境下预处理24h。</p> <p>2. 试样检测前在温度(23±1)℃, 湿度(50±2)%RH的恒温恒湿室内, 平衡4小时。</p> <p>3. 测试环境温度22℃~24℃, 相对湿度48%RH~52%RH。</p> <p>4. 产品标注质量等级: 优等品。</p> <p>5. 标准要求栏为原生浆(纤维)卫生纸优等品标准要求。</p> <p>6. 检验结果中的“不适用”表示该样品不需要检测此项目。</p>
实验室地址	松山湖本部: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号



# 国家纸制品质量检验检测中心 广东省东莞市质量监督检测中心

## 检验报告

№: P23030533

### 注意事项

1. 报告无编制/主检、审核、批准人签字，或涂改，或未加盖检验检测专用章无效。
2. 未经本机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检验报告。
3. 委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。未经本机构同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
4. 委托送检的样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性及完整性负责。
5. 报告更改后，已发出的电子版报告、报告的扫描件将不被追回；委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。
6. 除非委托方注明选择的判定规则，否则在报告中做出与标准或规范的符合性声明时，将不考虑测量不确定度的影响（法律法规、标准或规范中已包含的除外）。
7. 委托方自收到报告之日起，在相应期限内没有提出异议的，视为认可该报告结果。（各类报告的异议期：农产品类5日，食品类7日，其它工业产品15日）

以下空白