



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L14934

R14-02/b

No 2024-0587

检验报告

样品名称 心相印经典系列二层塑装纸面巾

委托单位 福建恒安集团有限公司

检验类别 委托检验

中轻（晋江）卫生用品研究有限公司

签发日期 2024年03月12日

地址：福建省晋江市洪山文创园奇峰电子商务园C栋
电话：0595-68582700/68582701

邮编：362200
E-mail: zqwp2018@126.com

中轻（晋江）卫生用品研究有限公司 检验报告

№ 2024-0587

共 4 页 第 1 页

委托单位	福建恒安集团有限公司		
委托单位地址	晋江市安海镇恒安工业城		
样品名称	心相印经典系列二层塑装纸面巾	样品数量	12 包
规格型号	168mm×190mm 3 层	商标	心相印
生产日期/批号	生产日期：20240128 批号：SD 223	质量等级	优等品
生产单位	山东恒安纸业有限公司	来样方式	寄样
条形码号	---	产品货号	DT26200
样品状态	塑料袋包装，包装完好	到样日期	2024 年 02 月 27 日
检验项目	1.定量及定量偏差；2.D65 亮度；3.可迁移性荧光物质；4.灰分；5.横向吸液高度；6.横向抗张强度；7.纵向湿抗张强度（手动法）；8.柔软度（纵横向平均）；9.丙烯酰胺含量；10.掉粉率；11.洞眼；12.尘埃度；13.交货水分；14.细菌菌落总数；15.大肠菌群；16.绿脓杆菌；17.金黄色葡萄球菌；18.溶血性链球菌；19.真菌菌落总数；20.内装量短缺量；21.尺寸偏差；22.外观质量；23.产品销售包装标识		
检验起止时间	2024 年 02 月 27 日~2024 年 03 月 05 日		
检验依据	GB/T 20808-2022、GB 15979-2002		
判定依据	GB/T 20808-2022、GB 15979-2002		
环境条件	物理性能检验：温度(23.0±1.0)°C 相对湿度(50.0±2.0)%RH		
检验结论	本样品所检项目检验结果符合 GB/T 20808-2022、GB 15979-2002 要求。  签发日期：2024 年 03 月 12 日		
备注	---		

批准：沈臻煌

审核：陈彦姝

编制：柯庆阳

说明：

- 报告无中轻（晋江）卫生用品研究有限公司检验检测专用章无效，复制报告未重新加盖中轻（晋江）卫生用品研究有限公司检验检测专用章无效。
- 报告涂改无效，报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 对检验结果和判定的异议申诉须在报告收到之日起 15 日内提出，逾期不予受理。
- 检验报告中样品名称、委托单位名称及地址、生产单位名称、商标、质量等级、规格型号及生产日期均由委托单位提供，本公司不负责确认。
- 委托检验报告仅对到样负责。未经检验机构同意，不得用于不当宣传。
- 报告未骑缝盖章无效。

中轻（晋江）卫生用品研究有限公司 检验报告

№ 2024-0587

共 4 页 第 2 页

样品名称		心相印经典系列二层塑装纸面巾			
检验项目	单位	标准值 (普通型优等品)	实测值	判定	检验方法
定量及定量偏差	g/m ²	14.0±1.0	13.2	合格	GB/T 20808-2022 中 7.2
D65 亮度	%	≤90.0	87.6	合格	GB/T 20808-2022 中 7.3
可迁移性荧光物质	---	无	无	合格	GB/T 20808-2022 中 7.4
灰分[原生木浆(纤维)]	%	≤1.0	0.3	合格	GB/T 20808-2022 中 7.5
横向吸液高度(三层)	mm/100s	≥40	70	合格	GB/T 20808-2022 中 7.6
横向抗张强度(三层)	N/m	≥90.0	145	合格	GB/T 20808-2022 中 7.7
纵向湿抗张强度(手动法/三层)	N/m	≥40.0	76.5	合格	GB/T 20808-2022 中 7.8
柔软度(纵横向平均/三层)	mN	≤160	92	合格	GB/T 20808-2022 中 7.9
丙烯酰胺含量	mg/kg	≤0.1	<0.02 (定量限为 0.02mg/kg)	合格	GB/T 20808-2022 中 7.11
掉粉率	%	≤0.5	0.0	合格	GB/T 20808-2022 中附录 B
洞眼	总数	≤40	0	合格	GB/T 20808-2022 中 7.17
	2mm~5mm	≤40	0		
	>5mm~8mm	≤2	0		
	>8mm	不应有	0		
以下空白					

中轻（晋江）卫生用品研究有限公司 检验报告

№ 2024-0587

共 4 页 第 3 页

样品名称		心相印经典系列二层塑装纸面巾				
检验项目		单位	标准值 (普通型优等品)	实测值	判定	检验方法
尘埃度	总数	个/m ²	≤50	0	合格	GB/T 20808-2022 中 7.18
	0.2 mm ² ~1.0mm ²		≤50	0		
	>1.0mm ² ~2.0mm ²		≤4	0		
	>2.0mm ²		不应有	0		
交货水分		%	≤9.0	5.2	合格	GB/T 20808-2022 中 7.19
细菌菌落总数		CFU/g	≤200	<20	合格	GB 15979-2002 中附录 B
大肠菌群		----	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002 中附录 B
致病性化脓菌	绿脓杆菌	----	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002 中附录 B
	金黄色葡萄球菌		不得检出	未检出		
	溶血性链球菌		不得检出	未检出		
真菌菌落总数		CFU/g	≤100	<20	合格	GB 15979-2002 中附录 B
内装量短缺量		抽	≤2	0	合格	GB/T 20808-2022 中 7.21
尺寸偏差	长度	mm	-5~5	-2	合格	GB/T 20808-2022 中 7.22
	宽度			-1		
以下空白						

中轻（晋江）卫生用品研究有限公司 检验报告

№ 2024-0587

共 4 页 第 4 页

样品名称		心相印经典系列二层塑装纸面巾			
检验项目	单位	标准值 (普通型优等品)	实测值	判定	检验方法
外观质量	—	纸巾应洁净，皱纹应均匀。不应有明显的死褶、残缺、破损、异物、硬质块、生浆团等纸病。	纸巾洁净，皱纹均匀，无明显的死褶、无残缺、无破损、无异物、无硬质块、无生浆团。	合格	GB/T 20808-2022 中 7.23
产品销售包装标识	执行标准编号	应具有标识	具有标识	合格	GB/T 20808-2022 中 9.1
	产品主要原料： 原生木浆（纤维）产品标注“原生木浆”，原生非木浆（纤维）产品标注“原生草浆”或“原生竹浆”或“原生蔗渣浆”等，原生混合浆产品标注“原生木浆、原生竹浆（或原生草浆）”等。	应具有标识	具有标识		
	产品等级（仅普通型标注）	应具有标识	具有标识		
	产品规格（尺寸、层数）	应具有标识	具有标识		
	净含量（如片数、张数、抽数、组数）	应具有标识	具有标识		
	产品合格标志	应具有标识	具有标识		
	注：*项目未取得 CNAS 认可，检验结果不包括核查真实性。				

